Poly Ether Ether Ketone (PEEK)
JUNHUA® PEEK5600G-MT

君华医疗 JUNHUA MEDICAL

JUNHUA® PEEK5600G-MT是医疗级PEEK，满足介入、短期植入的需求，通过部分生物相容性检测；与其他增强型牌号相比其韧性最好，抗冲击性最佳。

物理性能（Technical Data Sheet）

项目	测试标准或仪器	性能参数
颜色	–	本色
实密度	ISO 1183	1.3 g/cm³
吸水率 (25℃.24Hrs)	ISO 62	0.05 %
熔点	ISO 11357	343 ℃
热变形温度	ISO 75-1/-2	163 ℃
连续使用温度	UL 746B	260 ℃
热膨胀系数	ASTM D696	$4.7*10^{-5}$/K
拉伸强度(23℃)	ISO 527	100 MPa
拉伸模量(23℃)	ISO 527	3.8 GPa
拉伸延伸率(23℃)	ISO 527	27 %
弯曲强度(23℃)	ISO 178	163 MPa
弯曲模量(23℃)	ISO 178	3.5 GPa
压缩强度(23℃)	ISO 604	123 MPa
冲击强度(无缺口)	ISO 179	无断裂 No Break
泊松比	ISO 527-2	0.4
洛氏硬度	GB 3398.2	118
易燃性等级	UL 94 (1.5 mm)	V-0
介电强度	IEC 60243-1	18 KV/mm
介电常数	IEC 60250	3.2
导热系数	ISO 22007	0.28 W/（m · K）
表面电阻率	IEC 60093	$10^{15}\Omega$

备注：该数据只做为特性指标，不可做为验收指标。产品储存：避光、常温保存。

生物相容性检测（Biocompatibility Test）

产品名称	检测标准	检测项目	检测结果
JUNHUA® PEEK5600G-MT 医疗级PEEK材料	ISO 10993- 4	血液相容性	通过
	ISO 10993- 5	细胞毒性试验	通过
	ISO 10993-10	皮肤致敏试验	通过
		皮内反应试验	通过
	ISO 10993-11	热原试验	通过
		急性全身毒性试验	通过

常州君华医疗科技有限公司

电话：0519 – 8622 8879
地址：江苏省常州市武进高新区工研荟科技产业园8A座