

质量证明书
Certificate中国南宁市石柱岭一路6-5号, 530031
No. 6-5, Shizhuling 1st Rd. Nanning,
Guangxi, China 530031
Tel: +86 0771 6734016
Fax: +86 0771 6734014

EN 10204-3.1

证书号/Certificate No.: 1225112100141

客户 Customer	深圳市永发金属材料有限公司			订单号 Order No.	2501-44-048-008-031		
批次号 Lot No.	7257813	合金/状态 Alloy/Temper	7075-T7351	采用标准 Standard	AMS-QQ-A-250/12 AMS4078K		
产品名称 Product	热粗轧拉伸板	规格(mm) Specification	57.15*1525*4000	数量 Quantity	8	重量/kg Weight	7976

化学成分 Chemical Composition (%)															
铸次号 Casting No.	元素 Element	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	-	-	其他 Others		铝 Al	结论 Conclusion
												单个 Each	合计 Total		
1250733-1	标准值 Min.	0.00	0.00	1.2	0.00	2.1	0.18	5.1	0.00	-	-	0.00	0.00	余量 Remainder	合格 OK
	标准值 Max.	0.40	0.50	2.0	0.30	2.9	0.28	6.1	0.20	-	-	0.05	0.15		
	实测值 Actual	0.05	0.10	1.5	0.01	2.5	0.20	5.8	0.03	-	-	<0.05	<0.15		

项目 Item	机械性能 Mechanical Properties					腐蚀 Corrosion		无损检测 Nondestructive Testing	
	抗拉强度 Tensile Strength Rm/ksi	屈服强度 Yield Strength Rp0.2/ksi	延伸率 Elongation A / %	折弯 Bending	硬度(HB) Hardness	晶间 Intrec.	剥落 Exfcor.	电导率 Conductance	超声波 Ultrasonic
标准值 Min.	66	52	6	-	-	-	-	38	-
标准值 Max.	-	-	-		-	-	-	-	-
实测值 Actual	67.9	56.1	12	-	140	-	-	40.83	A级合格
	~	~	~		~				
	69	57.6	12		140			40.92	
结论 Conclusion	合格 OK								

金相组织 Metallography		包覆率 Cladding rate		晶粒度 Grain Size		氢含量ml/100gAl Hydrogen Content	
低倍 Macro.	高倍 Micro.	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值 Standard	实测值 Actual	标准值 Standard	实测值 Actual
-	-	-	-	-	-	-	-

形位尺寸 Forms and Dimensions	合格 OK	外观质量 Surface	合格 OK
------------------------------	----------	-----------------	----------

备注/Note:	抗应力腐蚀: 合格 厚度实测值: 58.25-58.47mm 同时符合ASTMB209-2014和EN 485-2016标准要求:
----------	---

ALG 南南铝加工
ALG Aluminium Inc.

7257813



扫一扫

查真伪

858995161164663981

编制/Issued by: QA49

日期(盖章)/ Date: 2025年11月21日

审核/Reviewed by: QA107