

产品说明

适用于透明片材、展示板和吸塑包装。

特性	- 挤出级 - 高透明 - 韧性好
加工方法	注塑成型
ISO Designation	>PETG<
类型	PETG 透明工程材料 / 挤出级 / 高透明

ASTM 与 ISO 物性数据

物理与流变性能	额定值	单位制	测试方法
比重 (23°C)	1.27	g/cm ³	ISO 1183
玻纤含量	0%	%	ISO 3451-1
吸水率			ISO 62
24 h, 23°C	0.19	%	
熔指	12	g/10min	ISO 1133-1
成型收缩率	0.4-0.7	%	ISO 2577
光学性能	额定值	单位制	测试方法
雾度	<1.0	%	-
透明度	90	%	-
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸强度 (23°C)	49	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率 (23°C)	180	%	ISO 527-1/-2
弯曲强度 (23°C)	69	MPa	ISO 178
弯曲模量 (23°C)	2050	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	8	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
1.80 MPa, 未退火	68	°C	ISO 75-1/-2
0.45 MPa, 未退火	74	°C	ISO 75-1/-2
阻燃性能	额定值	单位制	测试方法
阻燃等级	HB	-	UL 94
注塑加工参数	额定值	单位制	测试方法
干燥温度	65-70	°C	-
干燥时间	4-6	h	-
注塑温度	210-240	°C	-
模具温度	16-38	°C	-

以上为建议起始加工窗口。实际量产参数应结合设备、模具结构、制件尺寸及材料含水率进行验证。

免责声明: 本产品技术数据表中的检测数据是按相应规格及试验方法规定条件制备的样条代表性数据，在不同条件下使用不一定完全适用，以上数据不构成产品规格或质量保证。客户在引用或使用前应结合实际制件、加工条件及最终用途作出判断。