



报告编号：W(S)20220644
Report No.

检测报告

TEST REPORT

样品名称 : PP-H棒
Sample Name
型号规格 : 20mm*300mm
Spec./Grade
零件号/批号 : /
Part / lot No.
委托单位 : 赣州穗联工程塑料有限责任公司
Entrusted by
检测类别 : 委托检验
Type of Test



上海华谊检验检测技术有限公司
Shanghai Huayi Inspection & Testing Technology Co.,Ltd

(原上海橡胶制品研究所检测中心、上海市塑料研究所检测中心、上海市合成树脂研究所检测中心)

地址：上海市漕宝路 36 号；邮编：200235

Address: No. 36 Caobao Road, Shanghai; Post code: 200235

电话 Tel: 橡胶、胶粘剂 Rubber、Adhesives: 021-62834243;

塑料 Plastic: 021-65430604;

环境可靠性 Reliability for environment: 021-62808031

投诉质疑电话：021-64339617

传真 Fax: 021-65193251 邮箱 E-mail: test@sh-jiance.com 网站: <http://www.sh-jiance.com>



检测报告

TEST REPORT

共2页第1页 (Total2 page No. 1)

样品名称 Sample Name	PP-H棒		检测类别 Type of Test	委托检验
			商 标 Brand	/
型号规格 Type	20mm*300mm		零件号/批号 Part / lot No.	/
委托单位 Client	赣州穗联工程塑料有限责任公司			
相关单位 Interested party	/			
委托样品数量 Amount of Sample	5 块	样品收到日期 Date of Sample Received	2022-03-17	
样品状态描述 Description of Sample	试板无异常			
检测依据和/或 综合判定原则 Standards and Methods	根据委托方要求，按照 GB/T 1040.2/1B-2006《塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（注塑）》等标准进行检测，详见检测结果汇总页。			
检测日期 Date of Test	2022-03-24 至 2022-04-05			
检测结论 Conclusion of Test	送检样品经检测，根据委托方的要求，仅提供实测数据。详见本报告检测结果汇总页。  Stamp for Test Report 签发日期：2022-04-07 Date of Report			
委托单位 通讯资料 Sample Submitter	地址 Add.	江西省上犹县工业园赣州穗联工程塑料有限责任公司		
	邮编 Post Code	/	电话 Tel.	13068949935
备 注 Remarks	/			

批准
Approve

审核
Checker

声 明

1、本报告无本机构检验报告专用章或公章无效；2、本报告无审核人、批准人签字无效；3、本报告涂改无效；4、除了完整的报告外，不能分章节引用或复制；5、送样委托检验仅对来样负责；6、如发生争议或纠纷，以中文纸质原版报告为准；7、根据相关法规、准则规定，未经确认的非标检测方法均不在 CMA、CNAS 认可范围内；8、若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本机构提出。



检 测 报 告

TEST REPORT

共2页 第2页 (Total2 page No. 2)

检测结果汇总

序号	检测项目	单位	检测结果	试验方法
1	拉伸强度	MPa	30.8	GB/T 1040.2/1B-2006
2	密度	g/cm ³	0.916	GB/T 1033.1-2008
3	弯曲强度	MPa	52.5	GB/T 9341-2008
4	简支梁缺口冲击强度	kJ/m ²	4.91	GB/T 1043.1/1eA-2008
5	维卡耐热 (1kg, 50℃/h)	℃	155	GB/T 1633-2000
6	耐腐蚀			参照GB/T 13520-1992/6.11
6.1	40% NaOH 溶液	g/m ²	+3.07	
6.2	40% HNO ₃ 溶液	g/m ²	+6.00	
6.3	30% H ₂ SO ₄ 溶液	g/m ²	+0.88	
6.4	35% HCL 溶液	g/m ²	+7.50	
	以下空白			

其他情况说明

/



*****报告结束*****