



- ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR
- SOLUÇÃO AVANÇADA PARA VAZAMENTOS, CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA, FORMAÇÃO DE ESPUMA E OXIDAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

NÃO FORMA ESPUMAS

Adição de um novo aditivo que previne a formação de espumas e o aumento da temperatura

PROMOVE EXCELENTE PROTEÇÃO ANTIDESGASTE

SEPARA A ÁGUA PARA UMA FÁCIL REMOÇÃO

RESISTE À OXIDAÇÃO, PROLONGANDO O TEMPO DE VIDA ÚTIL

PREVINE A FERRUGEM E A OXIDAÇÃO

USDA H1

Cumprem ou excedem os requisitos de rendimento das seguintes especificações: Regulamento FDA, Seção 178.3570 do título 21 do CFR.

AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA

CERTOP 90 FG (ISO 220) pode ser aplicado de -12° C a 135° C , ou até 148° C intermitentes.

CERTOP 140 FG (ISO 460) pode ser aplicado de -17° C a 148° C, ou até 176° C intermitentes.

CERTOP FG

Óleo premium de grau alimentício para engrenagens e rolamentos, FG 90 (ISO 220) e FG 140 (ISO 460)



INDÚSTRIAS E CLIENTES

- Têxteis
- Agricultura
- Metalúrgicas
- Refinarias
- Processadoras de alimentos
- Construção
- Plantas químicas
- Minerações e demolições

IDEAL PARA USO EM:

- Caixas de engrenagens, trens de engrenagens
- Rolamentos lubrificados com óleo e outras aplicações e caixas de engrenagens que requeiram um lubrificante de grau alimentício H1.
- Pode ser utilizado para lubrificação de engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagens sem fim, herringbone ou "espinha de peixe", helicoidais, planetárias e combinações de engrenagens.

NÃO UTILIZAR EM:

- Qualquer equipamento para o qual o fabricante não recomende o uso deste tipo de lubrificante para engrenagens.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	FG 90	FG 140
Grau ISO	220	460
Viscosidade à 40 °C, cSt	202 – 238	422 – 496
Viscosidade à 100 °C, cSt	18,5	29
Índice de Viscosidade	90	88
Grau API	30,1	29,3
Ponto de fluidez, °C	-12	-12
Emulsão, ASTM D1401 (min)	40-37-3	40-37-3
% Fósforo, ASTM D1091	0,02 – 0,04	0,02 – 0,04
Número de Acidez, ASTM D974	0,65	0,64
4-Ball, diâmetro de marca, ASTM D2266 (20 kg/40kg), mm	0,3/0,4	0,3/0,4
Teste de ferrugem, ASTM D665	Passa	Passa

* Para mais informações, consulte o rótulo e a FISPQ do produto