

PREMALUBE FG

Graxa branca multipropósito de grau alimentício à base de complexo de alumínio, NLGI #1 e #2



PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA CARGAS EXTREMAS, CONTAMINANTES, CALOR E DESGASTE POR ALTAS VELOCIDADES

ESPECIALMENTE FORMULADA PARA EQUIPAMENTOS EM PROCESSOS ALIMENTÍCIOS QUE REQUEIRAM UMA GRAXA H1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

PERMANECE EM SEU LUGAR, EVITANDO DESGASTES EM CONDIÇÕES DE CARGA PESADA

EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE REVERSÃO AO CALOR

RESISTÊNCIA SUPERIOR À ÁGUA

PREVINE OXIDAÇÃO E CORROSÃO

RESISTENTE A ÁCIDOS E CÁUSTICOS

FÓRMULA BRANCA QUE NÃO MANCHA

REDUZ O INVENTÁRIO DE GRAXA

Cumprem ou excedem os requisitos de rendimento das seguintes especificações:

- Óleo mineral de grau USP
- Regulamentação do FDA, Parte 21 do CFR 172.878 e 178.3620A
- USDA H1
- Cincinnati Machine P-59 CM Ref. N° 1100207





PREMALUBE FG contém um pacote completo de aditivos que a diferencia de outras graxas de grau alimentício

Aditivos	Benefícios para o usuário
Óleo base de grau premium	Óleo base mineral altamente refinado de resistência superior a oxidação e degradação em altas temperaturas.
Espessante de complexo de alumínio	Suporta altas temperaturas e promove excelente propriedades de reversão ao calor. Resiste à lavagem por água.
Inibidores de oxidação	Prolongam a vida útil da graxa, retardando o processo de oxidação e degradação.
Agentes antidesgaste	Formam uma película lubrificante sobre as superfícies metálicas na presença de cargas pesadas e extremos de temperaturas, evitando a soldagem a frio dos metais.
Redutores de carga de impacto	Amortecem o impacto, minimizando tensões e vibrações que ocorrem sob cargas pesadas e em operações de liga/desliga.
Polímeros adesivos e coesivos; agentes de pegajosidade	Mantêm a graxa em seu local de aplicação durante operações de alta velocidade e cargas.
Redutores de atrito	Aumentam a capacidade da película lubrificante se manter íntegra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	FG #1	FG #2
Espessante	Complexo de alumínio	Complexo de alumínio
Ensaio de penetração, ASTM D217, mm/10	310-340	265-295
Penetração trabalhada, ASTM D217, mm/10	380	295
Ponto de gota, ASTM D2265, ° C	237,8	264
Temperatura operacional mínima, ° C	-28	-23
Temperatura operacional máxima, contínua, ° C	135	135
Temperatura operacional máxima, intermitente, ° C	204	204
Desgaste de 4 bolas, ASTM D2266, 1 hora, 1200 RPM, 75° C, 40 Kg, Diâmetro em mm	0,66 (0,80 max)	0,51 (0,80 max)
Carga de solda, kg	200	200
Índice de desgaste por carga	28,62	28,61
Carga Timken OK, ASTM D2509, Kg	20	20
Viscosidade do óleo base a 40° C, cSt	68	100
Estabilidade de oxidação, ASTM D942, perda a 98,8° C, 100 horas, PSI máx	5	5

IDEAL PARA USO EM:

- Máquinas de costura, partes de correias transportadoras, rolamentos, mancais, engrenagens, trilhos-guia, correias de grades, rodas dentadas, estribos, êmbolos, peças corredeiras, fogões

INDÚSTRIA E CLIENTES

- Processadoras de alimentos
- Plantas de envase
- Indústria de laticínios
- Processadora de carnes e aves
- Cervejarias
- Fábricas de conservas
- Indústrias que requeiram lubrificantes H1