



PREMALUBE XTREME

Graxa multipropósito de alto desempenho para aplicações severas
NLGI #1, #2



PROTEÇÃO SUPERIOR PARA

- *Altas velocidades*
- *Cargas pesadas*
- *Contaminantes abrasivos*
- *Água*
- *Calor*
- *Aplicações de longa duração*

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Formulação exclusiva com tecnologia de sulfonato de cálcio

Protege e permanece em seu local de aplicação mesmo sob condições extremas

Dura de 2 a 5 vezes mais que graxas convencionais

Resistência superior à água - Não é removida durante a operação, mesmo quando totalmente submersa.

Máxima resistência contra CO₂, H₂S, água salgada e fluídos de hidrocarbonetos.

Contém tecnologia Nano-Guard™, que protege as superfícies metálicas contra corrosão e contaminantes nocivos

Atende rotações de até 20.000 rpm

Ampla temperatura operacional – NLGI #2 suporta de -23 a 204° C contínuos, ou 260° C intermitentes com relubrificação monitorada.

Cumpe ou excede os requisitos de rendimento das seguintes especificações:

- Especificações de graxa para siderúrgicas nos EUA:
 - Graxa para cilindros de laminação, Req. 340
 - Graxa de extrema pressão, Req. 350
 - Graxa de alto desempenho em EP, Req. 352
 - Temp. extrema. Req. 355, 370 & 372
 - Rolamento de rolos e esferas, Req. 371
 - Graxa de uso geral em fábrica, Req. 375
- MIL-DTL-23549C, MIL-G- 23459C
- Especificação Federal VV-G-632a, V-V-G-632b
- CASE 251H EP
- Caterpillar MPG
- Chrysler MS 3551E (#2264833)
- GM 6031-M
- DIN 51 825, DIN 51 818

**DISPONÍVEL TAMBÉM NA
FORMULAÇÃO VERDE
NLGI #1, #2**



PREMALUBE XTREME contém um pacote completo de aditivos que a diferencia de outras graxas

Aditivos	Benefícios para o usuário
Óleo premium com blend sintético	Seu óleo base altamente refinado e blend sintético são altamente resistentes à oxidação e promovem uma excepcional lubrificação de longa duração, reduzindo calor, atrito e desgaste.
Base de complexo de sulfonato de cálcio	Espessante extremamente resistente à água, mesmo em ambientes submersos. Suporta calor extremo e proporciona proteção contra cargas pesadas.
Polímeros adesivos e coesivos	Polímeros altamente elásticos que mantêm a graxa em seu local de aplicação, reduzindo a entrada de contaminantes, gotejamento, projeção e a remoção de lubrificante pela passagem do corpo rolante.
Inibidores de ferrugem e corrosão	Bloqueiam os elementos corrosivos como ácidos, água, condensação e vapor, formando uma barreira protetora nas superfícies do equipamento para evitar o desgaste químico.
Agentes de Extrema Pressão (EP)	Aditivos ativados pelo calor, que aumentam a capacidade do lubrificante em prevenir o desgaste causado sob cargas pesadas.
Agentes antidesgaste	Formam uma película lubrificante nas superfícies de metal que o protege do desgaste. Previne a solda a frio.
Inibidores de oxidação	Estendem a vida útil dos lubrificantes, retardando o processo de oxidação.
Redutores de carga de impacto	Amortecem o impacto e minimizam as batidas e vibrações que podem ocorrer sob cargas pesadas e operações de liga/desliga.
Redutores de atrito	Espalham-se nas superfícies metálicas para prevenir o atrito e o desgaste sob cargas pesadas.
Bissulfeto de molibdênio (exceto na versão verde)	Lubrificante sólido que se deposita em camadas nas superfícies metálicas, proporcionando excelente proteção antidesgaste em superfícies sujeitas a cargas e ambientes severos.
Gel Nano-Guard™	Gel com nano-tecnologia avançada que proporciona desempenho superior, protegendo as superfícies metálicas de agentes corrosivos e contaminantes nocivos.

Propriedades típicas			
Descrição	NLGI #2	NLGI #1	NLGI #2
Penetração, (ASTM D217)	274 dmm	312 dmm	288 dmm
Penetração Trabalhada, (ASTM D217)	278 dmm	326 dmm	295 dmm
Vazamento em cubo de roda, (ASTM D1263)	0,3	N/A	0,3
Lavagem por água, (ASTM D1264)	<0,1%	<0,2%	<0,1%
Separação de óleo, (ASTM D1742)	0,02	0,5	0,02
4-Ball, Índice de carga, (ASTM D2596)	101	101	101
4-Ball, Carga de solda, (ASTM D2596)	+800 kg	+800 kg	+800 kg
4-Ball, Diâmetro de marca, (ASTM 2596)	0,341 mm	0,4 mm	0,344 mm
Carga Timken OK, (ASTM D2509)	75 lb	70 lb	75 lb
Teste de ferrugem, (ASTM D1743)	Passa	Passa	Passa
Corrosão em cobre, (ASTM D130)	1A/1B	1A/1B	1A/1B
Limite inferior de temperatura, (° C)	-23	-29	-23
Limite superior de temperatura, (° C)	260	260	260
Ponto de gota, (ASTM D2265)	321 ° C	302 ° C	302
Viscosidade do óleo base 40/100 ° C	113 cSt / 12.1 cSt	113 cSt / 12.1 cSt	110,87 cSt / 11,96 cSt
Fator de atrito	-	-	0,946 (API RP 7G)

IDEAL PARA USO EM:

Equipamento industrial exposto a altas e baixas temperaturas, rolamentos de alta velocidade, rolamentos redutores de fricção, engrenagens expostas, bombas de turbina. Equipamento de construção, equipamento de irrigação, bombas de água industriais, injetoras de plástico. Excelente desempenho para todo tipo de rolamentos, chasis, caminhões de carga e ônibus; indústria marítima e aplicações que requeiram contato direto com água

NÃO USE EM:

Aplicações com temperaturas operacionais acima de 204° C contínuos ou 260° C intermitentes.

INDÚSTRIAS E CLIENTES

- Fábricas de papel e embalagens
- Siderúrgicas e fundições
- Plantas químicas
- Fábricas de plástico e borracha
- Agricultura, construção e mineração
- Escavação, demolição e exploração florestal
- Pavimentação de concreto e asfalto