



PREMALUBE

Graxa multipropósito para cargas pesadas, pressão extrema e altas temperaturas NLGI 2, 1, 0, 00



- GRAXA DE COMPLEXO DE ALUMÍNIO ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
- OFERECE PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA CARGAS PESADAS, TERRA, PARTÍCULAS ABRASIVAS, ÁGUA E CALOR.
- **INDÚSTRIA E CLIENTES:** MANUFATURA INDUSTRIAL, SIDERÚRGICAS E FUNDIDORAS, ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCRETO E ASFALTO, MINERAÇÃO E AGRICULTURA, INDÚSTRIA PAPELEIRA, GRÁFICAS, ENVASADORAS, PLANTAS QUÍMICAS E REFINARIAS, PLANTAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Permanece no equipamento, prevenindo o desgaste sob condições de cargas pesadas.

Propriedades excepcionais de reversão ao calor.

Altamente resistente à água.

Previne ferrugem e corrosão.

Reduz seu inventário de graxas.

Contém bissulfeto de molibdênio, que minimiza o desgaste abrasivo causado por terra e poeira.

Excelente desempenho em altas temperaturas
NLGI #2 continua eficiente mesmo em temperaturas de 135°C contínuos, ou 204°C intermitentes, com lubrificação monitorada.

Também disponível na formulação vermelha
NLGI # 2, 1, 0 e 00

IDEAL PARA USO EM:

Rolamentos, mancais, espaçadores, engrenagens que requeiram graxas, juntas universais, rolos, rolos transportadores ou qualquer outra superfície de giro ou deslizamento

PREMALUBE

cumpe ou excede os requisitos de desempenho:

- Especificações de graxa para siderúrgicas (EUA):
 - Graxa para rolamentos de cilindro de laminação, Req. No. 340
 - Graxa para pressão extrema, Req. No. 350
 - Graxa de alto rendimento em EP, Req. No. 352
 - Temperatura extrema, Req. No. 355, 370 e 372
 - Rolamentos de rolos e esferas, Req. No. 371
 - Graxa de uso geral em fábrica, Req. No. 375
- Especificação militar MIL-G-23549C
- Case 251H EP
- Caterpillar MPG
- Ford M1693A

NÃO UTILIZAR EM:

Rolamentos que excedam 4.500 RPM ou aplicações operando a temperaturas superiores a 260° C.



PREMALUBE e PREMALUBE RED contêm um pacote completo de aditivos que as diferenciam de outras graxas.

ADITIVOS	BENEFÍCIOS
Óleo base de grau premium	Óleo base altamente refinado de qualidade superior que resiste à oxidação, endurecimento e decomposição em altas temperaturas, ajudando a manter uma lubricidade constante.
Base de complexo de alumínio	Suporta altas temperaturas – único espessante com características de reversão ao calor. Resiste à lavagem por água.
Bissulfeto de Molibdênio	Reveste as superfícies metálicas com uma película lubrificante que oferece excelente proteção antidesgaste em superfícies que estão sujeitas a cargas pesadas e em ambientes sujos e abrasivos.
Polímeros adesivos e coesivos; agentes de pegajosidade	Polímeros altamente elásticos que mantêm a graxa em seu local de aplicação, prevenindo a entrada de contaminantes e evitando a perda de lubrificação por remoção, escorrimento ou projeção da graxa.
Inibidores de ferrugem e corrosão	Bloqueiam os elementos corrosivos, como água, ácidos, condensado e vapor, através da formação de uma barreira de proteção que previne o desgaste químico nas superfícies.
Agentes de pressão extrema (EP)	Aditivo ativado pelo calor para aumentar a capacidade do lubrificante em prevenir o desgaste excessivo que ocorre sob cargas pesadas.
Agentes antidesgaste e redutores de atrito	Previnem o contato de metal com metal e o desgaste de duas superfícies por atrito, evitando choques e vibrações. Mantêm a lubrificação o adequada em superfícies de alto atrito, como rolamentos, prevenindo a perda de metal, tempo de parada e custos de trocas.
Inibidores de oxidação	Estendem a vida útil do lubrificante, retardando o processo de oxidação ou decomposição.
Redutores de impacto de carga	Amortecem o impacto, minimizando a tensão metálica, vibrações e choques que podem ocorrer sob condições de cargas pesadas e durante operações de liga/desliga.
Grafite	Camada sólida que oferece proteção adicional a altas temperaturas e melhora a lubrificação sob condições úmidas.
Molysol™	Moly sintético transparente que oferece uma película que não mancha e proporciona excelente proteção sob cargas pesadas. Oferece os benefícios do Moly, sem a coloração escura.
Polymite™	Proporciona estabilidade térmica e as propriedades do grafite de proteção contra a lavagem com água, mas sem a coloração escura.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS						
Grau NLGI	2	1	2	1	0	00
Cor	Preta	Preta	Vermelha	Vermelha	Vermelha	Vermelha
Penetração Trabalhada 60x, (0,1 x mm)	265 – 295	310 – 340	265 – 295	310 – 340	355 – 385	400 – 430
Alteração de penetração após 10.000 impactos, %	6,8	5,6	5,6	4,2	10	10
Penetração Trabalhada 10.000x, (0,1 x mm)	283 - 315	327 – 359	279 – 311	323 – 354	390 – 423	440 – 473
Ponto de gota, ° C	260+	260+	260+	246+	256	251
Carga Timken OK, lb	65	60	60	60	60	60
4-Ball (Desgaste), diâmetro de marca, mm	0,4	0,4	0,73	0,69	0,55	0,55
4-Ball (Ponto de Solda), kg	800	800	400	250	250	250
4-Ball (Índice de Carga de Desgaste)	101	100	53,4	28,25	27	26
Estabilidade de oxidação, 100h @ 100° C, psi	2	2	2	3	3	3
Estabilidade de oxidação, 500h @ 40° C, psi	8	8	7	9	9	9
Temperatura máxima contínua, ° C	135	135	135	135	135	135
Temperatura máxima intermitente, ° C	204	204	204	204	204	204
Ensaio de ferrugem	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Corrosão de cobre	1B	1B	1B	1B	1B	1B
Lavagem por água, % máxima	3	3	2,5	4,5	N/A	N/A
Viscosidade óleo base, 40° C / 100° C, cSt	265,4 / 15,6	161,8 / 4,35	265,4 / 15,6	161,8 / 4,35	129,4 / 1,0	129,4 / 1,8