

**PALINAL**

High Technology Paint

# 223ULTRA

## ULTRA RAPIDO ARIA FORNO

ULTRA RAPID OVEN AIR

2004/42/IIB (d) (420) 420

### PREPARAZIONE

Preparazione | Preparazione  
Preparazione | Preparazione



#### RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Relación de Mezcla  
Proportion de melange | Mischverhältnis

2 : 1

#### PRODOTTO

Product | Producto | Produit | Produkt

223ULTRA

100 (Vol)

#### CATALIZZATORE

Hardener | Catalizador | Catalyseur | Katalysator

293.R010 rapido  
293.R020 standard  
293.R030 lento

50 (Vol)

#### DILUENTE

Thinner | Diluyente | Diluant | Verdunner

-

-

| PRODOTTO<br>PRODUCT   PRODUIT   PRODUCTO   PRODUKT<br>223ULTRA | CATALISI<br>CATALYSIS   CATALYSE   CATÁLISIS   KATALYSE<br>293.R010 - 293.R020 - 293.R030 | DILUIZIONE<br>DILUTION   DILUTION   DILUCION   VERDÜNNUNG<br>- |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 50 g                                                           | 25 g                                                                                      |                                                                |
| 100 g                                                          | 50 g                                                                                      |                                                                |
| 150 g                                                          | 75 g                                                                                      |                                                                |
| 200 g                                                          | 100 g                                                                                     |                                                                |
| 250 g                                                          | 125 g                                                                                     |                                                                |
| 300 g                                                          | 150 g                                                                                     |                                                                |
| 350 g                                                          | 175 g                                                                                     |                                                                |
| 400 g                                                          | 200 g                                                                                     |                                                                |
| 450 g                                                          | 225 g                                                                                     |                                                                |
| 500 g                                                          | 250 g                                                                                     |                                                                |
| 600 g                                                          | 300 g                                                                                     |                                                                |
| 700 g                                                          | 350 g                                                                                     |                                                                |
| 800 g                                                          | 400 g                                                                                     |                                                                |
| 900 g                                                          | 450 g                                                                                     |                                                                |
| 1000 g                                                         | 500 g                                                                                     |                                                                |

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

TDS D111 ED. 01/2026

| APPLICAZIONE                                                                      |                                                                                                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Applicazioni   Applicazione<br>Applicazioni   Applicazioni                        |                                                                                                                                  |                                                   |
|  | <b>POT</b><br>Pot life (20° C)<br>Vie en pot (20° C)   Topfzeit (20° C)                                                          | 1,5 h                                             |
|  | <b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b><br>Spraying viscosity   Viscosidad de aplicación<br>Viscosité d'application   Verarbeit viscositat | 18' ± 1 DIN4                                      |
|  | <b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b><br>Airbrush adjustment   ajuste del aerógrafo<br>réglage à l'aérographe   Airbrush-Einstellung  | 2    Giri   Turns   Tours   Vueltas   Umdrehungen |
|                                                                                   | <b>UGELLO</b><br>Nozzle   Boquilla   Buse   Duse                                                                                 | 1,2 - 1,3 mm<br>Standard/HVLP/LVLP                |
|                                                                                   | <b>PRESSIONE ARIA</b><br>Air Pressure   presión de aire<br>Pression d'application   Luft                                         | 4 Standard<br>1,8 - 2,2 HVLP/LVLP                 |
|  | <b>NUMERO MANI</b><br>Number of coats   Numero de capas<br>Nombre des couches   Spritzegänge                                     | 2                                                 |
|  | <b>INTERVALLO TRA LE MANI</b><br>Intervallo   Intervall<br>Intervall   Intervall                                                 | 5 min                                             |

| ESSICCAZIONE & RESA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carteggiatura   Carteggiatura<br>Carteggiatura   Carteggiatura                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
|  | <b>APPASSIMENTO</b><br>Flash time   Tiempo de secado  <br>Desséchement   Abluftzeit                                                                                                                                                            | 5 min                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <b>FUORI POLVERE</b><br>Dry dust free   Hors poussière   Fuera polvo<br> Staubtrocken                                                                                                                                                          | 20 min                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <b>PRONTO AL MONTAGGIO</b><br>Ready to use   Prêt pour le montage  <br>Listo para el montaje   Montagefest                                                                                                                                     | 1,30 h - 2 h                                                                                                                                                       |
|  | <b>ESSIC. COMPLETA *</b><br>Through drying   Séchage complet   secado completo  <br>vollständige Trocknung                                                                                                                                     | 20 °C: 4 - 5 h<br>60 °C: 10 min    Effettivi   Actual Time   Effectives   Reales  <br>Effektive                                                                    |
|                                                                                     | <b>IR - ONDE MEDIE</b><br>IR - Medium Waves   IR - Onde moyennes<br>IR - Ondas medias   IR - Mittlere Wellen<br><b>IR - IRRADIANTI A GAS</b><br>IR - Gas-fired radiant heaters   IR - Radiants gaz<br>IR - Radiantes a gas   IR - Gas-Strahler | Non Consigliato   Not Recommended   Déconseillé  <br>No Recomendado   Nicht Empfehlen                                                                              |
|  | <b>LUCIDABILITA'</b><br>Polishability at 20 °C   Polissabilité à 20° C  <br>Pulido a 20°C   Schleifbar bei 20°C<br><br>Polishability at 60 °C   Polissabilité à 60° C  <br>Pulido a 60°C   Schleifbar bei 60°C                                 | 4 - 5 h<br><br>10 min Effettivi E Raffreddamento   Actual Time And Cooling  <br>Effectives Et Refroidissement   Reales Y Enfriamiento  <br>Effektive Und Abkühlung |
|                                                                                     | <b>SPESSORE FILM SECCO</b><br>Dry film thickness   Espesor de la película seca<br>Epaisseur du film sec   Trockenschichtstärke                                                                                                                 | 50 - 60 µ                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | <b>RESA RFU -M² / KG x 1 µ</b><br>Yield RFU   Rendement RFU<br>Rendimiento RFU   Ergiebigkeit RFU                                                                                                                                              | 500                                                                                                                                                                |

\* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |  
For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |  
Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |  
Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |  
Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

TDS D111 ED. 01/2026

## CONSERVABILITA'

Ageing | Tiempo de la conservación  
Conservabilite | Haltbarkeit

### CONSERVABILITA'

Ageing | Tiempo de la conservación  
Conservabilite | Haltbarkeit

24 mesi months | meses | mois | Monaten  
5°C < tC° > 35°C

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

|                 | CATALIZZATORE<br>Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator | DILUENTE<br>Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>293.R020</b> | Standard                                                           |                                                       |
| <b>293.R010</b> | Rapido   Fast   Rapide   Rápido   Schnell                          |                                                       |
| <b>293.R030</b> | Lento   Slow   Lent   Lento   Langsam                              |                                                       |

**PALINAL**

High Technology Paint

# 223ULTRA

## ULTRA RAPID OVEN|AIR

ULTRA RAPID OVEN AIR

2004/42/IIB (d) (420) 420

### DESCRIPTION

Very fast drying two-component acrylic clearcoat with excellent gloss and fullness properties. With high solid residue and low VOC (420 g/L), 223ULTRA is suitable for use in car body repair. It can be applied on pastel, metallic and pearl two-coat bases, both water-based and solvent-based.

### GENERAL CHARACTERISTICS - PRODUCT PLUSES

- Excellent drying in a short time: 10 minutes at 60°C
- 1–1.5 hours at 20 °C with continuous air recirculation, ready for assembly.
- Excellent gloss and fullness
- High flow
- Rapid cross-linking

### INFORMATION ON USE

Depending on processing and temperature, catalysis of 223ULTRA requires the use of the following hardeners:

**293.R010 Fast Hardener, 293.R020 Standard Hardener, 293.R030 Slow Hardener**

### WASHING OF EQUIPMENT

Use washing thinner with code: 044----- or nitro thinner with code: 047-----

### PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

### PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

### PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

### PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

### PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.