

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTATION DELIVERY

Tipo de Requisito Documental: <i>Type of Document Requirement:</i>	MC
Proveedor: <i>Supplier:</i>	ACEVES AERO, S.L
Nº Pedido: <i>Order Number:</i>	C-PE24/03978
Fecha: <i>Date:</i>	04/07/2024
Nº Pieza: <i>Part Number:</i>	T000982574-13303P01
Cantidad: <i>Quantity:</i>	2

PISSMEC SL
C/ SANTA ANNA, P.I. LA CLOTA
Nº 119
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLES

Cliente	Nº Albarán	Fecha	Nº Certificado	Pedido nº
1530537	819621179	04.01.2024	819621179	TLF / 22.12.2023
Por favor, en caso de duda indique nº de albarán.				

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pos	Colada	Material	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Se	Pb	V	v
010	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	0,440	0,830	0,320	0,020	0,026	1,020	0,250	0,250				
020	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	0,440	0,830	0,320	0,020	0,026	1,020	0,250	0,250				
030	A62918	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 35,0	0,410	0,840	0,220	0,014	0,020	0,930	0,110	0,160				
040	2110510567	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 140,0	0,410	0,750	0,250	0,018	0,025	1,109	0,130	0,180				
050	364935	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 165,0	0,414	0,840	0,307	0,012	0,025	1,070	0,030	0,217			0,002	
060	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	0,440	0,830	0,320	0,020	0,026	1,020	0,250	0,250				

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Pos	Colada	Material	Rm N\mm2	Re N\mm2	A %	Z %	Dureza
010	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	797,000	583,000	19,000	61,000	
020	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	797,000	583,000	19,000	61,000	
030	A62918	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 35,0	1.126,000	1.070,000	14,000	48,000	
040	2110510567	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 140,0	825,000	660,000	22,500		
050	364935	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 165,0	861,000	745,000	23,000	66,000	272,000
060	2310503413	REDONDO F1252 (42CRMO4) TRATADO 200,0	797,000	583,000	19,000	61,000	

OBSERVACIONES: Los datos reflejados en el presente certificado se han tomado del certificado de calidad, tipo 3.1 según norma UNE-EN 10204:2006, emitido por el fabricante / proveedor.