

MF-DJ910 中空玻璃热用丁基密封剂

产品特性

MF-DJ910 是一种单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃用第一道密封剂。MF-DJ910 在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料具有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。

使用范围

MF-DJ910 主要用于中空玻璃生产，作为中空玻璃第一道密封剂与本公司生产的双组份聚硫弹性密封剂及硅酮弹性密封剂配套使用，以完成双道密封。用本产品制作的双道密封中空玻璃经国家玻璃检测中心测试合格，满足 GB/T11944-2002 的各项要求。

使用说明

清洗、干燥粘接表面，除去灰尘、油污及脂类。MF-DJ910 使用中空玻璃生产线专用热熔丁基挤出机涂敷，具体使用条件可通过调整温度和压力达到。挤出温度范围为 100℃～150℃，施工时环境温度要求不低于 10℃。

储存

最佳贮存条件：-10℃～30℃ 阴凉干燥处。

贮存期：24 个月。

包装

纸桶包装：6Kg/桶；5 Kg/桶；2 Kg/桶。

注：也可按厂家需求定做。

主要技术指标

颜色：黑、白、透明

耐温性：在 80℃～150℃ 范围内连续使用 20 小时不粉化、不变硬、不失粘、不分解，
最高耐热温度 180℃

抗紫外线照射性能：按 GB/T11944-2002 标准测试合格

露点：按 GB/T11944-2002 标准测试合格

比重：1.25～1.35g/cm³

固含量：100%

工作温度范围：-20℃～80℃

运输

MF-DJ910 密封剂为非危险品，可通过火车、汽车、轮船和飞机运输。

重要说明

上述关于本产品的有关参数，特别是关于应用的有关提示，是在我们的试验和经验的基礎上提出的。由于使用的材料和施工条件的不同，我们建议您在使用前要完成必要的测试，以保证我们的产品能得到更好地应用。