

回天® 7937MS 密封胶是以端硅烷基聚醚为主要成分的单组份、中粘度、高强度、湿气固化密封胶。立面施胶不流淌，无需底涂，粘接密封范围广泛。固化物具有高弹性、可涂漆、抗紫外线和耐候性优异。不含溶剂、无异氰酸酯，无硅树脂，产品无味环保。

典型用途

高强度接缝处的粘接密封，如汽车车身，火车车厢，电梯轿厢，集装箱，风力发电叶片、中空玻璃的等高强度接缝密封。

固化前特性

	典型值	范围
外观	黑/白/灰色膏状物	
基料化学成份	硅烷改性聚醚	
密度 (g/cm ³)	1.45	1.30-1.50
(GB/T13354-1992)		
表干时间 (min)	10	5-20
(25℃, 50%RH)		
(GB/T13477.5-2002)		
挤出速率 (s/10g, 25℃)	8	5-20
(0.5MPa, 3mm)		

固化后特性

室温硫化深度 (mm/24h)	3.6	≥3.0
拉伸强度 (MPa)	3.0	≥2.5
(GB/T528-2009)		
断裂伸长率 (%)	400	≥300
(GB/T528-2009)		
剪切强度 (MPa)	2.5	≥1.8
(GB/T7124-2008)		
硬度 (邵氏 A)	55	≥40
(GB/T531-2008)		
工作温度 (℃)		-40-90
短暂使用温度 (℃)	120	

使用说明

清洁表面：清理干净施胶表面：除去锈迹、灰尘和油污等。

施 胶：将管口切开，套上胶嘴，胶嘴切成适宜的斜面，用挤胶枪涂覆到施工部位即可，气动施胶时气压建议不超过 0.4MPa。

固 化：将施胶的部件置于空气中，当表皮形成后，从表面向内部的固化，室温及 55%相对湿度时 24 小时内，固化深度 2~4mm。随时间延长，固化深度逐渐增加。7 天固化深度 6mm。

存 放：未用完的胶应立即拧紧盖帽、封住管嘴保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，去除后即可，不影响正常使用。贮存过程中，管口部也有可能出现少量结皮，清除后可正常使用，不影响产品性能。

注意事项

远离儿童存放。

若不慎接触皮肤，在其固化前用布类擦拭，用清水清洗。

若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗。

建议在通风良好处使用。

产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

包装规格

订货代号：湖北

白色，793704，310ml/筒，10 筒/盒，30 筒/箱

793706，600ml/软包，20 支/箱

黑色，793714，310ml/筒，10 筒/盒，30 筒/箱

793716，600ml/软包，20 支/箱

灰色，793724，310ml/筒，10 筒/盒，30 筒/箱

793726，600ml/软包，20 支/箱

贮存条件

在 8-28℃ 阴凉干燥处贮存。

贮存期：310ml/筒 12 个月

600ml/软包 9 个月

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。回天新材不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和回天新材技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。