



Prep M

清洁活化剂

版本: 1.2
更新日期: 2017 年 7 月

产品

Prep M 是一款清洁无污染的溶剂型底涂剂和清洁活化剂，用于提高改性硅烷密封胶的粘接性能。

应用领域

- 各种金属，包括铝、铜、铁等
- 各种带涂层的金属，包括粉末涂料
- 玻璃陶瓷边
- GRP
- 塑料，如 ABS、丙烯酸酯、PVC 等

特性

- 干燥快
- 操作简单
- 提高粘接强度效果显著
- 对基材适应性广

3. 涂层至少干燥 5 分钟后，可开始涂密封胶；最长操作间隔不超过 6 小时。

包装

500ml/罐

储存和运输

Prep M 在 0°C 到 35°C 环境下，包装未开封可以储存 9 个月。正常情况下，普通运输方式不会影响产品性能。开封后应在 1 个月内用完。

更多信息

如有需要可以索取以下文件:

- 材料安全数据表 (MSDS)

技术参数

参数	数值
外观	透明液体
干燥时间 (20°C/50%RH)	约 5 min
密度	0.76 g/ml
闪点	9 °C
涂布量	20 m ² /升

以上技术资料所提供之数据和建议，仅以本公司试验所得为依据，并不保证其完整及准确性。由于产品的实际性能、保质期、特征会因各用户的实际生产和应用条件、环境不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对我公司产品依据实际用途进行测试，在确定本公司产品符合实际用途的前提下才能投入生产。此产品数据只基于特定的测试条件，以上技术资料仅供参考。由于对用户公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺和流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品是否适用最终特定用途不予保证。本公司的产品依照本公司销售合同销售，并且本公司依据客户需要提供的试验结果仅供用户参考用途，不构成本公司对用户产品质量之保证及承诺，如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。

应用说明

1. 基材表面需干燥，清洁，无油污；
2. 使用干净无色不脱线的毛巾，蘸一些清洁剂，均匀涂抹基材需粘接部位表面；

如需帮助

请联系波士胶当地服务人员

