

Application Test Report 应用实验报告

ISR 70-03 不同温度下的剪切强度测试

测试日期：

2018/9/19

测试目的：

依照 GB/T 7124 (ISO 4587) 以及 DIN 6701 的标准内容，测试并确定我司 ISR 70-03 硅烷改性密封胶在不同温度下的剪切强度曲线。

测试内容：

测试产品：ISR 70-03 (批号 CS18685788)；

测试基材：实验室测试用铝合金板；

参考标准：GB/T 7124 (ISO 4587)、DIN 6701；

测试步骤：使用异丙醇清洁铝板的粘接面，确保无灰尘、油污等杂质，室温下干燥约 5-10 分钟后，使用 Prep M 活化剂擦拭基材的粘接区域，常温下干燥 5~10 分钟后，用 ISR 70-03 完成打胶，制作若干组 5mm 胶厚的剪切样件（粘接面积 25mm*20mm）。在标准条件（23℃/50%RH）下固化 14 天后，分别在-40℃、0℃、23℃、50℃、90℃环境下测试样件的拉伸剪切强度，根据 DIN 6701-3 的要求计算其平均值和特征值并拟合温度曲线。

测试结果：

下表为 ISR 70-03 在不同温度下的拉伸剪切强度：

测试温度 /°C	剪切强度 (特征值) /MPa
-40	2.6
0	2.2
23	1.9
50	1.6
90	1.3

