



报告编号(Ref. No.): Z1706016800

总页数(Total Pages): 2

检 测 报 告

TEST

REPORT

产品名称:
Product Name

硅烷改性聚合物 (SMP)

规格型号:
Type

ISR 70-03

检测类别:
Test Category

委托检测

委托单位:
Client

波士胶（上海）管理有限公司

发送日期:
Send Date

2017 年 07 月 03 日

机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心

Automobile Parts Test Center



机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心

Automobile Parts Test Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号(Ref. No.): Z1706016800

Page 1 of 2

样品名称 Product Name	硅烷改性聚合物 (SMP)				
规格型号 Type	ISR 70-03				
样品编号 Sample No.	Z17060168	样品数量 Sample count	5	取样形式 Sampling form	☒ 送检 ☐ 抽检 By client By center
生产日期 Date of production	——	生产编号 Product No.	——	商标名称 Brand	——
送/抽样日期 Receiving date	2017-06-14	送/抽样基数 Sample base	0	送/抽样人 Consigner	Kevin LIAO
检测日期 Test Date	2017-06-15~2017-06-21		检测地点 Testing Site	其他	
送/抽检单位 Client	波士胶(上海)管理有限公司				
送/抽检地址 Address	上海市闵行区光华路 968 号 1 号楼				
生产单位 Manufacture	——				
生产地址 Address	——				
检测项目 Testing items	10%拉伸模量				
检测依据 Testing methods	GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定				
检测结论 Conclusions	详情请见附表。				
备注 Remark	结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。				
编制 Editor	 周倩瑶 Zhou Qian Yao	审核 Verifier	 王炽军 Wang Chijun	批准 Authorizer	 闵新和 Min Xinhe

检测专用章

检 测 报 告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): Z1706016800

Page 2 of 2

检测设备 Test Devices

电子拉力机; 3343 型; 校准日期 2017-3-25

附表 Appendix:

检测项目及其结果 Test Items and Test Result

序号	检测项目	检测条件/技术要求	检测结果
1	10%拉伸模量, MPa	参照 GB/T 1040.1-2006, 测试速度 500mm/min, 取 9.75%~10.25%之间的应力应变比为拉伸模量。	3.52 3.66 3.68 3.62 3.48 平均值 3.59
备注	试验图片见附图。		

附图:

检测项目	试验前	试验中	试验后
拉伸模量			

以下空白

End of report