

检测报告

疲劳试验

委托单位: 波士胶(上海)管理有限公司

样品名称: 改性硅烷密封胶

送检日期: 2014-10-10

完成日期: 2014-11-18

岛津(广州)检测技术有限公司

广州市科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第二层 201-213 邮编: 510663

电话: (020) 32058871 传真: (020) 32068891

委托方信息

委托单位 : 波士胶(上海)管理有限公司
联系地址 : 上海市闵行区光华路 968 号 1 号楼

样品信息

样品名称 : 改性硅烷密封胶
委托书号 : 6010184
样品编号 : 141010017
样品描述 : 型号: ISR7003
材质: 改性硅烷密封胶
样品胶层厚度: 5mm
保存方式 : $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, $(50 \pm 5)\% \text{RH}$
样品受理日期 : 2014-10-10
※: 上述样品及信息由委托方提供及确认。

检测流程信息

检测要求 : 疲劳试验
检测方法 : 依据委托方要求
报告填写日期 : 2014-11-18
检测结果 : 共 1 个检测点。
检测结果详见第 2 页。

检测批准:

岛津(广州)检测技术有限公司



赵景芳
副总经理


检测结果

检测项目	检测方法	检测条件	检测结果(平均值)	
疲劳试验	依据委托方要求	疲劳测试条件: 疲劳载荷: $\pm 0.3\text{MPa}$ 频率: 5Hz 次数: 1000000 试样数量: 3	疲劳测试前 剪切强度	2.64MPa
			疲劳测试后 剪切强度	2.30MPa

检测时间: 2014-10-23~2014-11-11

检测结果审核:

岛津(广州)检测技术有限公司

冯晓永
物理分析室主管**送检样品外观照片**

样品名称: 改性硅烷密封胶

样品编号: 141010017

-----报告结束-----