



Application Test Report
应用实验报告

Test code: TP20141000012

ISR7003/ISR7003sskf/ISR7008AP

湿热老化测试

波士胶（上海）管理有限公司

测试	制作	审核	日期

All figures, recommendations and safety precautions are based on thorough investigations and our actual experience and are without engagement.

第 1 页 共 3 页

波士胶（上海）管理有限公司

总 部: 上海市闵行区光华路968号1号楼

广州分公司: 广州经济开发区永和区新庄二路75号

北京分公司: 北京市东城区崇文门西大街9号紫金宾馆7A楼

邮编: 201108

邮编: 511356

邮编: 100005

电话: +86 21 60763100

电话: +86 20 82975266

电话: +86 10 65598784

传真: +86 21 60763111

传真: +86 20 82975255

传真: +86 10 65246197

Application Test Report

应用实验报告

报告日期 Date: 2014-10-18

背景 Background

测试产品 ISR7003 BLK/ ISR7003 SSKF BLK/ISR7008AP BLK 哑铃拉伸和剪切试样在客户指定湿热老化条件下强度值变化情况。

Test dumbbell strength and shear strength of ISR7003 BLK/ISR 7003 SSKF BLK/ISR7008AP BLK after specified humidity and heat aging process.

老化方法 Aging method (长客指定 Specified by CNR-Changchun)

剪切试样和测试条件符合 DIN 6701-3 对剪切试样测试的描述(5mm 胶厚, 5mm 铝基材);

哑铃试样和测试条件符合 ISO 37;

Shear strength specimen and test parameters are complied with DIN6701-3 descriptions (5mm adh. thickness, 5mm alu.);

Dumbbell strength specimen and test parameters are complied with ISO 37;

步骤 Steps	条件 Conditions
步骤 1 Step 1	在 23℃50%RH 固化一个月 under 23℃50%RH cured for 30 days
步骤 2 Step 2	在约 20 度水中浸泡 7 天后取出, 在室温环境下放置 2 小时 ca. 20℃ water immersion for 7days, and then keep at room conditions (ca. 23℃50%RH) for two hours
步骤 3 Step 3	在 80 度环境中放置 1 天后取出, 在室温环境下放置 2 小时 80℃ for one day and then keep at room conditions (ca. 23℃50%RH) for two hours
步骤 4 Step 4	在 70℃100%RH 条件下放置 7 天后取出, 在室温环境下放置 2 小时 70℃100%RH for 7 days, and then keep at room conditions (ca. 23℃50%RH) for two hours
步骤 5 Step 5	在-30 度放置一天后取出, 在室温环境下放置 2 小时 -30℃ for one day and then keep at room conditions (ca. 23℃50%RH) for two hours

数据说明 Terms

最大应力(剪切强度) Shear strength (T.max 单位: MPa)

失效模式描述 Failure mode:

CF: 内聚失效 Cohesive failure;

AF: 附着失效 Adhesion failure;

%: 失效模式的百分比 failure mode percentage.

(失效模式由试验者观察。Failure mode was observed by operator.)

All figures, recommendations and safety precautions are based on thorough investigations and our actual experience and are without engagement.

第 2 页 共 3 页

波士胶（上海）管理有限公司

总 部: 上海市闵行区光华路968号1号楼

广州分公司: 广州经济开发区永和区新庄二路75号

北京分公司: 北京市东城区崇文门西大街9号紫金宾馆7A楼

邮编: 201108

邮编: 511356

邮编: 100005

电话: +86 21 60763100

电话: +86 20 82975266

电话: +86 10 65598784

传真: +86 21 60763111

传真: +86 20 82975255

传真: +86 10 65246197



Application Test Report

应用实验报告

实验结果 Test results

试样拉伸强度 Tensile Strength	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
ISR 7003 BLK 哑铃试样 Dumbbell	3.5 MPa (230%)	2.3 MPa (350%)	4.2 MPa (240%)	3.2 MPa (420%)	3.2 MPa (430%)
ISR 7003 SSKF BLK 哑铃试样 Dumbbell	3.5 MPa (240%)	2.4 MPa (310%)	4.4 MPa (200%)	3.5 MPa (380%)	3.5 MPa (360%)
ISR 7008 AP BLK 哑铃试样 Dumbbell	3.1 MPa (220%)	2.1 Mpa (400%)	3.9 MPa (220%)	3.0 MPa (480%)	3.0 MPa (500%)
ISR 7003 BLK 剪切强度 Shear	1.7 MPa (100%CF)	1.9 Mpa (100%CF)	1.7 Mpa (100%CF)	1.4 MPa (100%CF)	1.6 MPa (100%CF)
ISR 7003 SSKF BLK 剪切强度 Shear	1.7 MPa (100%CF)	1.9 MPa (100%CF)	1.5 MPa (100%CF)	1.3 MPa (100%CF)	1.6 MPa (100%CF)
ISR 7008 AP BLK*** 剪切强度 Shear	1.8 MPa (100%CF)	1.8 MPa (100%CF)	2.0 MPa (100%CF)	1.3 MPa (100%CF)	1.5 MPa (100%CF)

***该项数据由波士胶荷兰研发中心提供 Data provided by Bostik Netherlands R&D Center; Step 5: -25°C.

All figures, recommendations and safety precautions are based on thorough investigations and our actual experience and are without engagement.

第 3 页 共 3 页

波士胶（上海）管理有限公司

总 部: 上海市闵行区光华路968号1号楼
广州分公司: 广州经济开发区永和区新庄二路75号
北京分公司: 北京市东城区崇文门西大街9号紫金宾馆7A楼

邮编: 201108
邮编: 511356
邮编: 100005

电话: +86 21 60763100
电话: +86 20 82975266
电话: +86 10 65598784

传真: +86 21 60763111
传真: +86 20 82975255
传真: +86 10 65246197