



ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

产品说明书

版本: 10/2009

Simson ISR 7003

产品描述

产品类型 粘结密封胶(硅烷改性聚合物)

产品特性

- 中性, 无气味, 固化快
- 不含溶剂, 游离异氰酸根以及 PVC
- 对基材粘结好, 前处理简单
- 优良的抗紫外线性能和耐候性能
- 耐高低温性能(-40°C-120°C)
- 电阻系数高
- 表面可喷涂

适用范围

- 巴士, 火车, 卡车等构建过程的粘结和密封
- 巴士, 火车, 卡车等玻璃粘结密封
- 天窗系统, 空调系统, 地板等的粘结和密封
- 焊缝密封等

技术参数

外观	粘稠膏状物
颜色	黑, 白, 灰
固化方式	湿气固化
密度	约 1.4g/ml
表干时间(20°C50%RH)	约 10min
操作时间(20°C50%RH)	< 15min
操作温度	5-35°C
固化速度(mm/24hr) (20°C50%RH)	约 3
肖氏硬度(A)	约 55
体积收缩率(%)	< 3
模量(10%)(Mpa)	约 3.3
拉伸强度(Mpa)	约 2.6
断裂延伸率(%)	约 250
剪切强度(Mpa)	约 2.5
撕裂强度(N/mm)	约 16
工作温度	-40-120°C(长期) 180°C(最长 30min)
电阻系数	10 ¹¹ Ω/cm
有效期	12 months 18 months(310ml)

波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司

总部: 广州经济技术开发区永和区新港三路75号

邮编: 511356

电话: (8620) 82975266

传真: (8620) 82975255

上海分公司: 上海市浦东新区浦三路1501-1501L

邮编: 200023

电话: (8621) 64327766

传真: (8621) 64326359

北京分公司: 北京市东城区东直门内大街9号紫金宾馆7A12

邮编: 100005

电话: (8610) 65598764

传真: (8610) 65246197

以上数据仅供参考, 实际应用中产品性能可能有所差异。本公司不承担因任何原因发生失误或使用不当所造成的任何损失。如需索取技术资料, 请寄回我们公司技术部。本公司承诺: 如蒙惠顾, 定当竭诚服务。



ISO9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS18001:1999

产品说明书

其他信息

施工方式 表面处理: 粘结面应清洁、干燥, 无油脂、油及灰尘; 根据基材粘结测试, 决定是否采用底涂 Primer M
粘结: 要在 15min 内装配(20℃50%RH)
密封: 根据接缝的宽度切割胶嘴, 用合适的手动或气动胶枪将胶打进接缝, 小心操作, 避免基材和胶之间留有气泡

设备清洁 未固化胶体可用 Simson SMP Remover 从工具或设备上除掉, 一旦固化后则只能用机械的方法将其除去

包装 290ml/硬管, 400ml/软管, 600ml/软管, 20L/小桶, 200L/大桶

存储 5-30℃未开封的原包装内, 可存放 12 个月

数据基础:

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围, 实际测出的数据可能会不同。

重要说明:

对于有关运输, 操作, 储存及化学品处理的信息及建议, 用户应参照实际的安全数据表, 其包括了物理的、生态的、毒理学的及其他的安全相关数据。

法律声明:

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时, 波士胶公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于波士胶公司对其目前的知识和经验的良好信心。实际应用中, 由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同, 因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出波士胶公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。波士胶保留改变其产品性质的权利, 应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本, 波士胶公司可根据需求提供。



波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司

总公司地址: 中国广东省广州市天河区新塘路 75 号	邮编: 511356	电话: (8620) 82973266	传真: (8620) 82973255
上海分公司: 中国上海市静安区南京西路 1507-1509 号	邮编: 200023	电话: (8621) 64327766	传真: (8621) 64326359
北京分公司: 北京市东城区东直门内大街 9 号紫金大厦 7A 座	邮编: 100005	电话: (8610) 65368784	传真: (8610) 65361197

波士胶公司在中国大陆设有多个分公司, 负责销售和售后服务。如需索取产品资料, 请向当地分公司索取。本公司保留对产品规格和性能进行更改的权利, 恕不另行通知。



ISO9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS18001:1999

产品说明书

版本: 10/2009

Simson ISR 7008

产品描述

产品类型 粘结密封胶(硅烷改性聚合物)

- 产品特性**
- 中性, 无气味, 固化快
 - 初始强度高
 - 不含溶剂, 游离异氰酸根以及 PVC
 - 对基材粘结好, 前处理简单
 - 优良的抗紫外线性能和耐候性能
 - 耐高低温性能(-40℃-120℃)
 - 电阻系数高
 - 表面可喷涂

适用范围 - 汽车, 巴士, 火车, 卡车等风挡玻璃、侧窗玻璃的粘结

技术参数

外观	粘稠膏状物
颜色	黑
固化方式	湿气固化
密度	约 1.4g/ml
表干时间(20℃50%RH)	约 10min
操作时间(20℃50%RH)	< 15min
操作温度	5-35℃
固化速度(mm/24hr) (20℃50%RH)	约 3
肖氏硬度(A)	约 65
体积收缩率(%)	< 3
初始强度	约 1800Pa
模量(10%)(Mpa)	约 4.3
拉伸强度(Mpa)	约 2.9
断裂延伸率(%)	约 225
剪切强度(Mpa)	约 2.5
撕裂强度(N/mm)	约 13
工作温度	-40-120℃(长期) 180℃(最长 30min)
电阻系数	10 ¹¹ Ω/cm
有效期	12 months 18 months(290ml)

波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司

总 部: 广州经济技术开发区永和区新庄三路 75 号 邮编: 511356 电话: (8620) 82975266 传真: (8620) 82975255
 上海分公司: 上海市莘庄东路 58 弄 2 号, 绿地嘉海大厦 1507-1509 邮编: 200023 电话: (8621) 64327766 传真: (8621) 64328359
 北京分公司: 北京市东城区广安门内大街 8 号紫金长安 7A 座 邮编: 100005 电话: (8610) 65598764 传真: (8610) 65246197
 广州分公司: 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力盈盛广场 10 楼 1001 室 邮编: 510666 电话: (8620) 38900000 传真: (8620) 38900001
 本公司及分公司均设有 24 小时服务热线, 如需要更多信息, 请致函本公司技术服务中心, 本公司将定当竭诚为您服务。



ISO9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS18001:1999

产品说明书

其他信息

施工方式 表面处理: 粘结面应清洁、干燥, 无油脂、油及灰尘; 对于带陶瓷层玻璃, 可以使用 Primer M 或者异丙醇进行清洁, 无陶瓷层玻璃则在使用异丙醇清洁后使用 Primer G 处理; 对于铝材, 涂漆钢材, GRP 等车窗材料, 使用 Primer M 清洁。根据基材粘结测试, 决定是否采用底涂 Primer M。

打胶: 在室温下手动胶枪或气动胶枪打胶, 如需加快速度, 可以把胶预热到最高 70°C。

安装: 在 15min 内装配(20°C 50%RH)

设备清洁 未固化胶体可用 Simson SMP Remover 从工具或设备上除掉, 一旦固化后则只能用机械的方法将其除去

包装 290ml/硬管, 400ml/软管, 600ml/软管, 20L/小桶, 200L/大桶

存储 5-30°C 未开封的原包装内, 可存放 12 个月, 硬管包装为 18 个月

数据基础:

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围, 实际测出的数据可能会不同。

重要说明:

对于有关运输, 操作, 储存及化学品处理的信息及建议, 用户应参照实际的安全数据表, 其包括了物理的、生态的、毒理学的及其他的的安全相关数据。

法律声明:

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时, 波士胶公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于波士胶公司对其目前的知识和经验的良好信心。实际应用中, 由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同, 因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出波士胶公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。波士胶保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本, 波士胶公司可根据需求提供。



波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司

总 公 司: 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 地址: 上海浦东新区 电话: (8621) 82973256 传真: (8621) 82973256
上海分公司: 上海浦东新区 地址: 绿地世纪城 106 号 106 室 邮编: 200023 电话: (8621) 64327766 传真: (8621) 64326359
北京分公司: 北京市东城区 地址: 西便门大街 9 号紫云宾馆 7A 座 邮编: 100005 电话: (8610) 65598784 传真: (8610) 65246197
波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 产品系列测试报告: 本公司不承担因使用本公司产品而产生的任何损失。如有疑问, 请咨询本公司。本公司保留对产品系列测试报告的解释权。



ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

产品说明书

版本: 10/2009

Simson Primer M

产品描述

产品类型 清洁活化剂

产品特性
- 干燥快
- 操作简易
- 对基材适应性广

适用范围
- 适合各种金属, 包括铝, 铜, 铁等
- 适合各种带涂层的金属, 包括粉末涂层
- 适合玻璃陶瓷边,
- 适合 GRP

技术参数

外观	透明液体
干燥时间 (min)	约 5
固含量(%) (105°C, 1h)	约 17
密度	约 0.76
闪点 (°C)	约 9
涂布量 (g/m ²)	约 12

其他信息

施工方式
1. 基材表面干燥, 清洁, 无油污
2. 使用干净无色不脱线的毛巾, 蘸一些清洁剂, 涂抹基材表面, 形成很薄而饱满的涂层
3. 室温干燥 5 分钟后涂胶

施工注意 该清洁活化剂只能涂于粘结区域, 不可涂于随后需喷漆的区域; 可用异丙醇清洁残留涂层

包装 250ml/瓶

存储 5-30°C 未开封的原包装内, 可存放 12 个月; 开封后的应在 3 个月内用完

数据基础:

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围, 实际测出的数据可能会不同。

重要说明:

对于有关运输, 操作, 储存及化学品处理的信息及建议, 用户应参照实际的安全数据表, 其包括了物理的、生态的、毒理学的及其他的的安全相关数据。

波士胶芬得利 (中国) 粘合剂有限公司

总 部: 天津经济技术开发区泰达大街 1507-1509

电话: 311356

电话: (8620) 82975266

传真: (8620) 82975255

上海分公司: 上海市静安区南京西路 1507-1509

电话: 309023

电话: (8621) 64327766

传真: (8621) 64326359

北京分公司: 北京市东城区东直门内大街 9 号紫金大厦 7A 楼

电话: 660005

电话: (8610) 65598784

传真: (8610) 65246197

波士胶芬得利 (中国) 粘合剂有限公司 版权所有。本公司保留所有权利, 未经许可, 不得复制或传播。如需更多信息, 请咨询本公司技术服务中心。本公司网站: www.bostik.com.cn



ISO9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS18001:1999

产品说明书

法律声明:

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时,波士胶公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于波士胶公司对其目前的知识和经验的良好信心。实际应用中,由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同,因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出波士胶公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。波士胶保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本,波士胶公司可根据需求提供。



波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司

地址: 天津经济技术开发区和兴道13号753	邮编: 311356	电话: (8620) 82973266	传真: (8620) 82973255
上海分公司: 上海市静安区350弄2号, 慧地福寿大厦1505-1506	邮编: 200023	电话: (8621) 64327766	传真: (8621) 64328359
北京分公司: 北京市朝阳区东三环北路9号紫安大厦704室	邮编: 100005	电话: (8610) 65368784	传真: (8610) 65246197

波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司, 竭诚为您服务。本公司将本着任何因使用本公司产品而产生的任何损失, 恕不赔偿。请向本公司技术部索取。本公司网址: www.bostik.com.cn