

回天® 8955 单组分聚氨酯胶是黑色、快速固化、低气味的聚氨酯胶。固化后胶层为弹性体，有良好的抗冷热变化、抗应力变化、耐候性等性能。适合气动胶枪打胶或机械涂胶、拉丝短、易施工。

典型用途

适用于轿车风挡玻璃、客车前后挡玻璃以及轨道交通、船舶上的柔性粘接和耐候性密封。

固化前特性

	典型值	范围
外观	黑色膏状物	
基料化学成份	聚氨酯	
密度(g/cm ³) (GB/T13354)	1.20	1.15~1.30
表干时间(min) (23℃/50%RH) (GB/T13477.5)	35	30~40
不挥发份 (105℃*3h)	99.5	≥99.0
TVOC (VDA277)	15ppm	≤50ppm
最佳操作温度 (℃)		10~35

固化后特性

固化速度 (mm/24h) (23±2)℃, (50±5)%	4	3~5
拉伸强度(MPa) (GB/T528)	8.5	≥7
断裂伸长率(%) (GB/T528)	500	≥400
撕裂强度 (KN/m) (GB/T 529)	20	≥15
硬度(邵氏 A) (GB/T531)	52	50~60
剪切强度/MPa (GB/T 7124)	4	3.5~5.0
工作温度(℃)		-40~90

使用说明

清洁表面: 清理干净施胶表面: 除去锈迹、灰尘、水和油污等。

施 胶: 在胶筒尖嘴上切一个适宜的小孔, 胶嘴口的内径应视施胶宽度而定, 装入胶枪开始进行施胶操作。

底 涂: 需配合回天指定活化剂 8902 和指定的底涂剂 8906 或者玻璃处理剂使用。底涂等待挥发干燥的时间常规为 10~30 分钟, 具体时间视当时的环境气温而定, 待底涂挥发干燥后开始施胶。

固 化: 环境的温湿度对聚氨酯胶的表干及固化影响很大, 过低的温度, 固化偏慢; 过高的温湿度, 表干偏快。最佳操作环境条件为: 温度 20~30℃、湿度 50~70%RH; 超出温度 5~35℃、湿度 35~75%RH 的范围请谨慎施工。

聚氨酯胶在施胶和固化过程中, 避免含有羟基、氨基等的化学品与之接触, 该类物质会导致聚氨酯胶不固化或固化不完全。

存 放: 未用完的胶应立即拧紧盖帽、封住管嘴保存。再次使用时, 若封口处有少许结皮, 去除后即可, 不影响正常使用。贮存过程中, 管口部也有可能出现少量结皮, 清除后可正常使用, 不影响产品性能。

注意事项

远离儿童存放。

若不慎接触皮肤, 在其固化前用布类擦拭, 并用酒精等溶剂擦洗。

若不慎接触眼睛, 立即用清水冲洗, 并就医。

建议在通风良好处使用。

产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

包装规格

895504, 310ml/筒, 24 筒/箱

895506, 600ml/软包, 20 支/箱

895509, 240kg/桶, 2 桶/箱

贮存条件

在 5-25℃阴凉干燥处贮存(湿度≤70%RH)。

贮存期: 硬包为 9 个月,

软包为 6 个月,

桶装为 6 个月。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得, 由于使用环境的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。南北车新材不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题, 不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题, 可以和南北车新材技术服务部门联系, 我们将为您提供一切帮助。

湖北南北车新材料有限公司

HUBEI CNR-CSR NEW MATERIAL CO.,LTD.

电话Tel: 0710-3221098 传真Fax: 0710-3820881