

报告编号: LF20171078-1Z



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0269

检 测 报 告

客户名称: 湖北南北车新材料有限公司

客户地址: 襄阳国家高新技术开发区航天路7号

样品名称: 8955 单组分聚氨酯胶

兵器工业非金属材料理化检测中心

报出时间: 2017 年 9 月 20 日



声 明

- 1.检测报告无实验室“业务专用章”无效。
- 2.检测报告无批准人签字无效。
- 3.本检测报告仅对送检样品负责。
- 4.委托单位对样品的代表性和相关资料的真实性负责。
- 5.委托单位若对检测报告有异议，应于本报告报出之日起三十日内向检测单位提出书面申请。
本单位将对委托单位送检的检测余样进行复检，并对异议进行解释。
- 6.本单位对不可重复性试验、异议期内不稳定样品、检测无剩余样品等不具备复检条件的委托检测任务，不进行复检。
- 7.检测报告未经批准不得部分复印。本单位对复制、盗用、冒用、涂改检测报告的行为，按有关规定追究其法律责任。
- 8.本检测单位承诺保护委托单位在检测业务中涉及的商业信息、技术文件和商业秘密等，妥善处理相关资料、样品和数据。

通讯地址：济南市天桥区田家庄东路3号

邮政编码：250031

联系电话：0531-85878068 0531-85878040

传 真：0531-85062524

户 名：山东非金属材料研究所

开 户 行：中国工商银行济南经十一路支行

帐 号：1602001229014425546

检 测 报 告

报告编号: LF20171078-1Z

客户名称	湖北南北车新材料有限公司	送 检 人	徐涛
样品名称	8955 单组分聚氨酯胶	样品特性	/
样品批号	/	样品规格	/
样品数量	/	检测类别	委托
接收样品日期	2017.6.26	检测日期	2017.6.27-9.14
状态调节温度	23±2℃	状态调节相对湿度	50±5%RH

检测结果 (8955 单组分聚氨酯胶)

序号	检测项目	依据方法	主要检测设备 及型号	单位	检测结果
1	外观	目测	玻璃板、刮刀	/	均匀膏状, 无气泡, 无结块, 无杂质
2	密度	GB/T 13354-1992	天平	g/cm ³	1.16
3	下垂度	GB/T 13477.6-2002	下垂度模具	mm	0*
4	表干时间	GB/T 13477.5-2002	玻璃板、模框	min	40*
5	固化速度	JB/T 10900-2008	测试模板	mm/24h	4.0*
6	邵尔 (A) 硬度	GB/T 531.1-2008	LX-A	Shore A	61
7	不挥发物含量	GB/T 2793-1995	烘箱	%	99.6
8	体积电阻率	GB/T 1410-2006	EST121	Ω · cm	4.48×10 ⁶
9	拉伸强度	GB/T 528-2009	RGT-10A	MPa	9.4
10	拉伸剪切强度	GB/T 7124-2008	RGT-10A	MPa	3.6

检 测 报 告

报告编号: LF20171078-1Z

检测结果 (8955 单组分聚氨酯胶)

序号	检测项目	依据方法	主要检测设备 备及型号	单位	检测结果
11	高温拉伸剪切强度 (80±2) °C	GB/T 7124-2008	RGT-10A	MPa	2.5
12	断裂伸长率	GB/T 528-2009	RGT-10A	%	568
13	撕裂强度	GB/T 529-2008	RGT-10A	kN/m	22
14	T 型剥离强度	GB/T 2791-1995	RGT-10A	kN/m	25.5 ^①
15	耐酸性 (5%H ₂ SO ₄) 拉伸强度保持率 ^②	GB/T 11547-2008 GB/T 528-2009	RGT-10A	%	100
16	耐碱性 (5%NaOH) 拉伸强度保持率 ^③	GB/T 11547-2008 GB/T 528-2009	RGT-10A	%	104
17	耐紫外光老化 拉伸强度保持率 ^④	GB/T 14522-2008 附录 C RGT-10A	RGT-10A	%	103 ^⑤
18	耐循环交变试验 剪切强度保持率 ^⑥	GB/T 7124-2008	RGT-10A	%	138
19	拉伸振动疲劳 拉伸强度保持率 ^⑦	GB/T 528-2009	ES-20-320 RGT-10A	%	100
20	拉伸剪切振动疲劳 拉伸剪切强度保持率 ^⑧	GB/T 7124-2008	ES-20-320 RGT-10A	%	118
21	耐臭氧龟裂性 ^⑨	GB/T 7762-2014	耐臭氧试验箱	/	表面不龟裂
22	游离甲醛含量	GB 18583-2008 附录 A	SP-756P	g/kg	未检出 (检出限为 0.01g/kg)

检测报告

报告编号: LF20171078-1Z

检测结果 (8955 单组分聚氨酯胶)

序号	检测项目	依据方法	主要检测设备 及型号	单位	检测结果
23	苯含量	GB 18583-2008 附录 B	HP7890A	g/kg	未检出 (检出限为 0.0001g/kg)
24	甲苯、二甲苯含量	GB 18583-2008 附录 C	HP7890A	g/kg	未检出 (检出限为 0.0001g/kg)
25	甲苯二异氰酸酯含量	GB 18583-2008 附录 D	HP7890A	g/kg	未检出 (检出限为 0.01g/kg)
26	总有机挥发物含量	GB 18583-2008 附录 F	SP-756P	g/l	4

备注

- ①破坏类型为内聚破坏。
②浸泡 24h 后取出冲净擦干, 标准条件下调节 24h 后测试。
③浸泡 24h 后取出冲净擦干, 标准条件下调节 24h 后测试。
④按 GB/T 14522-2008 附录 C 中暴露周期 2 进行: 放入老化试验箱 1500h 后取出。在标准条件下放置 24h 后, 观察胶膜表面, 并根据光照前后测定结果, 计算拉伸强度保持率。
⑤老化试验后, 外观无明显变化。
⑥一个循环交变周期为 24h: $(80 \pm 2)^\circ\text{C}$ 3h, $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1h, $(-40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 3h, $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1h, $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ (90~95) %RH15h, $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1h, 共 10 个周期。
⑦拉伸应力幅 0.05MPa, 振动频率 30Hz, 1×10^7 次。
⑧拉伸剪切应力幅 0.05MPa, 振动频率 30Hz, 1×10^7 次。
⑨按照 40°C 的温度下, 臭氧浓度 5×10^{-8} 体积分数, 相对湿度 $\leq 65\%$, 预伸长 5%, 放置 24h。
“*” 表示非认可项目。

人员签署

主 检	审 核	批 准
李茂东、于天、杨雪艳 姜侃、王雪蓉、侯倩倩	张永侠	

第 3 页, 共 3 页

业务专用章