



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0706

Test Report 测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 1 页 / 共 22 页

申请公司 : 湖北回天新材股份有限公司
湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路一号

供应商/制造商 : /

样品名称/描述 : 8955

样品接收时状态 : 正常/数量1个

样品接收日期 : 2023-07-10

测试日期 : 2023-07-10至2023-07-18

测试要求 : 根据TB/T 3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》5 机车车辆用非金属材料禁用物质、限用物质的要求及试验方法, 检测样品中的禁用物质、限用物质。

判定要求 : TB/T 3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》

结论 : 基于对送检样品进行的检测, 所检测项目的检测结果符合 TB/T 3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》的要求。

备注 : 样品信息由申请公司提供并对其真实性负责

奚海燕

奚海燕
授权签字人



STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report 测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 2 页 / 共 22 页

检测结论:

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

1.条款5.2 机车车辆用非金属材料禁用物质、限用物质的要求

1.1 表 17 机车车辆用非金属材料的禁用物质要求:

序号	项目		范围	要求	结论
1	石棉	温石棉	全部	不应使用	合格
		蓝石棉			合格
		阳起石			合格
		铁石棉			合格
		直闪石			合格
		透闪石			合格
2	氯氟碳(CFC)		溶剂、气溶胶、 制冷剂、发泡材料	不应使用	N.A.
3	全溴氟烃(HALON)				N.A.
4	氟氯烃(HCFC)				N.A.
5	氢氟碳化物(HFC)				N.A.
6	全氟碳化物(PFC)				N.A.
7	六氟化硫(SF6)				N.A.
8	四氯乙烯		溶剂	不应使用	N.A.
9	砷及其化合物（以砷元素总量计）		木制品	不应使用	N.A.
10	铍及其化合物（以铍元素总量计）		全部	不应使用	合格
11	钴及其化合物（以钴元素总量计）		全部	不应使用	合格
12	镉及其化合物（以镉元素总量计）		全部（同种产品不同颜色需分别测试）	≤100 mg/kg	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 3 页 / 共 22 页

序号	项目		范围	要求	结论
13	铅及其化合物（以铅元素总量计）		涂料（同种产品不同颜色需分别测试）	不应使用	N.A.
14	汞及其化合物（以汞元素总量计）		木制品	不应使用	N.A.
15	六价铬及其化合物（以六价铬总量计）		皮革	≤3 mg/kg	N.A.
16	4-硝基联苯		全部	不应使用	合格
17	芳香胺	2-萘胺	全部（同种产品不同颜色需分别测试）	不应使用	合格
18		对二氨基联苯			合格
19		4-氨基联苯			合格
20	卤代苄基甲烷	单甲基二溴二苯甲烷	全部	不应使用	合格
21		单甲基二氯二苯甲烷（Ugilec121或21）			合格
22		单甲基四氯二苯甲烷（Ugilec141）			合格
23	壬基苯酚(NP)		纺织品、皮革、清洁剂	≤1000 mg/kg	N.A.
24	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）				N.A.
25	多溴二苯醚（PBDEs）	五溴二苯醚	全部	≤1000 mg/kg	合格
		八溴二苯醚		不应使用	合格
26	五氯苯酚及其盐类和酯化物(PCP)		全部	≤1000 mg/kg	合格
27	多氯三联苯类(PCT)		全部	≤50 mg/kg	合格
28	短链氯化石蜡(SCCP)		全部	≤1000 mg/kg	合格
29	多溴联苯(PBB)		纺织品	不应使用	N.A.
30	三(2,3-二溴丙基)磷酸酯		纺织品	不应使用	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report
测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 4 页 / 共 22 页

序号	项目		范围	要求		结论
31	三吡啶基氧化磷		纺织品	不应使用		N.A.
32	卤素	氯(Cl)	电器件	900 mg/kg	总和 ≤1500 mg/kg	N.A.
		溴(Br)		900 mg/kg		N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 5 页 / 共 22 页

1.2 附录C 机车车辆用非金属材料的限用物质:

序号	项目	范围	法规要求	结论
1	铅及其化合物 (以铅元素总量计)	全部(不包含涂料, 不同颜色同种产品需分别测试)	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
2	汞及其化合物 (以汞元素总量计)	全部 (不包含木制品)	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
3	六价铬化合物 (以六价铬总量计)	全部 (不包含皮革)	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
4	多溴联苯 (PBB)	全部 (不包含纺织品)	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
5	多溴二苯醚(PBDE) (不包含五溴二苯醚和八溴二苯醚)	全部	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
6	人造矿物纤维(MMMF)	全部	每种含量 $\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
7	滑石(Talcum)	全部	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
8	锑及其化合物 (以锑元素总量计)	全部	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
9	镍	金属涂层	镍释放 $\leq 0.5\mu\text{g}/(\text{cm}^2.\text{week})$	N.A.
10	中链氯化石蜡(MCCP)	全部	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
11	二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)	全部	$\leq 1000\text{ mg/kg}$	合格
12	甲苯	胶粘剂、涂料	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
13	多环芳烃	全部	$\leq 500\text{mg/kg}$	合格
14	有机锡化合物	全部	单个 $\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
15	磷酸三苯酯(TPP)	全部	$\leq 1000\text{mg/kg}$	合格
16	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	全部	总和 $\leq 1000\text{ mg/kg}$	合格
17	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)			合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 6 页 / 共 22 页

序号	项目	范围	法规要求	结论
18	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)			合格
19	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)			合格
20	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	全部	≤1000 mg/kg	合格
21	邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)		≤1000 mg/kg	合格
22	邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)		≤1000 mg/kg	合格
23	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)		≤1000 mg/kg	合格
24	福美双	全部	≤1000mg/kg	合格
25	多氯联苯(PCB)	全部	≤50 mg/kg	合格
26	三氯苯(TCB)	全部	≤1000 mg/kg	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 7 页 / 共 22 页

检测结果:

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

1. 条款5.2 机车车辆用非金属材料禁用物质、限用物质的要求

1.1 表17 机车车辆用非金属材料的禁用物质要求及检验方法

石棉

测试方法: 参考GB/T 23263-2009, 采用偏光显微镜 (PLM) 进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
温石棉	12001-29-5	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格
蓝石棉	12001-28-4	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格
阳起石	77536-66-4	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格
铁石棉	12172-73-5	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格
直闪石	77536-67-5	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格
透闪石	77536-68-6	不应使用	mg/kg	1000	阴性	合格

氟氯化碳(CFC)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
CFC-11	75-69-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-12	75-71-80	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-13	75-72-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-111	354-56-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-112	76-11-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-113	76-13-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-114	76-14-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-115	76-15-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-211	422-78-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-212	661-96-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-213	1652-89-7	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-214	677-68-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 8 页 / 共 22 页

CFC-215	76-17-5	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-216	661-97-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
CFC-217	422-86-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

全溴氟烃(HALON)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
Halon 1211	353-59-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
Halon 2402	124-73-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
Halon 1301	75-63-8	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

氟氯烃(HCFC)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
HCFC-21	75-43-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-22	75-45-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-31	593-70-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-121	354-14-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-122	354-21-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-123	306-83-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-124	2837-89-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-131	359-28-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-132	431-06-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-133	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-141	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-141b	1717-00-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-142	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-142b	75-68-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-151	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-221	422-26-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-222	422-30-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report 测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 9 页 / 共 22 页

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
HCFC-223	422-52-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-224	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-225	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-225ca	422-56-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-225cb	507-55-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-226	431-87-8	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-231	421-94-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-232	460-89-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-233	7125-84-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-234	425-94-5	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-235	460-92-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-241	666-27-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-242	460-63-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-243	338-75-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-244	679-85-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-251	421-41-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-252	819-00-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-253	460-35-5	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-261	7799-56-6 420-97-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-262	420-99-5 102738-79-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HCFC-271	430-55-7	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

氢氟碳化物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D,采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
HFC-23	75-46-7	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-32	75-10-5	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-41	593-53-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-43-	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report 测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 10 页 / 共 22 页

10mcc						
HFC-125	354-33-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-134	359-35-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-134a	811-97-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-152a	75-37-6	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-143	420-46-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-143a	430-66-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-227ea	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-236cb	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-236ea	431-63-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-236fa	690-39-1	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-245ca	679-86-7	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-245fa	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
HFC-365mfc	---	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

全氟碳化物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
全氟甲烷	75-73-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟乙烷	76-16-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟丙烷	76-19-7	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟丁烷	355-25-9	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟戊烷	678-26-2	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟己烷	355-42-0	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.
全氟环丁烷	115-25-3	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

六氟化硫(SF6)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用顶空气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
六氟化硫 (SF6)	2551-62-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 11 页 / 共 22 页

四氯乙烯

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录D, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
四氯乙烯	127-18-4	不应使用	mg/kg	1.0	N.A.	N.A.

砷及其化合物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.3&GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
砷及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.A.	N.A.

铍及其化合物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.3&GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
铍及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格

钴及其化合物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.3&GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
钴及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格

镉及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
镉及其化合物	多种	100	mg/kg	2	N.D.	合格

铅及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
铅及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	2	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 12 页 / 共 22 页

汞及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
汞及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	2	N.A.	N.A.

六价铬及其化合物

测试方法: 参考GB/T 22807-2019&GB/T 26125-2011, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
六价铬及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	3	N.A.	N.A.

4-硝基联苯

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录E, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
4-硝基联苯	92-93-3	不应使用	mg/kg	10	N.D.	合格

芳香胺

测试方法: 参考TB/T 3139-2021, 5.3.2.7& GB/T 17592-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
2-萘胺	91-59-8	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格
对二氨基联苯	92-87-5	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格
4-氨基联苯	92-67-1	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格

卤代苄基甲烷

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录F, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
单甲基二溴二苯甲烷	99688-47-8	不应使用	mg/kg	10	N.D.	合格
单甲基二氯二苯甲烷	81161-70-8	不应使用	mg/kg	10	N.D.	合格
单甲基四氯	76253-60-6	不应使用	mg/kg	10	N.D.	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 13 页 / 共 22 页

二苯甲烷						
------	--	--	--	--	--	--

壬基苯酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)

测试方法: 参考GB/T 23322-2018, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
壬基苯酚(NP)	25154-52-3/84852-15-3	1000	mg/kg	10	N.A.	N.A.
壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)	9016-45-9		mg/kg	10	N.A.	N.A.

五溴二苯醚

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
五溴二苯醚	多种	1000	mg/kg	5	N.D.	合格

八溴二苯醚

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
八溴二苯醚	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.	合格

五氯苯酚及其盐类和酯化物(PCP)

测试方法: 参考GB/T 18414.1-2006, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
五氯苯酚	87-86-5	1000	mg/kg	10	N.D.	合格
五氯酚钠	131-52-2		mg/kg	10	N.D.	合格
五氯苯酚乙酸酯	1441-02-7		mg/kg	10	N.D.	合格

多氯三联苯类(PCT)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021, 5.3.2.11 & SN/T 3918-2014, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
多氯三联苯类(PCT)	多种	50	mg/kg	5	N.D.	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 14 页 / 共 22 页

短链氯化石蜡(SCCP)

测试方法: 参考GB/T 33345-2016, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
短链氯化石蜡 (SCCP)	85535-84-8	1000	mg/kg	50	N.D.	合格

多溴联苯(PBB)

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果	结论
一溴联苯	不应使用	mg/kg	5	N.A.	N.A.
二溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
三溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
四溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
五溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
六溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
七溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
八溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
九溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.
十溴联苯		mg/kg	5	N.A.	N.A.

三(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录G, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 (TDBPP)	126-72-7	不应使用	mg/kg	5	N.A.	N.A.

三吡啶基氧化磷 (TEPA)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录G, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
三吡啶基氧化磷 (TEPA)	545-55-1	不应使用	mg/kg	5	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report
测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 15 页 / 共 22 页

卤素

测试方法: 参考GB/T 34692-2017, 采用离子色谱法(IC)进行分析。

项目	CAS 编号	限值		单位	MDL	测试结果	结论
氯(Cl)	7782-50-5	900	总和	mg/kg	50	N.A.	N.A.
溴(Br)	7726-95-6	900	≤1500	mg/kg	50	N.A.	N.A.

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 16 页 / 共 22 页

1.2 附录C.1 机车车辆用非金属材料的限用物质

铅及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
铅及其化合物	多种	1000	mg/kg	2	N.D.	合格

汞及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
汞及其化合物	多种	1000	mg/kg	2	N.D.	合格

六价铬及其化合物

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
六价铬及其化合物	多种	1000	mg/kg	2	N.D.	合格

多溴联苯(PBB)

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果	结论
一溴联苯	1000	mg/kg	5	N.D.	合格
二溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
三溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
四溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
五溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
六溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
七溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
八溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
九溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格
十溴联苯		mg/kg	5	N.D.	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 17 页 / 共 22 页

多溴二苯醚(PBDEs) (不包含五溴二苯醚和八溴二苯醚)

测试方法: 参考GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果	结论
一溴二苯醚	1000	mg/kg	5	N.D.	合格
二溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
三溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
四溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
六溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
七溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
九溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格
十溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.	合格

人造矿物纤维(MMMF)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录H, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
硅酸铝耐火陶 瓷纤维	--	1000	mg/kg	100	N.D.	合格
氧化锆硅酸铝 耐火纤维	--	1000	mg/kg	100	N.D.	合格

滑石(Talcum)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录I, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
滑石(Talcum)	14807-96-6	1000	mg/kg	1000	N.D.	合格

锑及其化合物

测试方法: 参考TB/T 3139-2021, 5.3.2.3 & GB/T 33422-2016, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
锑及其化合物	多种	1000	mg/kg	10	N.D.	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 18 页 / 共 22 页

镍(Ni)

测试方法: 参考GB/T 19719-2005, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
镍(Ni)	7440-02-0	0.5	µg/cm ² /周	0.1	N.A.	N.A.

中链氯化石蜡(MCCP)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录J, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
中链氯化石蜡(MCCP)	85535-85-9	1000	mg/kg	50	N.D.	合格

二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.19& GB/T 18446-2009, 采用气相色谱(GC)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯	--	1000	mg/kg	10	173.68	合格
2,2'-二苯甲烷二异氰酸酯	--		mg/kg	10		合格
2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯	--		mg/kg	10		合格

甲苯

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.20 & GB 18583-2008, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
甲苯	108-88-3	1000	mg/kg	10	N.D.	合格

多环芳烃

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.21&GB/T 29784.2-2013, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
PAHs 合计	--	500	mg/kg	--	N.D.	合格
萘	91-20-3		mg/kg	0.2	N.D.	
苊烯	208-96-8		mg/kg	0.2	N.D.	

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 19 页 / 共 22 页

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
芴	83-32-9		mg/kg	0.2	N.D.	
芴	86-73-7		mg/kg	0.2	N.D.	
菲	85-01-8		mg/kg	0.2	N.D.	
蒽	120-12-7		mg/kg	0.2	N.D.	
荧蒽	206-44-0		mg/kg	0.2	N.D.	
芘	129-00-0		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[a]蒽	56-55-3		mg/kg	0.2	N.D.	
蒽	218-01-9		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[b]荧蒽	205-99-2		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[k]荧蒽	207-08-9		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[a]芘	50-32-8		mg/kg	0.2	N.D.	
茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5		mg/kg	0.2	N.D.	
二苯并[a,h]蒽	53-70-3		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[g,h,i]芘	191-24-2		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[e]芘	192-97-2		mg/kg	0.2	N.D.	
苯并[j]荧蒽	205-82-3		mg/kg	0.2	N.D.	

有机锡化合物

测试方法: 参考GB/T 35492-2017, 使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
二辛基锡	3642-36-7	1000	mg/kg	10	N.D.	合格
二丁基锡	683-18-1	1000	mg/kg	10	N.D.	合格
三丁基锡	1461-22-9	1000	mg/kg	10	N.D.	合格
三苯基锡	639-58-7	1000	mg/kg	10	N.D.	合格

磷酸三苯酯(TPP)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录G, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
磷酸三苯酯(TPP)	115-86-6	1000	mg/kg	5	34.5	合格

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 20 页 / 共 22 页

邻苯二甲酸酯类

测试方法: 参考TB/T 3139-2021 附录K, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	85-68-7	总和≤1000	mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	84-74-2		mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	117-81-7		mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	84-69-5		mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	28533-12-0	1000	mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	26761-40-0	1000	mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)	117-84-0	1000	mg/kg	50	N.D.	合格
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	131-11-3	1000	mg/kg	50	N.D.	合格

福美双(TMTD)

测试方法: 参考TB/T 3139-2021,5.3.2.24& SN/T 0525-2012, 采用液相色谱(LC)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
福美双	137-26-8	1000	mg/kg	5	N.D.	合格

多氯联苯(PCB)

测试方法: 参考GB/T 32887-2016, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
PCB1	2051-60-7	总和50	mg/kg	5	N.D.	合格
PCB4	13029-08-8		mg/kg	5	N.D.	
PCB28	7012-37-5		mg/kg	5	N.D.	
PCB52	35693-99-3		mg/kg	5	N.D.	
PCB101	37680-73-2		mg/kg	5	N.D.	

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report

测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 21 页 / 共 22 页

PCB138	35065-28-2		mg/kg	5	N.D.	
PCB180	35065-29-3		mg/kg	5	N.D.	
PCB194	35694-08-7		mg/kg	5	N.D.	
PCB206	40186-72-9		mg/kg	5	N.D.	
PCB209	2051-24-3		mg/kg	5	N.D.	

三氯苯(TCB)

测试方法: 参考GB/T 20384-2006, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果	结论
三氯苯(TCB)	120-82-1, 87-61-6	1000	mg/kg	1	N.D.	合格

备注: N.D.: 小于方法检测限
N.A.: 不适用

本检测结果仅供客户内部使用。

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。



Test Report 测试报告

日期 : 2023-07-18
编号 : CT23070025

第 22 页 / 共 22 页

样品照片



***** 全文完 *****

STC (Changzhou) Co. Ltd. 常州标检产品质量检测有限公司

19 Xinke Road, Electronic-Technology Park, Changzhou, Jiangsu, China. Zip Code: 213031 中国江苏省常州市新北区电子科技产业园新科路19号 邮编: 213031

Tel 电话: +86 519 8548 7806 Fax 传真: +86 519 8548 7811 Email 电邮: czstc@stc.group Website 网址: www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Changzhou) Co. Ltd.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to "Conditions of Issuance of Test Reports" section and website.

除非事先得到常州标检产品质量检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条款, 请参阅附页和本公司网页。

签发测试报告的条款

Conditions of Issuance of Test Reports

1. 常州标检产品质量检测有限公司（以下简称「本公司」）为提供符合下述条款的测试和报告，而接受有关样品和货品。本公司基于下述条款提供服务，下述条款为本公司与申请服务的个人、企业或公司（以下简称「客户」）的协议。
All samples and goods are accepted by STC (Changzhou) Co. Ltd. (the “Company”) solely for testing and reporting in accordance with the following terms and conditions. The Company provides its services on the basis that such terms and conditions constitute express agreement between the Company and any person, firm or company requesting its services (the “Clients”).
2. 由此测试申请所发出的任何报告（以下简称「报告」），本公司会严格地为客户保密。未经本公司书面同意，报告的整体或部分不得复制，也不得用于广告或非授权的其他用途。然而，客户可以将本公司印制的报告或认可的副本，向其客户、供货商或直接相关的其它人出示或提交。除第3条款规定外，除非相关政府部门、法律或法院要求，否则未经客户同意，本公司不得就报告内容向任何第三方讨论或披露。
Any report issued by the Company as a result of this application for testing service (the “Report”) shall be issued in confidence to the Clients and the Report will be strictly treated as such by the Company. It may not be reproduced either in its entirety or in part and it may not be used for advertising or other unauthorized purposes without the written consent of the Company. The Clients to whom the Report is issued may, however, show or send it, or a certified copy thereof prepared by the Company to his customer, supplier or other persons directly concerned. Subject to clause 3, the Company will not, without the consent of the Clients, enter into any discussion or correspondence with any third party concerning the contents of the Report, unless required by the relevant governmental authorities, laws or court orders.
3. 本公司将有权透露有关测试的文件及/或档案予任何第三方认证/认可机构作审核或其它相关用途。本公司无须因透露文件及/或档案的内容负上任何责任。
The Company shall be at liberty to disclose the testing-related documents and/or files anytime to any third-party accreditation and/or recognition bodies for audit or other related purposes. No liabilities whatsoever shall attach to the Company's act of disclosure.
4. 除非相关政府部门、法律或法院要求，否则未经本公司预先书面同意，本公司毋须，也并无义务到法院对有关报告作证。
The Company shall not be called or be liable to be called to give evidence or testimony on the Report in a court of law without its prior written consent, unless required by the relevant governmental authorities, laws or court orders.
5. 除非由本公司进行抽样，并已在报告中说明，否则报告只适用于送测的样品，不适用于批量。样品相关信息由客户提供，本公司不对样品信息的真实性负责。
The results in the Report apply only to the sample as received and do not apply to the bulk, unless the sampling has been carried out by the Company and is stated as such in the Report. The Clients provide the sample's relevant information, and the Company will not be liable for or accept responsibility for the truth of the sample information.
6. 当报告内有作出与规范或标准符合性声明时，除非规范或标准本身已包含判定规则或报告内另有声明，将采用ILAC-G8指导文件（及/或在电工类测试领域时的IEC Guide 115）涵盖概率为95%扩展不确定度作为判定规则。
When a statement of conformity to a specification or standard is provided, the ILAC-G8 Guidance document (and/or IEC Guide 115 in the electrotechnical sector) with 95% coverage probability will be adopted as a decision rule for the determination of conformity unless it is inherent in the requested specification or standard, or otherwise specified in the Report.
7. 如本公司确定报告被不当使用，本公司保留撤回报告的权利，并有权要求其它适当的额外赔偿。
In the event of the improper use the report as determined by the Company, the Company reserves the right to withdraw it, and to adopt any other additional remedies which may be appropriate.
8. 本公司接受样板进行测试的前提是，该测试报告不能作为针对本公司法律行动的依据。
Sample submitted for testing are accepted on the understanding that the Report issued cannot form the basis of, or be the instrument for, any legal action against the Company.
9. 如因使用本公司任何报告内的资料，或任何传播信息所描述与之有关的测试或研究导致的任何损失或损害，本公司概不负责。
The Company will not be liable for or accept responsibility for any loss or damage howsoever arising from the use of information contained in any of its Reports or in any communication whatsoever about its said tests or investigations.
10. 若需要在法院审理程序或者仲裁过程中使用测试报告，客户必须在提交测试样品前将该意图告知本公司。
Clients wishing to use the Report in court proceedings or arbitration shall inform the Company to that effect prior to submitting the sample for testing.
11. 该测试报告的支持数据和信息本公司只保存6年。个别评审机构有特别要求的，检测数据和报告的保存期限可依情况变动。一旦超过上述提及的保存期限，数据和信息将被处理掉。任何情况下，本公司不必提供任何被处理的过期数据或信息。即使本公司事先被告知可能会发生相关损害，本公司在任何情况下也不必承担任何损害，包括（但不限于）补偿性赔偿、利润损失、数据遗失、或任何形式的特殊损害、附带损害、间接损害、从属损害或任何因违反约定、违反承诺、侵权（包括疏忽）、产品责任或其它原因产生的惩罚性损害。
Subject to the variable length of retention time for test data and report stored hereinto as to otherwise specifically required by individual accreditation authorities, the Company will only keep the supporting test data and information of this test report for a period of six years. The data and information will be disposed of after the aforementioned retention period has elapsed. Under no circumstances shall we be liable for damages of any kind, including (but not limited to) compensatory damages, lost profits, lost data, or any form of special, incidental, indirect, consequential or punitive damages of any kind, whether based on breach of contract of warranty, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if we are informed in advance of the possibility of such damages.
12. 报告的签发记录可通过登录网站www.stc.group查询。如需进一步查询报告的有效性或核实报告，需与本公司联系。
Issuance records of the Report are available on the internet at www.stc.group. Further enquiry of validity or verification of the Reports should be addressed to the Company.
13. 如条款内容的中文版本与英文版本有冲突，以中文版本为准。
If there is conflict between the Chinese version and the English version of the content of the terms, the Chinese version shall prevail.