

回天® 8906 聚氨酯底涂剂是黑色、湿气固化的液体底漆。专门用于玻璃粘接作业中使用回天聚氨酯胶粘接之前对粘接面的处理，可提高聚氨酯胶粘接力及耐紫外线能力。

典型用途

用于粘接操作中提高粘接胶与玻璃或陶瓷印边之间的粘接性能，亦可用于部分金属的处理。

对于特殊的材料，为了保证粘接效果及产品与材料的相容性，事先应在实际的基材和环境下做实验，请联系回天的技术服务部门。

技术参数

	典型值	范围
外观	黑色液体	
基料化学成份	聚异氰酸酯	
密度(g/cm ³)	1.0	0.9~1.1
(GB/T13354)		
粘度(mPa.s)	10	10~50
(GB/T2794)		
闪点(℃)	-4	
覆盖量(ml/m ²)		50~150
施工温度(℃)		10~35
干燥时间(min)		
15℃上至少	10	
15℃下至少	30	
最多	24h	

使用说明

底涂等待挥发干燥的时间：常规为 3-5 分钟，具体时间视当时的环境气温而定，待底涂挥发干燥后开始施胶。

使用方法：粘接面必须干净干燥，没有油脂或灰尘。用回天 8902 活化剂擦拭表面，等其干燥。将回天 8906 摇匀，直至可以听见罐中的小球可以自由滚动。继续摇动 1 分钟。然后

将底涂剂均匀的涂刷粘接表面。

最佳施工环境：15~25℃的通风环境。

注意事项

如底涂已经凝胶或结块分层则不能使用。

第一次使用底涂剂粘接时需要做粘接测试工作，以判断底涂剂与被粘基材的粘接效果。

远离儿童存放。

本产品含有有机溶剂，易燃，刺激皮肤。应置于儿童不能接触之处，远离火源，现场请勿吸烟。

若不慎接触皮肤，在其固化前用布类擦拭，用酒精等溶剂清洗。

若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗，并就医。

建议在通风良好处使用。

产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

包装规格

订货代号：890604，250mL/罐，24 罐/箱。

贮存条件

低于 25℃阴凉干燥处贮存(湿度≤70%RH)。

贮存期为 9 个月。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和条件进行分析。回天新材不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和回天新材技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。