

1762 玻璃粘接专用底剂

2018 年 1 月

产品技术数据表

技术数据表

颜色	黑色
密度, g/cm ³	1.0
固含量, %	约39%
施工温度, °C	10-35
干燥时间	10分钟（高于15°C） 30分钟（低于15°C） 小于24小时（最长时间）
储存条件	阴凉、干燥处存放
保质期	未开启原装容器内12个月

产品说明

1762底涂剂为黑色液体，能与空气中水分作用而固化。用于处理被粘合部位表面，特别适用于汽车、列车等的侧窗及风挡玻璃与车体的直接粘合时，加强天山聚氨酯密封-胶粘系列密封胶粘剂的粘合性能。

应用范围

1762底涂剂用于改善被粘接材料表面的粘接性能。通常适用的材料包括：玻璃、油墨涂层玻璃、金属、油漆、塑料等。该产品只适合有经验的专业人员使用，使用前须在实际的环境条件和实际材料表面试验，确认与材料的相容性和粘接的可靠性。

固化机理

1762底涂剂通过与空气中的湿气反应而固化，通常在冬季温度和湿度比较低的情况下，固化速度会相应变慢，应当适当延长晾置时间。1756专用清洗剂对1762底涂剂的固化具有促进作用，配合使用会提高粘接速度和粘接耐久性。

使用方法

使用前请阅读安全数据表，了解有关预防措施及安全建议。

表面处理

接缝或粘接表面应清洁、干燥，无油、灰尘。使用前请用1756清洗活化剂清洁表面，并完全干燥。

摇匀

摇动1762底剂瓶，钢球摇动后继续摇动一段时间，使内置钢球充分将底剂混合均匀。

涂底剂

将底剂浸润毛刷或棉布，沿同一方向刷涂一薄层即可。刷涂一遍即可，要确保待粘接部位全部底剂覆盖。环境温度低于10°C或高于35°C，不建议使用。

重要事项

1762底涂剂是一种高活性、含溶剂产品，应避免倒入开口杯内使用，如一次使用不完，建议分装到其他带拧盖的较小容器中，然后从较小容器使用。根据我们的经验，我们做如下安全使用建议：

- ◆ 装有 1762 底涂剂的容器，如果一直敞开超过 1 小时，则底剂不能再使用；
- ◆ 如果一个包装开启 5 次以上，则底剂不应继续使用；
- ◆ 如果底剂变稠或有块状物形成，表示底剂已失效，不能继续使用

贮存方法

1762底涂剂的贮存应在密闭、干燥、低温环境下，远离明火。

订货信息

订货代号	规格
17621202	250ml

技术咨询电话： +86-10-88795588.

声明

本文中所涉及的技术数据均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，本公司保证是真实的。由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同、固化条件不同，建议用户在正式使用前，根据实际工况进行相关测试，以确认我们的产品是否满足用户的使用要求。贮存条件、运输等因素都会对我们产品的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。