

Sika® Primer-206 G+P

产品技术数据

化学成分	含有颜料的溶剂型粘接促进剂	
颜色	黑色	
密度 (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	约 1.0 kg/l	
粘度 ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	约 10 mPa·s	
闪点 (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
固含量	40%	
施工温度	5 – 40°C	
施工	刷子，毛毡或泡棉	
用量	约 50-150 ml/m ² ，与基材的多孔性有关	
干燥时间 ³	高于 15°C	10 分钟
	低于 15°C	30 分钟
	最长	24 小时
保存	阴凉干燥处密封保存，温度低于 25°C	
保质期	9 个月	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures

²⁾ 23°C / 50% 相对湿度.

³⁾ 具体施工，温度和干燥时间有所不同

产品描述

Sika® Primer-206 G+P 是一种黑色湿气固化的液态底涂，在使用 Sikaflex® 聚氨酯胶粘剂之前，专门用来处理粘接表面。

Sika® Primer-206G+P 是按照 ISO 9001 / 14001 质量保证体系和相关防护规定生产制造的。

应用范围

Sika® Primer-206 G+P 用于粘接作业中改善粘接胶与基材如玻璃，陶瓷印边或漆面之间的粘接性能。

Sika® Primer-206 G+P 也可用于其它基材如塑料或一些金属。

本产品仅供有专业技能的用户使用。为了保证粘接效果及产品与材料的相容性，事先应在实际的基材和环境下做试验。

施工方法

粘接面必须干净干燥，没有油脂或灰尘。用 Sika® Aktivator “擦拭+擦去”表面，等待其干燥。充分摇匀装有 Sika® Primer-206 G+P 的瓶子，直至可以听见瓶子中的小球自由滚动。继续再摇 1 分钟，然后用刷子或毛毡在粘接面上涂上一薄层。

理想的施工和基材温度为 15°C 至 25°C 之间。

用量和施工方法依赖于具体的基材性质和施工工艺。

Sika® Primer-206 G+P 应该只涂一次，必须小心操作，保证一次就可以涂覆合适的量。

使用后立即拧紧瓶盖，防止溶剂挥发和湿气进入。

重要提示

产品凝固结块或分层后必须丢弃。

其他信息

作业指导书将对技术数据表中的操作信息进一步阐述。如果需要可以提供以下的资料：

- 材料安全数据表
- 西卡表面处理表

包装信息

罐	30 ml
	250 ml
	1 l

数据基础

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围，实际测出的数据可能会不同。

健康及安全信息

对于有关运输，操作，储存及化学品处理的信息及建议，用户应参照实际的安全数据表，其包括了物理的、生态的、毒理学的及其他的安全相关数据。

法律声明

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时，西卡公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于西卡公司对其目前的知识和经验的良好信心。实际应用中，由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同，因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。西卡保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本，西卡公司可根据需求提供。



更多信息请登陆：
chn.sika.com
www.sika.com

西卡（中国）有限公司
工业部
苏州工业园区泾东路 28 号
邮编：215121
电话：+86 512 6273 2888
传真：+86 512 6287 7030



ISO9001: 2008
Certificate No:
CC3576



ISO14001: 2004
Certificate No:
CC3577