

MF-840 双组分聚硫中空玻璃专用密封胶

产品说明：

MF-840 双组分聚硫中空玻璃专用密封胶（简称 MF-840）是一种无溶剂、双组分、室温硫化密封胶。

MF-840 对玻璃、铝合金、镀锌钢等材料具有良好的粘结性能。

MF-840 粘度较低，适用于中空玻璃自动生产线（机械施工）和手工生产线（手工施工），可以与丁基密封胶配套使用,也可单独使用。

产品特点：

- ☐ 双组分、室温固化
- ☐ 良好的粘结性能
- ☐ 优异的耐老化性能
- ☐ 不含溶剂及低沸点物质，不污染环境

用途：

主要用于建筑、交通运输、制冷等行业的中空玻璃的密封。

主要技术指标：

序号	项 目		技术指标	
			机械施工	手工施工
1	外观	A 组分	白色、粘稠均匀膏状物	白色、粘稠均匀膏状物
		B 组分	黑色、粘稠均匀膏状物	黑色、粘稠均匀膏状物
2	粘度（Pa·s）	A 组分	350~600	180~400
		B 组分	50~250	50~250
3	适用期（min）		≥20	≥15
4	表干时间（h）		≤2	≤3
5	下垂度（mm）		≤1	≤1
6	拉伸粘结强度（MPa）		≥0.60	≥0.40
7	硫化后硬度（邵 A）	5h	≥20	≥15
		24h	≥30	≥25
8	粘合时间(h)		≤24	≤48

注：上述实验条件为温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $50\pm 5\%$ ，混合比例 A：B=100：10，拉伸粘结强度是在上述条件下放置 7 天

使用说明：

1. 表面清理：被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物，以保证良好的粘结性能。
2. 混合工艺：A、B 两组分配比范围是 A：B=100：（6～14），在此配比范围内，可通过调整 A、B 两组分的比例来调节密封剂的固化速度（B 组分的量越大，固化速度越快，反之亦然）；混合应均匀、无色差。
3. 涂胶工艺：需沿同一方向涂敷，以防气泡裹入胶中，降低中空玻璃的密封性能。

注意事项：

1. 不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
2. 施工温度应在 5°C 以上，否则会影响其固化速度和粘结性能。

包装：

大桶包装

A 组分： 300Kg/桶 B 组分： 30Kg/桶

中桶包装

A 组分： 30Kg/桶 B 组分： 3.6Kg/桶

小桶包装

A 组分： 4 Kg/桶 B 组分： 0.48 Kg/袋

贮存：

本品宜贮存在阴凉、干燥、通风处，贮存期为 12 个月。

运输：

本品为非危险品，可以通过火车、汽车、轮船和飞机运输。