



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.21.11.005075

日期: 2021-11-26

申请方: 西卡(中国)有限公司

申请方地址: 苏州市工业园区泾东路 28 号

样品描述:

样品	描述	照片
001	样品描述: Sikaflex-265 R 生产厂商: 西卡	

样品收到日期: 2021-11-12

测试执行日期: 2021-11-15 至 2021-11-24

样品提交: 样品已由申请人提交并确认。

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

结论:

测试项目			
No.	项目	测试标准	评判
1	条款 4.4 表 5 本体胶粘剂		
1.1	挥发性有机化合物	GB 33372-2020 附录 E	合格
1.2	加热失重	TB/T 3139-2021 附录 A*	合格
2	条款 5.2 机车车辆用非金属材料的禁用物质、限用物质的要求		
	禁用限用物质	见后续页	合格

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准,不得复制检测报告,除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司

检验检测专用章
Inspection/Testing Stamp

电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜
南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015

1 of 17



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.21.11.005075

日期: 2021-11-26

试验结果

TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

1. 条款 4.4 表 5 本体胶粘剂

1.1 测试标准 GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量 附录 E

测试项目	单位	MDL	测试结果
挥发性有机化合物	g/kg	0.5	N.D.

1.2 测试标准 TB/T 3139-2021 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 附录 A*

测试项目	单位	MDL	测试结果
加热失重	g/kg	0.5	N.D.

结论:

检测项目	表 5 本体胶粘剂中有害物质含量限量			测试结果	结论
	有机硅类	α -氰基丙烯酸	其他		
挥发性有机化合物 (g/kg)	≤ 100	≤ 20	≤ 50	N.D.	合格
加热失重 (g/kg)	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5	N.D.	合格

2. 条款 5.2 机车车辆用非金属材料的禁用物质、限用物质的要求

表 17 机车车辆用非金属材料的禁用物质要求

序号	物质名称	范围	要求	测试结果	结论
1	石棉**	全部	不应使用	阴性	合格
	温石棉			阴性	
	蓝石棉			阴性	
	阳起石			阴性	
	铁石棉			阴性	
	直闪石			阴性	
	透闪石			阴性	

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准,不得复制检测报告,除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.21.11.005075

日期: 2021-11-26

2	氯氟碳（CFC）*		溶剂、气溶胶、制冷剂、发泡材料	不应使用	N.A.	N.A.
3	全溴氟烃（HALON）*				N.A.	N.A.
4	氟氯烃（HCFC）*				N.A.	N.A.
5	氢氟碳化物（HFC）*		发泡材料	不应使用	N.A.	N.A.
6	全氟碳化物（PFC）*				N.A.	N.A.
7	六氟化硫（SF6）*				N.A.	N.A.
8	四氯乙烯*		溶剂	不应使用	N.A.	N.A.
9	砷及其化合物（以砷元素总量计）*		木制品	不应使用	N.A.	N.A.
10	铍及其化合物（以铍元素总量计）*		全部	不应使用	N.D.	合格
11	钴及其化合物（以钴元素总量计）*		全部	不应使用	N.D.	合格
12	镉及其化合物（以镉元素总量计）		全部	≤100mg/kg	N.D.	合格
13	铅及其化合物（以铅元素总量计）		涂料	不应使用	N.A.	N.A.
14	汞及其化合物（以汞元素总量计）		木制品	不应使用	N.A.	N.A.
15	六价铬化合物（以六价铬总量计）*		皮革	≤3mg/kg	N.A.	N.A.
16	4-硝基联苯*		全部	不应使用	N.D.	合格
17	芳香胺	2-萘胺	全部	不应使用	N.D.	合格
18		对二氨基联苯			N.D.	合格
19		4-氨基联苯			N.D.	合格
20	卤代苄基甲烷*	单甲基二溴二苯甲烷	全部	不应使用	N.D.	合格
21		单甲基二氯二苯甲烷			N.D.	合格
22		单甲基四氯二苯甲烷			N.D.	合格
23	壬基苯酚（NP）*		纺织品、皮革、清洁剂	≤1000mg/kg	N.A.	N.A.
24	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）*				N.A.	N.A.
25	五溴二苯醚		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
	八溴二苯醚			不应使用	N.D.	合格
26	五氯苯酚及其盐类和酯化物（PCP）*		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
27	多氯三联苯（PCT）*		全部	≤50mg/kg	N.D.	合格
28	短链氯化石蜡（SCCP）		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准,不得复制检测报告,除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuv sud.com
网址: www.tuv sud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

29	多溴联苯 (PBB)		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
30	三(2,3-二溴丙基)磷酸酯*		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
31	三吡啶基氧化磷*		纺织品	不应使用	N.A.	N.A.
32	卤素	氯(Cl)	电器件	总和 ≤1500 mg/kg	≤900 mg/kg	N.A.
		溴(Br)			≤900 mg/kg	N.A.

表 C.1 机车车辆用非金属材料的限用物质要求

序号	物质名称	范围	要求	测试结果	结论
1	铅及其化合物 (以铅元素总量计)	全部 (不包含涂料)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
2	汞及其化合物 (以汞元素总量计)	全部 (不包含木制品)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
3	六价铬化合物 (以六价铬总量计)	全部 (不包含皮革)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
4	多溴联苯 (PBB)	全部 (不包含纺织品)	≤1000mg/kg	N.D.	合格
5	多溴二苯醚 (PBDE) (不包括五溴二苯醚和八溴二苯醚)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
6	人造矿物纤维 (MMMF) *#	全部	每种≤1000mg/kg	N.D.	合格
7	滑石 (Talcum) *#	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
8	锑及其化合物 (以锑元素总量计) *	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
9	镍释放*	金属涂层	≤0.5μg/(cm ² ·week)	N.A.	N.A.
10	中链氯化石蜡 (MCCP) *	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
11	二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
12	甲苯	胶粘剂、涂料	≤1000mg/kg	N.D.	合格
13	多环芳烃	全部	≤500mg/kg	N.D.	合格
14	有机锡化合物*	全部	单个≤1000mg/kg	N.D.	合格
15	磷酸三苯酯 (TPP) *	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
16	邻苯二甲酸酯类*	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	总和≤1000mg/kg	N.D.	合格
17		邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)		N.D.	合格

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准,不得复制检测报告,除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

18		邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)			N.D.	合格
19		邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)			N.D.	合格
20		邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
21		邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
22		邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
23		邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
24	福美双*		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格
25	多氯联苯 (PCB) *		全部	≤50mg/kg	N.D.	合格
26	三氯苯 (TCB) *		全部	≤1000mg/kg	N.D.	合格

表 17 详细结果:

测试方法: 参考 GB/T 23263-2009*, 采用偏光显微镜 (PLM) 及 X 射线衍射仪 (XRD) 进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
温石棉	12001-29-5	不应使用	%	0.1	阴性
蓝石棉	12001-28-4		%	0.1	阴性
阳起石	77536-66-4		%	0.1	阴性
铁石棉	12172-73-5		%	0.1	阴性
直闪石	77536-67-5		%	0.1	阴性
透闪石	77536-68-6		%	0.1	阴性

备注: <0.1%为阴性, ≥0.1%为阳性。

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪 (HS-GC-MS) 进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
CFC-11	75-69-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
CFC-12	75-71-8		mg/kg	0.1	N.A.

注: (1)一般条款及条件如末页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

CFC-113	76-13-1		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-114	76-14-2		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-113	75-72-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-111	354-56-3		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-112	76-11-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-112	76-12-0		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-113	354-58-5		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-114	374-07-2		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-115	76-15-3		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-211	422-78-6		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-212	661-96-1		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-213	1652-89-7		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-214	677-68-9		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-215	1599-41-3		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-215	76-17-5		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-216	661-97-2		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-216	1652-80-8		mg/kg	0.1	N.A.
CFC-217	422-86-6		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
Halon 1211	353-59-3	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
Halon 2402	124-73-2		mg/kg	0.1	N.A.
Halon 1301	75-63-8		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
HCFC-21	75-43-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

HCFC-22	75-45-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-123	306-83-2		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-124	2837-89-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-141b	1717-00-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-142b	75-68-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-31	593-70-4		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-121	354-14-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-122	354-21-2		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-123a	354-23-4		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-124a	354-25-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-231	421-94-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-232	460-89-9		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-233	7125-84-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-234	425-94-5		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-235	460-92-4		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-241	666-27-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-242	460-63-9		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-243	338-75-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-262	420-99-5		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-131	359-28-4		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-131a	811-95-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-132a	471-43-2		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-132b	1649-08-7		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-133a	75-88-7		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-221	422-26-4		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-222	422-30-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-223	422-52-6		mg/kg	0.1	N.A.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准,不得复制检测报告,除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

HCFC-225ca	422-56-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-225cb	507-55-1		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-226	431-87-8		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-244	679-85-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-251	421-41-0		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-252	819-00-1		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-253	460-35-5		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-261	7799-56-6		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-261	420-97-3		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-271	430-55-7		mg/kg	0.1	N.A.
HCFC-262	102738-79-4		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
HFC-23	75-46-7	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
HFC-32	75-10-5		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-41	593-53-3		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-43-10mee	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-125	354-33-6		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-134	359-35-3		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-134a	811-97-2		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-152a	75-37-6		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-143	420-46-2		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-143a	430-66-0		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-143a	430-66-0		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-227ea	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-236 cb	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-236ea	431-63-0		mg/kg	0.1	N.A.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜
南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

HFC-236fa	690-39-1		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-245ca	679-86-7		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-245fa	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-365mfc	---		mg/kg	0.1	N.A.
HFC-227ea	---		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
全氟甲烷	75-73-0	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.
全氟乙烷	76-16-4		mg/kg	0.1	N.A.
全氟丙烷	76-19-7		mg/kg	0.1	N.A.
全氟丁烷	355-25-9		mg/kg	0.1	N.A.
全氟戊烷	678-26-2		mg/kg	0.1	N.A.
全氟己烷	355-42-0		mg/kg	0.1	N.A.
全氟环丁烷	115-25-3		mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六氟化硫(SF6)	2551-62-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 D*, 采用顶空-气相色谱-质谱联用仪(HS-GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
四氯乙烯	127-18-4	不应使用	mg/kg	0.1	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 33422-2016*, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
砷及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.A.
铍及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.
钴及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	5	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
镉及其化合物	多种	100	mg/kg	10	N.D.
铅及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	10	N.A.
汞及其化合物	多种	不应使用	mg/kg	4	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 22807-2019*, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六价铬化合物	多种	3	mg/kg	3	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 E*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
4-硝基联苯	92-93-3	不应使用	mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 17592-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
2-萘胺	91-59-8	不应使用	mg/kg	5	N.D.
对二氨基联苯	92-87-5		mg/kg	5	N.D.
4-氨基联苯	92-67-1		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 F*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
单甲基二溴 二苯甲烷	99688-47-8	不应使用	mg/kg	10	N.D.
单甲基二氯 二苯甲烷	81161-70-8		mg/kg	10	N.D.
单甲基四氯 二苯甲烷	76253-60-6		mg/kg	10	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜
南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 GB/T 23322-2009*, 采用气相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
壬基苯酚(NP)	25154-52-3/ 84852-15-3	1000	mg/kg	10	N.A.

测试方法: 参考参考 GB/T 23322-2009*, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)	9016-45-9	1000	mg/kg	30	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
五溴二苯醚	1000	mg/kg	5	N.D.
八溴二苯醚	不应使用	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 18414.1-2006*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
五氯苯酚	87-86-5	1000	mg/kg	0.5	N.D.
五氯酚钠	131-52-2		mg/kg	0.5	N.D.
五氯苯酚乙酸酯	1441-02-7		mg/kg	0.5	N.D.

测试方法: 参考 SN/T 3918-2014*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
Aroclor 5432	63496-31-1	50	mg/kg	5	N.D.
Aroclor 5442	12642-23-8		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 33345-2016, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
短链氯化石蜡 (SCCP)	85535-84-8	1000	mg/kg	50	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴联苯	不应使用	mg/kg	5	N.A.
二溴联苯		mg/kg	5	N.A.
三溴联苯		mg/kg	5	N.A.
四溴联苯		mg/kg	5	N.A.
五溴联苯		mg/kg	5	N.A.
六溴联苯		mg/kg	5	N.A.
七溴联苯		mg/kg	5	N.A.
八溴联苯		mg/kg	5	N.A.
九溴联苯		mg/kg	5	N.A.
十溴联苯		mg/kg	5	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 G*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯	126-72-7	不应使用	mg/kg	5	N.A.
三吡啶基氧化磷	545-55-1	不应使用	mg/kg	5	N.A.

测试方法: 参考 GB/T 34692-2017, 采用离子色谱法(IC)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
氯(Cl)	7782-50-5	900	总和 1500	15	N.A.
溴(Br)	7726-95-6	900		75	N.A.

表 C.1 详细结果:

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
铅及其化合物	多种	1000	mg/kg	10	N.D.
汞及其化合物	多种	1000	mg/kg	4	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行测定。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
六价铬化合物	多种	1000	mg/kg	2	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴联苯	1000	mg/kg	5	N.D.
二溴联苯		mg/kg	5	N.D.
三溴联苯		mg/kg	5	N.D.
四溴联苯		mg/kg	5	N.D.
五溴联苯		mg/kg	5	N.D.
六溴联苯		mg/kg	5	N.D.
七溴联苯		mg/kg	5	N.D.
八溴联苯		mg/kg	5	N.D.
九溴联苯		mg/kg	5	N.D.
十溴联苯		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 26125-2011, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行测定。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
一溴二苯醚	1000	mg/kg	5	N.D.
二溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
三溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
四溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
六溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
七溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
九溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.
十溴二苯醚		mg/kg	5	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 H[#], 采用偏光显微镜(PLM)&电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
硅酸铝耐火陶瓷纤维	多种	1000	mg/kg	100	N.D.
氧化锆硅酸铝耐火纤维	多种	1000	mg/kg	100	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 I[#], 采用偏光显微镜(PLM)&X 射线衍射仪(XRD)&电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
滑石(Talcum)	14807-96-6	1000	mg/kg	1000	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 33422-2016*, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
锑及其化合物	多种	1000	mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 19719-2005*, 采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
镍释放	7440-02-0	0.5	μg/(cm ² ·week)	0.05	N.A.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 J*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
中链氯化石蜡(MCCP)	85535-85-9	1000	mg/kg	50	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 18446-2009, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
2,2-二苯甲烷二异氰酸酯	1000	mg/kg	10	N.D.
2,4-二苯甲烷二异氰酸酯		mg/kg	10	N.D.
4,4-二苯甲烷二异氰酸酯		mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB 18583-2008, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
甲苯	108-88-3	1000	mg/kg	20	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 GB/T 29784.2-2013, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
苯	91-20-3	500	mg/kg	0.2	N.D.
萘	208-96-8		mg/kg	0.2	N.D.
苊	83-32-9		mg/kg	0.2	N.D.
芴	86-73-7		mg/kg	0.2	N.D.
菲	85-01-8		mg/kg	0.2	N.D.
蒽	120-12-7		mg/kg	0.2	N.D.
荧蒽	206-44-0		mg/kg	0.2	N.D.
芘	129-00-0		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[a]芘	50-32-8		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[e]芘	192-97-2		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[a]蒽	56-55-3		mg/kg	0.2	N.D.
屈	218-01-9		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[b]荧蒽	205-99-2		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[j]荧蒽	205-82-3		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[k]荧蒽	207-08-9		mg/kg	0.2	N.D.
二苯并[a,h]蒽	53-70-3		mg/kg	0.2	N.D.
茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5		mg/kg	0.2	N.D.
苯并[g,h,i]芘	191-24-2		mg/kg	0.2	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 35492-2017*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	限值	单位	MDL	测试结果
TBT	1000	mg/kg	2	N.D.
TPT	1000	mg/kg	2	N.D.
DBT	1000	mg/kg	2	N.D.
DOT	1000	mg/kg	2	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: **TC.21.11.005075**

日期: **2021-11-26**

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 G*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
磷酸三苯酯(TPP)	115-86-6	1000	mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 TB/T 3139-2021 附录 K*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	85-68-7	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	84-74-2		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)	117-81-7		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	84-69-5		mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	28553-12-0	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	26761-40-0	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	117-84-0	1000	mg/kg	50	N.D.
邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	131-11-3	1000	mg/kg	50	N.D.

测试方法: 参考 SN/T 0525-2012*, 采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
福美双	137-26-8	1000	mg/kg	10	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 32887-2016*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
PCB1	2051-60-7	50	mg/kg	5	N.D.
PCB4	13029-08-8		mg/kg	5	N.D.
PCB28	7012-37-5		mg/kg	5	N.D.
PCB52	35693-99-3		mg/kg	5	N.D.
PCB101	37680-73-2		mg/kg	5	N.D.
PCB138	35065-28-2		mg/kg	5	N.D.

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6069



检测报告

报告编号: TC.21.11.005075

日期: 2021-11-26

PCB180	35065-29-3		mg/kg	5	N.D.
PCB194	35694-08-7		mg/kg	5	N.D.
PCB206	40186-72-9		mg/kg	5	N.D.
PCB209	2051-24-3		mg/kg	5	N.D.

测试方法: 参考 GB/T 20384-2006*, 采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

项目	CAS 编号	限值	单位	MDL	测试结果
三氯苯(TCB)	120-82-1, 87-61-6	1000	mg/kg	1	N.D.

注意: 属于管控范围的材料必须测试, 非管控范围为 N.A.

- 注:
- 1) MDL = 方法检出限
 - 2) N.D. = 未检出或小于检出限
 - 3) N.A. = 不适用
 - 4) *该测试项目暂不包含在 CNAS 认可的资质范围内。
 - 5) #该测试项目由外部分包实验室完成。

本检测结果仅供内部使用。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司

审核人:

邵德娟

批准人:

林雪峰

-报告结束-

注: (1)一般条款及条件如背页所述。(2)结果只与被测项目有关。(3)未经公司书面批准, 不得复制检测报告, 除非全部复制。(4)按收到的样品进行检测。

南德西轨道交通技术(江苏)有限公司



电话: +86/0519-81239872
传真: +86/0519-81239872-123
邮箱: Haixin.Zhao@tuvsud.com
网址: www.tuvsud.com

中国常州武进国家高新技术产业开发区武宜
南路 377 号创新产业园 17 号楼 213015