

检 验 检 测 报 告

报告编号: JJ628-190005

样品名称 Sikaflex-265 R 聚氨酯胶

型号规格 —

委托单位 西卡（中国）有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司



上海建科检验有限公司

检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：JJ628-190005

委托编号：JJ628-180020

第 1 页 共 2 页

委托单位	西卡（中国）有限公司	联系方式	15370078577
单位地址	苏州市工业园区泾东路 20 号	委托日期	2018 年 6 月 14 日
样品名称	Sikaflex-265 R 聚氨酯胶	样品编号	JJ628-180020-01
生产单位	西卡（中国）有限公司	生产日期	—
型号规格	—	批 号	—
样品数量	600ml*2 支 试件 13 个，试样 16 个	代表数量	—
商 标	—	到样日期	2018 年 6 月 12 日
样品状态	拉伸剪切强度试件为铝、黑色胶体、铝的组合件；拉伸性能试件为黑色胶体：哑铃状（2 型）试件；原包装为黑色膏状物；荧光紫外灯照射 2000h 试件为厚度 2mm 黑色圆形试件；胶体剥离粘结性试件为玻璃板、黑色胶体的组合件		
判定依据	—		
检验日期	2018 年 11 月 6 日～2019 年 3 月 20 日	签发日期	2019 年 3 月 20 日
检验地点	上海市申富路 568 号		
检验结论	该样品本次检验结果见第 2 页。 检验机构（盖章） 		
备 注	—		

批 准：高倩

审 核：王敏

编 制：陈杨

上海建科检验有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样

报告编号：JJ628-190005

委托编号：JJ628-180020

第 2 页 共 2 页

检测结果汇总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法
1	体积变化率，%		—	0.2	GB/T 13477.19-2017
2	质量变化率，%		—	-0.4	GB/T 13477.19-2017
3	耐湿热老化	外观	—	胶体无明显变色、失光，无软化、开裂	GB/T 3511-2018 附录 B
4		拉伸剪切强度保持率，%	—	109	GB/T 7124-2008
5		断裂伸长率保持率，%	—	113	GB/T 528-2009
6		胶条剥离粘结性	粘结破坏面积百分率，%	0	GB/T 13477.18-2002
7	胶条剥离粘结性		粘结破坏面积百分率，%	0	GB/T 13477.18-2002
8	荧光紫外灯照射	外观	—	胶体无明显变色、失光，无软化、开裂	GB/T 3511-2018 附录 B
9		拉伸强度保持率，%	—	89	GB/T 528-2009
10		断裂延伸率保持率，%	—	83	GB/T 528-2009
说 明	1、 序号 3-10 项试件由委托单位制备养护并提供。 2、 应委托单位要求，序号 1-2 项按 GB/T 13477.19-2017《建筑密封材料试验方法第 19 部分：质量与体积变化的测定》进行检测，序号 3-6 项耐湿热老化处理过程为标态下放置 7d，23℃浸水 7d，80℃高温处理 1d，70℃95%RH 处理 7d，序号 3 项按 GB/T 3511-2018《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性》中附录 B 进行检测，序号 4 项按 GB/T 7124-2008《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》(试验速度：50mm/min)进行检测，序号 5 项按 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》(哑铃状(2 型)试件，试验速度：500mm/min)进行检测，序号 6-7 项按 GB/T 13477.18-2002《建筑密封材料试验方法第 18 部分：剥离粘结性的测定》进行检测，序号 8-10 项荧光紫外灯暴露周期为 GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》附录 C 暴露周期类型 2，序号 8 项项按 GB/T 3511-2018《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性》中附录 B 进行检测，序号 9-10 项按 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》(哑铃状(2 型)试件，试验速度：500mm/min)进行检测。 3、本报告替代 JJ628-190003 (签发日期：2019 年 2 月 27 日)。 4、本报告仅作委托方内部使用，不具有对社会的证明作用。				

(本报告内容结束)



联系方式：上海市申富路 568 号（邮编：201108） 021-54428584 / 54425584

JC/BG 8-010-2019

声 明：1、以上结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。

2、报告未经本机构同意，不得部分复制本报告。

3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

4、送样检验结果仅对来样负责。