

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

检 验 报 告

（2021）CL 字第 W1005 号



产品名称: Teroson PU 8590

委托单位: 汉高股份有限公司

检验类别: 委托送样检验

检验单位: 中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

报告签发日期: 2021 年 10 月 08 日

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司 检验报告首页

产品名称	Teroson PU 8590	型号规格	/
		商标/标识	/
委托单位	汉高股份有限公司		
制造单位	/		
检验类别	委托送样检验	样品来源	送样
抽样日期	/	样品数量	1 支
生产日期/批	/	样品编号	2021W-1005-1
样品到达日期	2021 年 08 月 10 日	样品状态	未发现明显的外观缺陷
抽样方案/ 判定依据	TB/T3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》。		
检验依据	TB/T3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》； GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》附录 E； GB/T17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》； GB/T18414.1-2006《纺织品 含氯苯酚的测定 第 1 部分：气相色谱-质谱法》； GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》； GB/T20384-2006《纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定》； GB/T23263-2009《制品中石棉含量测定方法》； GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》； GB/T29784.2-2013《电子电气产品中多环芳烃的测定 第 2 部分：气相色谱-质谱法》； GB/T32887-2016《电子电气产品中多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》； GB/T33345-2016《电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法》； GB/T33422-2016《热塑性弹性体重金属含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》； GB/T35492-2017《胶乳制品中有机锡含量的测定 气相色谱-质谱法》； SN/T0525-2012《出口水果、蔬菜中福美双残留量检测方法》； SN/T3918-2014《塑料及其制品中多氯三联苯测定方法气相色谱法》。		
检验项目	挥发性有机化合物、加热失重、石棉、砷及其化合物、铍及其化合物、钴及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、六价铬化合物、4-硝基联苯、2-萘胺、对二氨基联苯、4-氨基联苯、卤代苄基甲烷（单甲基二氯二苯甲烷(Ugilec 121 或 21)、单甲基四氯二苯甲烷(Ugilec 141)、单甲基二溴二苯甲烷)、多溴二苯醚(PBDE)、五氯苯酚及其盐类和酯化物、多氯三联苯、短链氯化石蜡(SCCP)、多溴联苯(PBB)、人造矿物纤维(MMMF)、滑石、锑及其化合物、中链氯化石蜡(MCCP)、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯、多环芳烃、有机锡化合物、磷酸三苯酯、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、福美双、多氯联苯、三氯苯。		

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司 检验报告首页

(续首页)

检验主要 仪器设备	SQP 型电子天平、PQ9000 电感耦合等离子体发射光谱仪、ETHOS UP 微波消解仪、UV-2600 型紫外可见分光光度计、ISQ7000VPI 气质联用仪、F0210C 马弗炉、DM2700P 徕卡偏光显微镜、D2 PHASER X 射线衍射仪、Ultimate3000 高效液相色谱仪、GT-7024-EA2 干燥机。		
检验地点	市北区新材料试验室	检验日期	2021 年 08 月 18 日～ 2021 年 09 月 28 日
检验结论	对样品依据检验依据中所列 16 项标准检验，所检项目符合 TB/T3139-2021《机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量》的要求。 		
备 注	本检验报告仅对送检样品负责，相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。		

编制：刁钢

审核：梁俊

批准：于圣喜

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	检出限	单位	检验结果	备注
						2021W-1005-1	
1	挥发性有机化合物		GB33372-2020 附录 E 挥发性有机化合物 $\leq 50\text{g/kg}$ (其他)	/	g/kg	5	/
2	加热失重		TB/T3139-2021 附录 A 加热失重 $\leq 1.5\text{g/kg}$	/	g/kg	1.1	/
3	石棉	温石棉	GB/T23263-2009 石棉：不应使用	0.1%	/	未检出	/
		青石棉		0.1%	/	未检出	
		铁石棉		0.1%	/	未检出	
		透闪石		0.1%	/	未检出	
		阳起石		0.1%	/	未检出	
		直闪石		0.1%	/	未检出	
4	滑石		TB/T3139-2021 第 5.3.2.16 和 附录 I 滑石 $\leq 1000\text{g/kg}$	50	mg/kg	未检出	/
5	人造矿物纤维 (MMMF)	氧化锆硅酸铝 耐火陶瓷纤维	TB/T3139-2021 第 5.3.2.15 和 附录 H 人造矿物纤维 (MMMF) $\leq 1000\text{mg/kg}$	50	mg/kg	未检出	/
		硅酸铝耐火陶 瓷纤维		50	mg/kg	未检出	
6	铅及其化合物		GB/T26125-2011 铅及其化合物 $\leq 1000\text{mg/kg}$	2	mg/kg	未检出	结果以 铅计算
7	镉及其化合物		GB/T26125-2011 镉及其化合物 $\leq 100\text{mg/kg}$	2	mg/kg	未检出	结果以 镉计算
8	汞及其化合物		GB/T26125-2011 汞及其化合物 $\leq 1000\text{mg/kg}$	2	mg/kg	未检出	结果以 汞计算
9	六价铬化合物		GB/T26125-2011 六价铬化合物 $\leq 1000\text{mg/kg}$	2	mg/kg	未检出	/
10	锑及其化合物		TB/T3139-2021 第 5.3.2.3 GB/T33422-2016 锑及其化合物 $\leq 1000\text{mg/kg}$	10	mg/kg	未检出	结果以 锑计算
11	铍及其化合物		TB/T3139-2021 第 5.3.2.3 GB/T33422-2016 铍及其化合物：不应使用	5	mg/kg	未检出	结果以 铍计算
12	钴及其化合物		TB/T3139-2021 第 5.3.2.3 GB/T33422-2016 钴及其化合物：不应使用	5	mg/kg	未检出	结果以 钴计算
13	福美双		TB/T3139-2021 第 5.3.2.24 SN/T0525-2012 福美双 $\leq 1000\text{mg/kg}$	1	mg/kg	未检出	/

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司 Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	检出限	单位	检验结果	备注
						2021W-1005-1	
14	4-硝基联苯		TB/T3139-2021 第 5.3.2.6 和附录 E 4-硝基联苯：不应使用	10	mg/kg	未检出	/
15	2-萘胺		TB/T3139-2021 第 5.3.2.7 GB/T17592-2011 2-萘胺：不应使用	10	mg/kg	未检出	/
16	对二氨基联苯		TB/T3139-2021 第 5.3.2.7 GB/T17592-2011 对二氨基联苯：不应使用	10	mg/kg	未检出	/
17	4-氨基联苯		TB/T3139-2021 第 5.3.2.7 GB/T17592-2011 4-氨基联苯：不应使用	10	mg/kg	未检出	/
18	卤代苕基甲烷	单甲基二氯二苕甲烷(Ugilec 121 或 21)	TB/T3139-2021 第 5.3.2.8 和附录 F 卤代苕基甲烷：不应使用	10	mg/kg	未检出	/
		单甲基四氯二苕甲烷(Ugilec 141)		10	mg/kg	未检出	
		单甲基二溴二苕甲烷		10	mg/kg	未检出	
19	多溴二苕醚 (PBDE)	一溴二苕醚	GB/T26125-2011 一溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	/
		二溴二苕醚	GB/T26125-2011 二溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		三溴二苕醚	GB/T26125-2011 三溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		四溴二苕醚	GB/T26125-2011 四溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		五溴二苕醚	GB/T26125-2011 五溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		六溴二苕醚	GB/T26125-2011 六溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		七溴二苕醚	GB/T26125-2011 七溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		八溴二苕醚	GB/T26125-2011 八溴二苕醚：不应使用	0.001%	mg/kg	未检出	
		九溴二苕醚	GB/T26125-2011 九溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	
		十溴二苕醚	GB/T26125-2011 十溴二苕醚≤1000mg/kg	0.001%	mg/kg	未检出	

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	检出限	单位	检验结果	备注
						2021W-1005-1	
20	五氯苯酚及其盐类和酯化物		GB/T18414.1-2006 五氯苯酚及其盐类和酯化物 $\leq 1000\text{mg/kg}$	0.5	mg/kg	未检出	/
21	多氯三联苯		TB/T3139-2021 第 5.3.2.11 SN/T3918-2014 多氯三联苯 $\leq 50\text{mg/kg}$	5	mg/kg	未检出	/
22	短链氯化石蜡（SCCP）		GB/T33345-2016 短链氯化石蜡 $\leq 1000\text{mg/kg}$	50	mg/kg	未检出	/
23	多溴联苯（PBB）	一溴联苯	GB/T26125-2011 多溴联苯（PBB） $\leq 1000\text{mg/kg}$	0.001%	mg/kg	未检出	/
		二溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		三溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		四溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		五溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		六溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		七溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		八溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		九溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		十溴联苯		0.001%	mg/kg	未检出	
		合计		/	mg/kg	未检出	
24	磷酸三苯酯（TPP）		TB/T3139-2021第5.3.2.13和 附录G 磷酸三苯酯（TPP） $\leq 1000\text{mg/kg}$	10	mg/kg	未检出	/
25	中链氯化石蜡（MCCP）		TB/T3139-2021第5.3.2.18和 附录J 中链氯化石蜡（MCCP） $\leq 1000\text{mg/kg}$	50	mg/kg	未检出	/
26	二苯基甲烷二异氰酸酯		TB/T3139-2021第5.3.2.19 GB/T18446-2009 二苯基甲烷二异氰酸酯 $\leq 1000\text{mg/kg}$	10	mg/kg	未检出	/
27	甲苯		TB/T3139-2021第5.3.2.20 GB18583-2008 甲苯 $\leq 1000\text{mg/kg}$	10	mg/kg	未检出	/

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司
Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	检出限	单位	检验结果	备注
						2021W-1005-1	
28	多环芳 烃 (PAHs)	苳	GB/T29784.2-2013 多环芳烃≤500mg/kg	0.1	mg/kg	未检出	/
		苳烯		0.1	mg/kg	未检出	
		蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[a]蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[a]芘		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[e]芘		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[b]荧蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[j]荧蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并(g, h, i)花		0.1	mg/kg	未检出	
		苯并[k]荧蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		蒎		0.1	mg/kg	未检出	
		二苯并[a, h]蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		荧蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		芴		0.1	mg/kg	未检出	
		芘		0.1	mg/kg	未检出	
		蒽		0.1	mg/kg	未检出	
		菲		0.1	mg/kg	未检出	
		茛并 (1, 2, 3-cd)芘		0.1	mg/kg	未检出	
		总量		/	mg/kg	未检出	
		29		有机锡 化合物	三丁基锡（TBT）	GB/T35492-2017 有机锡化合物≤1000mg/kg	
三苯基锡 （TPhT）	2		mg/kg		未检出		
二丁基锡（DBT）	2		mg/kg		未检出		
二辛基锡（DOT）	2		mg/kg		未检出		

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	检出限	单位	检验结果	备注
						2021W-1005-1	
30	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）		TB/T3139-2021第5.3.2.23和附录K 邻苯二甲酸酯类≤1000mg/kg	10	mg/kg	未检出	/
	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）			10	mg/kg	未检出	
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）			10	mg/kg	未检出	
	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）			10	mg/kg	未检出	
31	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）		TB/T3139-2021第5.3.2.23和附录K 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）≤1000mg/kg	50	mg/kg	未检出	/
32	邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）		TB/T3139-2021第5.3.2.23和附录K 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）≤1000mg/kg	50	mg/kg	未检出	/
33	邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）		TB/T3139-2021第5.3.2.23和附录K 邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）≤1000mg/kg	10	mg/kg	未检出	/
34	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）		TB/T3139-2021第5.3.2.23和附录K 邻苯二甲酸二甲酯（DMP）≤1000mg/kg	10	mg/kg	未检出	/
35	多氯联苯（PCB）	三氯联苯	GB/T32887-2016 多氯联苯（PCB）≤50mg/kg	0.5	mg/kg	未检出	/
		四氯联苯		0.5	mg/kg	未检出	
		五氯联苯		0.5	mg/kg	未检出	
		六氯联苯		0.5	mg/kg	未检出	
		七氯联苯		0.5	mg/kg	未检出	
		八氯联苯		0.5	mg/kg	未检出	
		合计		/	mg/kg	未检出	
36	三氯苯		GB/T20384-2006 三氯苯≤1000mg/kg	1	mg/kg	未检出	/
说明	/						

以下空白

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 检验报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 未经书面许可不得复制报告（完整复制除外），复制的检验报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
5. 委托检验分为：委托型式、委托抽样、委托送样三种；一般情况，“委托型式”检验是指按产品标准要求的型式检验项目进行的全项目检验，其他委托检验均是指按产品标准要求进行的部分项目检验。
6. 委托检验样品和委托信息由委托人提供，本公司不对其真实性负责。
7. 委托方对检验报告若有异议，须在收到检验报告十五日内书面提出，逾期不予受理。
8. 对于委托检验需返回样品，委托方接到检验报告后十五日内不取回者，按弃样处理。

委托单位：汉高股份有限公司

单位地址/邮编：上海市浦东新区张衡路 928 号//

联系人/电话：杨洋/13722765014

检验单位：中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

单位地址：1、山东省青岛市市北区瑞昌路 231 号

2、山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

联系电话：路电 0406-83159 市电：0532-86083159

传真电话：路电 0406-83321 市电：0532-86083321

邮政编码：266031

email 地址：rsis@srsri.com

