



产品技术说明书

版本发布日：2002.06.27

修订日起：2004.04.08

Terostat-8590

单组分直接玻璃粘接密封胶

基材：聚氨酯（不含 PVC、溶剂）

特征：

Terostat-8590 是一种单组分、高粘度、湿气固化、可泵送的聚氨酯粘接密封胶，它固化后形成柔软的弹性体。Terostat-8590 的表面形成及固化时间取决于环境的温度及相对湿度，固化时间同时还取决于接缝的深度。提高温度及湿度，可以缩短表面形成时间和固化时间；反之，低的温湿度则延缓上述过程。

该粘接密封胶表现出以下特性：

- 高的剪切强度，即使在老化后也仍然能够保持
- 低拉丝性
- 高的固化速度
- 与玻璃、陶瓷涂层玻璃（使用玻璃底漆 Terostat-8511 或-8517）以及油漆（使用漆面底漆 Terostat-8521 或-8522）或依油漆类型不用底漆等的表面都具有良好的粘接性能
- 与切割过的玻璃胶或由玻璃制造商预涂过 PUR 粘接密封胶的窗玻璃具有良好的粘接性（使用活化剂 Terostat-8525 或-8526）

在使用 Terostat-8511 或-8517 前，不需其他处理，只需使用清洁剂 Terostat-8550 清洁即可。（如使用其它玻璃底漆，请参见相关的技术资料）

产品系列：

Terostat-8590 有各种粘度和包装形式：

Terostat-8590 N/M 低粘度；支装、小桶和大桶

Terostat-8590 DK 中等粘度；310ml 支装（标准气动或手动活塞枪施工）

Terostat-8590 UHV, 超高粘度；310ml 支装（专用气动枪施工），小桶和大桶

8590 V-25,

8590 KD-25

维修套装 全套的维修用材料，包括 Terostat-8590 DK，清洗剂，底漆和移动玻璃及产品施工的工具

应用范围：

Terostat-8590 用于前后风挡、侧窗和车身间的粘接，广泛应用在轿车、卡车、叉车、拖拉机驾驶室、特种车辆、客车、火车车厢、轮船、火车车头等处。

Terostat-8590 DK 主要用于维修、生产检修和少量生产。

Terostat-8590 UHV 的特性（极高的粘度、低的拉丝性、快速固化），决定了其可靠的性能。即使是安装重型直立的玻璃，也基本上可以免去固定装置。



产品技术说明书

技术数据:

颜色:	黑色
气味:	几乎无味
稠度:	光滑、不流挂的糊状物
密度:	1.20-1.28g/cm ³
固含量:	100%
粘度数据:	见图 3
固化方式:	湿气固化
表面形成时间:	约 25 分钟
(DIN 50014 标准状态: 23°C, 50%rh)	
固化速度:	约 4-5mm/24h
(DIN 50014 标准状态: 23°C, 50%rh)	
邵氏 A 硬度: (DIN 53505)	约 50
拉伸强度: (DIN 53504)	大于 6.5Mpa
拉伸应力: (DIN 53504)	100%伸长时约 2Mpa
断裂延伸率: (DIN 53504)	约 350-500%
剪切强度:	约 2Mpa (标准状态下固化 24h)
(膜厚 5mm, DIN 53283)	大于 5.5Mpa (完全固化)
撕裂强度: (DIN 53515)	约 6.5N/mm
体积变化率: (DIN 52451)	<1%
操作温度:	5°C~35°C (UHV, 50°C)
使用温度:	-40°C~90°C
短暂暴露 (不超过 1 小时)	130°C

表面形成时间、固化时间、剪切强度和粘度特性对于温度和/或湿度的变化参见附图。

我们可根据客户要求提供符合汽车工业的技术要求的额外数据。

应用:

预知事项:

使用前请阅读安全手册,了解有关预防措施及安全建议。对于无需标签的化学品预先观察,做好相应的预防措施。

施工:

1、支装产品施工

Terostat-8590 DK 可以直接用气动或手动胶枪施工。我们建议使用以下设备:

Teroson Hand Pistol 340 (Art.No.121.39V)

Teroson Staku Hand Pressure Pistol (Art.No.167.65Y)

Teroson Pistol Power-Line (Art.No.130.66C)

Terostat-8590 UHV 加热至 50°C 以获得合适的工作粘度。加热可在有空气循环的烘箱或干燥烘箱内 (约 60 分钟),也可在 **Teroson** 专用的加热盒内 (约 15 分钟) 进行。加热后马上用手动或气动 (带活塞杆) 胶



产品技术说明书

枪施工。上述设备除 Terostat Hand Pistol 340 外都可以使用。

Teroson Heater Box (Art.No.131.17H)

2、桶装产品的施工：

Terostat-8590 用带压盘的高压泵直接从桶内压出施工，施工设备需符合以下要求：

- 整套设备包括软管、硬管都要防潮
- 压盘必须由双柱气压或液压活塞推动
- 最小气压或液压比 N/M 为 48: 1, NHV 为 55: 1
- 压力必须作用在桶的中央

Terostat-8590 在生产线上使用时一般无需加热，但是，在使用 **Terostat-8590 NHV** 时建议将软管和硬管加热到约 50℃。

该产品既可用手工也可采用自动操作系统（CNC 或机械手）施工，通常使用经过特殊设计的喷嘴来获得不同的胶条形状。**Teroson** 有能力提供喷嘴的设计并可推荐合适的手动或自动设备的供应商。

在小桶或大桶包装内都提供关于 **Terostat-8590** 的施工说明。施工说明上同时包括了详细的直接玻璃粘接密封胶的操作步骤。

3、表面预处理：

3.1、清洁：

要粘接的表面必须干燥，无尘、无油、无脂和其他污染物。

玻璃和陶瓷涂层玻璃用 **Cleaner Terostat-8550** 清洁。新鲜油漆的表面一般不需清洁，但是陈旧的或者被污染的表面仍要求用 **Cleaner Terostat-8550** 清洁。

3.2、底漆涂装：

底漆应薄而均匀的涂在被粘表面上（湿膜厚约 0.05mm），玻璃、陶瓷涂层玻璃使用 **Glass Primer Terostat-8511** 或 **-8517**，油漆表面则使用 **Paint Primer Terostat-8521** 或 **-8522**。

我们建议在使用前对每一（陶瓷涂层玻璃）玻璃/漆面组合进行试验，在很多情况下，特别是单组分醇酸、双组分丙烯酸树脂涂层不一定需要使用漆面底漆，但对于粘接特性的确认需预先进行试验。

如果需要了解更多情况请联络 **Teroson** 公司。

3.3、维修：

当玻璃被取走后，已固化的粘接密封胶需留在车框上，但表面要割平，在此表面上无需使用底漆，割平的表面对新涂上的 **Terostat-8590 DK** 粘接效果很好，但必须确认切割过的表面没有受到污染。

修补套装中附有详细的维修操作说明。

3.4、预涂窗玻璃：

玻璃制造商预涂过聚氨酯粘接密封胶的风挡玻璃必须用 **Terostat-8525** 或 **Terostat-8526** 活化剂进行处理，确保 **Terostat-8590** 使用时不会有任何问题。活化剂使用时应薄薄地涂上一层，并在空气中干燥 10-20 分钟，然后将 **Terostat-8590** 用平时一样的方法涂上去，如预涂层厚度超过 2mm 需先做试验。

预涂过 PUR 粘接密封胶的玻璃在 VW/Audi 的许多车型上都得到了应用。

测试合格证书：

Terostat-8590 DK 经德国 TÜV 测试，被授予“粘接玻璃两小时后可立即开走汽车（无气囊）”的荣誉证书。

贮存：

Shanghai Henkel Surface Technologies Co., Ltd.
188 Guoyuan Rd. Yancang, Nanhui District,
Shanghai 201324, P. R. China

www.henkelst.com.cn
Tel: (86-21)68267242
Fax: (86-21)68267654



产 品 技 术 说 明 书

霜冻敏感性: 无
推荐贮存温度: 10°C~25°C
保质期: (原始包装内) 12 个月 (-8590 支装)
6 个月 (小桶和大桶)

包装:

支装 310ml
小桶 30kg (Φi=315mm, h=430mm)
大桶 200L (Φi=571.5mm, h=880mm)
维修套装

危险指示/安全建议/运输规则:

见材料安全手册

重要:

以上关于我们产品的性能、使用建议均根据我们的现有知识和实践经验, 由于不同的操作场合、不同的操作对象, 会有不同的操作过程, 所以我们郑重建议: 在使用本产品以前, 应预先作充分试验, 以保证产品符合预期的施工过程。任何故意的行为, 未按技术章程操作的行为或口头之说引起的后果, 本公司拒负任何责任。

此资料取代以前所有版本