



中国认可
检测
TESTING
CNAS L7842

编号: z/3

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

检 验 报 告

(2021) CL 字第 W1004 号



产品名称: Teroson PU 8590

委托单位: 汉高股份有限公司

检验类别: 委托送样检验

检验单位: 中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

报告签发日期: 2021 年 08 月 31 日

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

检验报告首页

产品名称	Teroson PU 8590		型号规格	/
			商标/标识	/
委托单位	汉高股份有限公司			
制造单位	/			
检验类别	委托送样检验	样品来源	送样	
抽样日期	/	样品数量	1 支	
生产日期/批	/	样品编号	2021 W-1004-1	
样品到达日期	2021 年 08 月 10 日	样品状态	未发现明显的外观缺陷	
抽样方案/ 判定依据	EN45545-2:2013+A1:2015《铁路应用—铁路车辆防火—第二部分：材料和部件的防火性能要求》R1。			
检验依据	EN45545-2:2013+A1:2015《铁路应用—铁路车辆防火—第二部分：材料和部件的防火性能要求》附录 C； ISO5658-2:2006/Amd. 1:2011《对火反应试验—火焰传播—第 2 部分：火焰在建筑物和运输工具垂直表面的横向蔓延》； ISO5659-2:2017《塑料 烟生成 第 2 部分 单室法测定烟密度试验方法》； ISO5660-1:2015《对火反应试验 热释放、起烟和质量损失率 第 1 部分：热释放速率（锥形量热仪法）和产烟率（动态测量）》； ISO19702:2015《用傅立叶变换红外（FTIR）光谱对燃烧产物中有毒气体和蒸汽的取样和分析指南》。			
检验项目	燃烧性（CFE）、热释放速率（MARHE）、烟密度（D _s （4）、VOF ₄ ）、毒性指数（CIT ₆ ）。			
检验主要 仪器设备	FTT 烟密度箱、FTT 锥形量热仪、FTIR 傅里叶红外烟气毒性测试系统、SFT 火焰蔓延测试仪。			
检验地点	市北区新材料试验室	检验日期	2021 年 08 月 10 日～ 2021 年 08 月 23 日	
检验结论	对样品根据检验依据中所列 5 项标准检验，所检项目符合 EN45545-2:2013+A1:2015《铁路应用—铁路车辆防火—第二部分：材料和部件的防火性能要求》中 R1 的 HL2 要求。			
备 注	本检验报告仅对送检样品负责。			



编制：李旭光

审核：梁俊

批准：于金普

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

Teroson PU 8590 产品质量检验报告

序号	检验项目		技术要求	单位	检验结果	备注
					2021W-1004-1	
1	燃烧性 (CFE)		ISO5658-2:2006/Amd.1:2011 CFE (R1 HL2) ≥20 kW/m ²	kW/m ²	26	/
2	热释放速率(MARHE)		ISO5660-1:2015 辐射热 50kW/m ² MARHE (R1 HL2) ≤90 kW/m ²	kW/m ²	62	/
3	烟密度	D _s (4)	ISO5659-2:2017 辐射热 50kW/m ² , 无引燃 D _s (4) (R1 HL2) ≤300	/	52	/
		VOF ₄	ISO5659-2:2017 辐射热 50kW/m ² , 无引燃 VOF ₄ (R1 HL2) ≤600	min	161	
4	CO	4min	ISO5659-2:2017 EN45545-2:2013+Al:2015 附录 C ISO19702:2015	mg/m ³	117.5	基准浓度 1380
		8min			140.2	
	CO ₂	4min		mg/m ³	5434.2	基准浓度 72000
		8min			5724.2	
	HCN	4min		mg/m ³	未检出	基准浓度 55
		8min			未检出	
	SO ₂	4min		mg/m ³	4.8	基准浓度 262
		8min			5.5	
	NO _x (以 NO ₂ 计)	4min		mg/m ³	5.7	基准浓度 38
		8min			5.7	
	HF	4min		mg/m ³	0.1	基准浓度 25
		8min			0.1	
	HCl	4min		mg/m ³	6.6	基准浓度 75
		8min			7.2	
	HBr	4min		mg/m ³	未检出	基准浓度 99
		8min			未检出	
CIT _G	4min	ISO5659-2:2017 EN45545-2:2013+Al:2015 附录 C ISO19702:2015 辐射热 50kW/m ² , 无引燃 CIT _G (R1 HL2) ≤0.9	/	0.03	/	
	8min			0.04		
说明	1. 试样底材为厚 2.0mm 的钢板, 燃烧性 (CFE) 试样胶层平均厚度为 204μm, 热释放速率 (MARHE)试样胶层平均厚度为 203μm, 烟密度试样胶层平均厚度为 201μm; 2. $CIT_G=\sum_{i=1}^{i=8}0.0805\times\frac{c_i}{C_i}$, c _i 为试验箱内第 i 种气体的检测浓度, C _i 为第 i 种气体的基准浓度; 3. HCN 的检出限为 0.1mg/m ³ , HBr 的检出限为 0.3mg/m ³ 。					

以下空白

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 检验报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 未经书面许可不得复制报告（完整复制除外），复制的检验报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
5. 委托检验分为：委托型式、委托抽样、委托送样三种；一般情况，“委托型式”检验是指按产品标准要求的型式检验项目进行的全项目检验，其他委托检验均是指按产品标准要求进行的部分项目检验。
6. 委托检验样品和委托信息由委托人提供，本公司不对其真实性负责。
7. 委托方对检验报告若有异议，须在收到检验报告十五日内书面提出，逾期不予受理。
8. 对于委托检验需返回样品，委托方接到检验报告后十五日内不取回者，按弃样处理。

委托单位：汉高股份有限公司

单位地址/邮编：上海市浦东新区张衡路 928 号//

联系人/电话：杨洋/13722765014

检验单位：中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

单位地址：1、山东省青岛市市北区瑞昌路 231 号

2、山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

联系电话：路电 0406-83159

市电：0532-86083159

传真电话：路电 0406-83321

市电：0532-86083321

邮政编码：266031

email 地址：rsis@srsri.com

