

检测报告

报告编号: SZPR1403041336201C

第 1 页 共 4 页

委托单位: 北京天山新材料技术股份有限公司

地 址: 北京市八大处高科技园区中园路 7 号

样品信息:

样品名称 : 聚氨酯粘结

样品型号 : 1956

样品接收状态 : 正常

样品数量 : 3pcs

样品接收日期 : 2014 年 03 月 10 日

样品检测日期 : 2014 年 03 月 10 日~2014 年 03 月 11 日

检测要求:

测试顺序	测试项目
1	臭氧测试 [#]

检测结果: 见下表。

客户要求	测试结果
样品表面无龟裂	测试后目视检查, 样品 001~003 表面均无龟裂。

主 检: 易刚

审 核: 马晶晶

批 准: 肖业湘

日 期: 2014.03.14

肖业湘
授权签字人
深圳市华测检测技术股份有限公司

No. 1048801552
广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告


报告编号: SZPR1403041336201C

第 2 页 共 4 页


测试样品:

样品编号	样品名称	样品型号	数量
PR140304001-(001~003)	聚氨酯粘结	1956	3pcs

测试前的样品照片:



001



001~003

检测报告

报告编号: SZPR1403041336201C

第 3 页 共 4 页

测试项目: 臭氧测试[#]

(1) 测试设备:

设备名称	型 号	设备编号	校准有效期
臭氧老化箱	OMS-IVCR	L3003	2014 年 06 月 08 日

(2) 环境条件:

温度: 23℃; 湿度: 50%RH

(3) 检测依据: GB/T 7762-2003

(4) 测试样品: PR140304001-(001~003)

(5) 按照标准上的方法, 依客户要求, 测试条件如下:

---试验箱温度: 40 °C

---臭氧浓度: 25×10^{-8}

---拉伸率: 5 %

---测试时间: 24 小时

测试照片:



检测报告


报告编号: SZPR1403041336201C

第 4 页 共 4 页

测试后的样品照片:



001



001~003

备注: “#”表示该项目的检测由合格分包实验室完成。

*** 报告结束 ***

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效,本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。