




R202504170033



243102060114


检测报告

(2026)西检 JC 字第 0919 号

样品名称 纤维增强硅酸盐板（火克板）
委托单位 新疆国瑞口岸园区发展有限公司
检测类别 委托检测

新疆西北产品质量检测研究中心（有限公司）





检测报告

(2026)西检 JC 字第 0919 号
第 1 页 共 2 页

样品名称	纤维增强硅酸盐板（火克板）	规格型号	(2440×1220×121) mm
样品编号	2026XJ-JC-0919	报告编号	(2026)西检 JC 字第 0919 号
委托单位	新疆埃特邦建材有限公司	委托日期	2026 年 05 月 20 日
生产单位	新疆埃特邦建材有限公司	取样基数	/
委托人	木拉提	样品数量	1 块
检测类别	委托检测	检测日期	2026 年 05 月 21 日~2026 年 05 月 24 日
样品状态	板面平整，无明显缺陷		
检测项目	耐火极限（4h）		
判定依据	GB/T 9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法 第 8 部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》 GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求》		
检测依据	见数据页		
检测结论	该样品依据 GB/T 9978.8-2008、GB/T 9978.1-2008 标准，所检项目符合标准要求。		
备注	注：试件形式：12mm 硅酸盐板+100mm 岩棉+9mm 硅酸盐板		

签发自期：2025 年 04 月 17 日

（检验检测专用章）

批准： 审核： 主检：

检测地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）韶山街 268 号
公司地址：乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 1171 号二层 电话：0991-3735556

检测报告



序号	检测项目		检测依据	单位	性能指标		检测结果	单项判定
1	耐火性能	耐火完整性	GB/T 9978.8-200	/	试件背火面未出现持续时间超过 10s 火焰的现象，棉垫未被点燃；未出现贯穿至试验炉内的缝隙		耐火 4.00h 试件背火面未出现火焰，棉垫未被点燃；未出现贯穿至试验炉内的缝隙	符合
		耐火	8GB/T 9978.1-200	h	≥ 4.00		4.00	符合
		隔热	8	℃	≤ 140		60	
		热性		℃	≤ 180		145	

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。
3. 报告检测数据及结论涂改无效。
4. 样品由客户提供时，检测结果仅适用于收到的样品。
5. 收到检测报告之日起十五日内不领取的样品按弃样处理。
6. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我单位提出。

属下列情况者不予复查：

1. 样品已过保质期且不愿意认可复查结果的。
2. 委托单位或受检单位已确认过检测报告并已将样品取走的。
3. 样品已超过本中心保存期限的。

公司地址：乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 1171 号 2 层

检测地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）韶山街 268 号

邮政编码：830000

电话：（0991）3735556

传真：（0991）3705557

