

热处理曲线与硬度记录

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 | TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL
ENGINEERING USE | 文件编号：TEST-S03-009 | 版本：0 | 日期：2026-06-19

焊口	分钟	TC1℃	TC2℃
W-S03-003	0	200	199
W-S03-003	5	350	347
W-S03-003	10	500	499
W-S03-003	15	640	637
W-S03-003	20	672	671
W-S03-003	25	681	678
W-S03-003	30	686	685
W-S03-003	35	682	679
W-S03-003	40	679	678
W-S03-003	45	675	672
W-S03-003	50	670	669
W-S03-003	55	675	672
W-S03-003	60	671	670
W-S03-003	65	676	673
W-S03-003	70	681	680
W-S03-003	75	678	675
W-S03-003	80	670	669
W-S03-003	85	655	652
W-S03-003	90	520	519
W-S03-003	95	380	377
W-S03-003	100	220	219

热处理曲线与硬度记录

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 | TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE |
文件编号：TEST-S03-009 | 版本：0 | 日期：2026-06-19

焊口	测点	硬度HB	要求	结论
W-S03-001	1	198 ≤225 HB		合格
W-S03-001	2	203 ≤225 HB		合格
W-S03-001	3	201 ≤225 HB		合格
W-S03-002	1	205 ≤225 HB		合格
W-S03-002	2	207 ≤225 HB		合格
W-S03-002	3	204 ≤225 HB		合格
W-S03-003	1	211 ≤225 HB		合格
W-S03-003	2	214 ≤225 HB		合格
W-S03-003	3	209 ≤225 HB		合格
W-S03-004	1	202 ≤225 HB		合格
W-S03-004	2	206 ≤225 HB		合格
W-S03-004	3	203 ≤225 HB		合格