

ÉLECTROMAGNÉTISME 4	1	ÉLECTROMAGNÉTISME 4	2
Moment magnétique d'une spire		Quantification du moment magnétique atomique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 4	3	ÉLECTROMAGNÉTISME 4	4
Définition de l'aimantation		Courants liés	

$$\mathcal{M} = n\mu_B$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = i\vec{S}$$

Courants qui, s'ils existaient, donneraient lieu à la même aimantation

$$\vec{j}_{\text{lié}} = \overrightarrow{\text{rot}}\, \overrightarrow{M}$$

$$\overrightarrow{M} = \frac{\delta \overrightarrow{M}}{\delta V}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 4	5	ÉLECTROMAGNÉTISME 4	6
Équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique		Définition de l'excitation magnétique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 4	7	ÉLECTROMAGNÉTISME 4	8
Théorème d'Ampère dans un milieu magnétique		Matériau ferromagnétique dur	

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}}$$

Cycle d'hystérésis large, grande aimantation
rémanente et un grand champ magnétique
rémanent. Exemples : alliages au néodyme, alnicos

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{libre, enlacé}}$$

Matériau ferromagnétique doux

Conditions auxquelles

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Matériau doux, hors saturation.

Cycle d'hystérésis étroit, faible aimantation rémanente et un faible champ magnétique rémanent. Exemples : fer doux, ferrite