

PRODUS/ ARTICLE: NETEROM CAȘIN PPA

Textile nețesute obținute din fibre poliesterice si poliamidice, termosudate
PES and PA needlepunched nonwoven, thermobonded

CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>		UM <i>UNITS</i>	Valoare <i>Value</i>		Metodă de încercare <i>Test Method</i>
			120	150	
MASA <i>WEIGHT</i>		g/m ²	120±12	150±15	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME <i>WIDTH</i>		cm	150±1	150±1	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min <i>TENSILE STRENGTH</i>	long. transv.	N N	75 100	100 200	(SR) EN 29073-3:1998
ALUNGIRE LA RUPERE, min <i>ULTIMATE ELONGATION</i>	long. transv.	% %	40 40	40 30	(SR) EN 29073-3:1998
REZISTENȚA LA SFÂȘIERE, min <i>TEAR STRENGTH</i>	long. transv.	N N	12 8	15 12	EN ISO 4674- 1:2004
APLICATII <i>APPLICATIONS</i>		Căptușeală încălțăminte, căptușeală articole marochinărie, , căptușeală pentru cutiile instrumentelor muzicale, nețesută pentru arcuri, sac de protecție pentru air-baguri <i>Shoes lining, leather bags lining, linings for musical instruments's boxes, safety bag for air-bags</i>			