

PRODUS/ ARTICLE: NETEROM CAȘIN

Textile nețesute obținute din fibre poliamidice, termosudate
PA needlepunched nonwoven, thermobonded

CARACTERISTICI TEHNICE TECHNICAL CHARACTERISTICS		UM UNITS	Valoare Value			Metodă de încercare Test Method
			150	120	100	
MASA WEIGHT		g/m ²	150±15	120±12	100±10	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME WIDTH		cm	150±1	150±1	150±1	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min TENSILE STRENGTH	long.	N	100	70	60	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	N	200	125	100	
ALUNGIRE LA RUPERE, min ULTIMATE ELONGATION	long.	%	40	30	25	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	%	30	20	20	
REZISTENȚA LA SFÂȘIERE, min TEAR STRENGTH	long.	N	15	10	9	EN ISO 4674-1:2004
	transv.	N	12	8	7	
PERMEABILITATE LA APA WATER PERMEABILITY	min	mg/cm ² 24h	500	500	500	(SR) EN 20344:2004
REZISTENȚA VOPSIRII LA FRECARĂ, min COLOUR FASTNESS TO RUBBING						(SR)EN ISO 105
	uscată (dry)		4	4	4	ISO 105
	umedă (wet)		3	3	3	– X12:2003
APLICATII APPLICATIONS			<p>Căptușeală încălțăminte, căptușeală articole marochinărie, căptușeală pentru cutiile instrumentelor muzicale, nețesută pentru arcuri la mobilierul tapițat</p> <p><i>Shoes lining, leather bags lining, linings for musical instruments's boxes, nonwoven for overhung furniture's springs</i></p>			