

PRODUS/ ARTICLE: NETEROM CAȘIN PES

Textile nețesute obținute din fibre poliesterice, termosudate
PES needlepunched nonwoven, thermobonded

| CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i> | | UM <i>UNITS</i> | Valoare <i>Value</i> | | | Metodă de încercare <i>Test Method</i> |
|--|------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|---|
| | | | 150 | 120 | 100 | |
| MASA <i>WEIGHT</i> | | g/m ² | 150±15 | 120±12 | 100±10 | (SR)EN 29073-1:1998 |
| LĂȚIME <i>WIDTH</i> | | cm | 150±1 | 150±1 | 150±1 | |
| FORȚA LA TRACȚIUNE, min <i>TENSILE STRENGTH</i> | long. transv. | N N | 100 200 | 70 125 | 60 100 | (SR) EN 29073-3:1998 |
| ALUNGIRE LA RUPERE, min <i>ULTIMATE ELONGATION</i> | long. transv. | % % | 40 30 | 30 20 | 25 20 | (SR) EN 29073-3:1998 |
| REZISTENȚA LA SFÂȘIERE, min <i>TEAR STRENGTH</i> | long. transv. | N N | 15 12 | 10 8 | 9 7 | EN ISO 4674- 1:2004 |
| APLICATII <i>APPLICATIONS</i> | | Căptușeală încălțăminte, căptușeală articole marochinărie, , căptușeală pentru cutiile instrumentelor muzicale, nețesută pentru arcuri, sac de protecție pentru air-baguri Shoes lining, leather bags lining, linings for musical instruments's boxes, safety bag for air-bags | | | | |