

PRODUS/ ARTICLE: SIDFILARM

Textile nețesute obținute din fibre poliesterice, armate cu o nețesută termosudată

PES needlepunched nonwovens with thermobonded nonwoven insertion.

CARACTERISTICI TEHNICE TECHNICAL CHARACTERISTICS		UM UNITS	Valoare Value		Metodă de încercare Test Method
			475	650	
MASA WEIGHT		g/m ²	475 ± 50	650 ± 65	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME WIDTH		cm	150 ± 2	150 ± 2	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min TENSILE STRENGTH	long.	N	200	500	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	N	300	950	
ALUNGIRE LA RUPERE, min ULTIMATE ELONGATION	long.	%	120	120	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	%	100	100	
PERMEABILITATE LA AER AIR PERMEABILITY UNDER 10mm H ₂ O		l/m ² s	275 ± 40	180 ± 30	(SR) EN 9237:1999
TEMPERATURA DE LUCRU, max. TEMPERATURE LIMIT		°C	150	150	
APLICATII APPLICATIONS		Filtru de aer pentru statii de betoane, în prelucrarea lemnului, în mori <i>Air filter for concrete plants, in wood processing, in mills</i>			