

PRODUS/ ARTICLE: SIDHIDRO L

Neţesută din fibre poliesterice impregnată, impermeabilizată Water repellent, impregnated PES needlepunched nonwoven

| CARACTERISTICI TEHNICE | | UM | Valoare | |
|--|------------------|---|------------|----------------------------------|
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | | UNITS | Value | Metodă de încercare Test Method |
| MASA <i>WEIGHT</i> | | g/m² | 400 ± 40 | (SR)EN 29073-1:1998 |
| LĂŢIME <i>WIDTH</i> | | cm | 150 ± 15 | |
| FORȚA LA TRACȚIUNE, min TENSILE STRENGTH | long. transv. | z z | 430 960 | (SR) EN 29073-3:1998 |
| ALUNGIRE LA RUPERE, min ULTIMATE ELONGATION | long. transv. | % % | 75 75 | (SR) EN 29073-3:1998 |
| VARIAŢIE DIMENSIONALĂ, max DIMENSIONAL VARIATION 2min | long. | % | ±1 | |
| at 190° C | transv. | % | ±1 | |
| APLICATII | | Industria de încălțăminte- căptușeală, acoperiș de branț, rezistente la apă | | |
| APLICATIONS | | Footwear industry- water repellent lining and insole | | |