

**PRODUS/ ARTICLE : SIDAC 239 A**

Textilă nețesută termosudată din fibre poliamidice, cașerată cu nețesută din fibre poliesterice normale și termoadezive

*Needlepunched termobonded nonwoven obtained by polyamide fibres, laminated with needlepunched nonwoven by polyester fibres, normal and thermoadhesiv*

CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	UM <i>UNITS</i>	Valoare <i>Value</i>	Metodă de încercare <i>Test Method</i>
MASA <i>WEIGHT</i>	g/m <sup>2</sup>	900 ± 90	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME <i>WIDTH</i>	cm	150 ± 1	
ADERENTĂ, min <i>ADHESION</i>	N/cm	1	STAS 8816:1991
APLICATII <i>APPLICATIONS</i>	Industria de încălțăminte: acoperiș de brant <i>Footwear industry: insole</i>		