

PRODUS/ ARTICLE: SIDISIN R

Textile nețesute obținute din fibre sintetice poliesterice
Needlepunched nonwoven obtained by polyester fibres

CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>		UM <i>UNITS</i>	Valoare <i>Value</i>				Metodă de încercare <i>Test Method</i>
			100	150	400	600	
MASA <i>WEIGHT</i>		g/m ²	100±10	150±15	400±40	600±60	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME <i>WIDTH</i>		cm	150±1	150±1	150±1	150±1	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min <i>TENSILE STRENGTH</i>	long. transv.	N N	80 150	90 70	300 800	375 1800	(SR) EN 29073-3:1998
ALUNGIRE LA RUPERE, max <i>ULTIMATE ELONGATION</i>	long. transv.	% %	200 160	250 500	200 150	200 150	(SR) EN 29073-3:1998
APLICATII <i>APPLICATIONS</i>	Căptușeală încălțăminte și îmbrăcăminte <i>Footwear and clothing lining</i>						