

PRODUS/ ARTICLE: SIDMAROM

Textile nețesute obținute din fibre sintetice, cusute cu ace speciale
Sewn nonwoven, obtained by polyester fibres

CARACTERISTICI TEHNICE TECHNICAL CHARACTERISTICS		UM UNITS	Valoare Value					Metodă de încercare Test Method
			150	180	200	250	300	
MASA WEIGHT		g/m ²	150±15	180±15	200 ± 20	250 ± 25	300 ± 30	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME WIDTH		cm	150±1	150±1	150±1	150±1	150±1	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min TENSILE STRENGTH	long. transv.	N N	70 100	70 100	70 100	100 300	100 300	(SR) EN 29073-3:1998
ALUNGIRE LA RUPERE, min ULTIMATE ELONGATION	long. transv.	% %	10 10	10 10	10 10	10 10	30 30	(SR) EN 29073-3:1998
APLICATII APPLICATIONS	Căptușeală încălțăminte și îmbrăcăminte, fețe saltele medicinale Footwear and clothwear lining, medical mattresses outer material							