

PRODUS/ ARTICLE: NETEROM CAȘIN TENACITY (PES)

Textile nețesute obținute din fibre poliesterice, termosudate
PES needlepunched nonwoven, thermobonded

CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>		UM <i>UNITS</i>	Valoare <i>Value</i>	Metodă de încercare <i>Test Method</i>
MASA <i>WEIGHT</i>		g/m ²	180±18	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME <i>WIDTH</i>		cm	150±1	
FORȚA LA TRACȚIUNE, min <i>TENSILE STRENGTH</i>	long.	N	100	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	N	200	
ALUNGIRE LA RUPERE, min <i>ULTIMATE ELONGATION</i>	long.	%	40	(SR) EN 29073-3:1998
	transv.	%	30	
REZISTENȚA LA SFÂȘIERE, min <i>TEAR STRENGTH</i>	long.	N	15	EN ISO 4674- 1:2004
	transv.	N	12	
APĂ <i>WATER VAPOR PERMEABILITY</i>	min	mg/cm ² 24h	500	(SR) EN 20344:2004
APLICATII <i>APPLICATIONS</i>		Căptușeală încălțăminte, căptușeală articole marochinărie, , căptușeală pentru cutiile instrumentelor muzicale, nețesută pentru arcuri, sac de protecție pentru air-baguri Shoes lining, leather bags lining, linings for musical instruments's boxes, safety bag for air-bags		