



**ZHEJIANG HAIBIN FILM TECHNOLOGY
CO., LTD**

**DONG ER ROAD, BINHAI INDUSTRIAL ZONE, KEQIAO
DISTRICT, SHAOXING CITY CHINA**

Tel: 86-575-85584161 Email: sales@galaxy-film.cn

Mobile: 0086 13858466830 Skype: linda.bopp

TECHNICAL DATA SHEET

Type POLYESTER FILM 12MIC				
Testing Condition Temperature 23℃ Humidity 50%		Film Class A GRADE		
Properties 检测项目		Units 单位	Typical Values 测试参考值	Test Methods 测试方法
Thickness 厚度	纵向 TD	μm	12	DIN 53370
Tensile Strength 拉伸强度	纵向 MD 横向 TD	MPa MPa	212 239	ASTMD882
Elongation 断裂伸长率	纵向 MD 横向 TD	% %	140 111	ASTMD882
Heat Shrinkage 加热收缩率 (150℃、30min)	纵向 MD 横向 TD	% %	1 0.98	BMSTT11
Wetting Tension (Treatment Side) 润湿张力 (处理面)	横向 TD	mN/m	58	ASTM2578
Haze 雾度	横向 TD	%	2.20	ASTM1003