

Наливной пол " " ."  
ТУ 5745-005-21151476-2008

Технические характеристики

Основа	
Цвет	Серый
Температура основания	от +32 °С до +30 °С
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,2 - 0,24 л/кг
Жизнеспособность не менее	50 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 2 мм до 30 мм
Максимальная толщина слоя	30 мм
Расход материала при слое 4 мм	5 кг/м <sup>2</sup>
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	6,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	20,0 МПа
Время технологического прохода	Через 4 часа
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг