

**Клей влагостойкий для тяжелых плит, керамогранита**  
**Технические характеристики**

Цвет	Серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Максимальная фракция заполнителя	0,315 мм
Пропорция замеса	0,18– 0,22 л/кг (5,5–6 л на 25 кг)
Расход материала в зависимости от основания и размера плитки	2,5-8 кг/м <sup>2</sup>
Толщина слоя	2-15 мм
Жизнеспособность растворной смеси	5 часов
Открытое время работы	20 минут
Время корректировки плитки	15 минут
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	1 МПа
Время твердения	24 часа
Время достижения марочной прочности	28 суток
Морозостойкость, не менее	50 циклов
Срок хранения	6 месяцев