SABLIERES MALET - Site de CAZERES

Lieu-dit "Juandague"
31220 CAZERES
Tel:05 61 87 25 92 Fax:05 61 87 41 13

Fiche Technique - 2026/01

Engagement du 01/01/2026 au 31/12/2026

Grave 0/20C code 03210 - SMCaz

Pétrographie : Alluvionnaire - Siliceux
Elaboration : Concassé
Destination granulats : Routier
Site de production : Site de production de CAZERES (31)
Indice de Recyclabilité : Produit entièrement recyclable

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Note: Les essais LA et MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10.

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Spécification
0	*20*	*NFEN 13285 - Graves non traitées*	*GNT3 - Type (A)*

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	20	28	40	MB*
V.S.S.+U	10.0			37	42	54	69		88	100	100		3.0
V.S.S.	9.0			35	40	50	65		85	100	100	100	2.5
V.S.I.	4.0			10	15	22	35		55	85	98	100	
V.S.I.-U	3.0			8	13	18	31		52	83	97		

Partie informative

Résultats de production

	du 31/07/25 au 12/12/25												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	20	28	40	MB*
Xf+1.25xEcart-types	5.8	8	12	17	24	34	50	63	80	99	100	100	0.5
Moyenne Xf	4.8	7	10	14	20	29	42	53	69	99	100	100	0.4
Xf-1.25xEcart-types	3.9	6	8	12	16	23	35	42	58	98	100	100	0.2
Ecart-type	0.75	1.0	1.5	2.2	3.1	4.2	6.0	8.8	8.8	0.7	0.0	0.0	0.10
Norme													NFEN 933-9 & Dérogation 5D



WIL 11.05.8.14-1 (c) Arcade 1996,2021