Procès-verbal d'essais de compression sur éprouvettes de béton

Laboratoire : Labo Contrôle Est (laboratoire accrédité)

Rapport n° LCE-26-0318 du 27 mars 2026

Chantier : Résidence Les Tilleuls

Client : BTP Rhodanien SAS

Norme d'essai : NF EN 12390-3 (éprouvettes cylindriques 16 × 32 cm)

Série 1 — Dalle haute R+2

Béton : C25/30 XC1, coulé le 26 février 2026

Résistance caractéristique requise : fck = 25 MPa

- Essais à 7 jours (5 mars 2026) : 24,1 MPa ; 23,6 MPa ; 24,8 MPa. Moyenne : 24,2 MPa.
- Essais à 28 jours (26 mars 2026) : 34,5 MPa ; 33,9 MPa ; 35,2 MPa. Moyenne : 34,5 MPa.

Conclusion : résistance à 28 jours conforme à la classe C25/30.

Série 2 — Voiles R+2

Béton : C30/37 XC1, coulé le 19 février 2026

Résistance caractéristique requise : fck = 30 MPa

- Essais à 7 jours : 27,9 MPa ; 28,4 MPa ; 27,5 MPa. Moyenne : 27,9 MPa.
- Essais à 28 jours : 39,8 MPa ; 41,1 MPa ; 40,2 MPa. Moyenne : 40,4 MPa.

Conclusion : résistance à 28 jours conforme à la classe C30/37.

Observations

Aucune anomalie de rupture constatée. Les éprouvettes ont été conservées en bassin d'eau à 20 °C ± 2 °C jusqu'à la date d'essai.