



POLISTUC®
C O A T I N G S



ПРОДУКТЫ ПО **МЕТАЛЛУ**
METALLINE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
TECHNICAL CATALOGUE

Polistuc предлагает большую гамму лакокрасочной продукции для нанесения на различные металлические подложки. К классическим продуктам для промышленности (алкидным, акриловым, полиуретановым) добавляются новые продукты, предназначенные для улучшения качества и долговечности лакокрасочной системы отделки и, что особенно важно для компании **Polistuc**, для защиты окружающей среды. С этой целью были созданы продукты с высоким сухим остатком для снижения выбросов растворителей в атмосферу, а также эпоксидные продукты последнего поколения,

разработанные специально для антикоррозионного сектора в соответствии с международным стандартом UNI EN ISO 12944.

Polistuc имеет возможность предложить подходящий цикл отделки в зависимости от вида изделия, метода нанесения и потребностей клиента, предлагая как серийную продукцию, которая всегда есть в наличии, так и продукты любых требуемых цветов "just-in-time" с помощью колориметрической системы Colour Passion из имеющихся в нашем архиве формул.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Поиск и разработка: Инновации

Polistuc постоянно мониторит рынок сырья для поиска и оценки новых технологических решений и является ведущей в своей области компанией, которая разрабатывает новые и более эффективные, долговечные продукты со сниженным воздействием на окружающую среду.

2. Персональный подход к клиентам:

Мы оказываем ежедневную поддержку каждому клиенту как в Италии, так и за рубежом, благодаря высокой гибкости производственной системы **Polistuc**. Данная система позволяет персонализировать продукцию как по физико-химическим показателям, так и по цвету.

3. Сервис и качество:

Polistuc имеет сертификат согласно стандарту ISO9001, что гарантирует, наряду с профессионализмом персонала и высоким уровнем производственного процесса, постоянство характеристик и качества продукции, а также оперативность и точность поставок.



Polistuc proposes a wide range of metal coatings for different metallic supports.

To the classic products for the industry (alkydic, acrylic and PU) new products were added, conceived to improve the quality and the lasting of the painting cycles and, above all, to protect the environment, theme very important to **Polistuc** group.

For this reason new products are born characterised by high solid content, to turn down the emissions of solvents in the atmosphere

KEY POINTS:

1. Research & Development: Innovation

Polistuc constantly monitors the market of raw material for research and evaluate new technological and state-of-the-art solutions, for the formulation of new and better performing products, reduced environmental impact and long lasting.

2. Customisation

Each customer is daily followed and supported in the development of its market, either Italian or foreign one, thanks to the high flexibility of **Polistuc** production process. This system allows to customise products, in terms of physical, chemical and colorimetric characteristics.

3. Service and Quality

Polistuc is an ISO9001 certified company, which ensures, together with the high professionalism of the staff and the high quality of the production process, the consistency of performance and quality of its products, as well as rapid and on time deliveries.

and epoxy products of last generation, specific for the anticorrosion sector, with reference to the UNI EN ISO 12944 standard. **Polistuc** can suggest suitable painting cycles, depending on the typology of the substrate, on the application method and the demands of the costumers, promoting series products always available at stock or made just in time, thanks to the **Colour Passion** System, in required colours available in our formulation archives.

A - ЛКМ на основе растворителя	
A1 - Алкидные:	Праймеры Эмали Самогрунты
A2 - Синтетические:	Праймеры Эмали
A3 - Акриловые:	Праймеры Эмали Высоконаполненные Самогрунты
A4 - Эпоксидные:	Праймеры и грунты Промежуточные грунты Эмали
A5 - Полиуретановые	Эмали
A6 - Специальные:	Однокомпонентные Слюдосодержащие Двухкомпонентные Слюдосодержащие

A - Solvent based coatings	
A1 - Alkydic products:	Primers Topcoats Self sealers
A2 - Synthetic products:	Primers Topcoats
A3 - Acrylic products:	Primers Topcoats High solid content Self sealers
A4 - Epoxy products:	Primers - Sealers Intermediates Topcoats
A5 - PU products:	Topcoats
A6 - Special products:	Monocomponent Iron-Micaceous Bicomponent Iron-Micaceous

B - Сертифицированные циклы

B - Certified Cycles

C - Система колеровки Colour Passion

C - Colour Passion Tintometrical System
--

D - ЛКМ на водной основе	
D1 - Праймеры и грунты	
D2 - Эмали	
D3 - Самогрунты	

D - Water based coatings	
D1 - Primers - Sealers	
D2 - Topcoats	
D3 - Self sealers	

4/5

6

6/7

8/9

10/11

12/13

14/15

16/17

18/19



Алкидные ЛКМ на основе растворителя

Solvent based products - Alkyd coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces			% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя Catalysis ratio	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
TECHNOPRIMER F311PC Антикоррозионный алкидный праймер Anticorrosion alkyd primer	Матовый Matt	Colour Passion	10	X			46-52				15-20'	16-18 ч	70-140 µm	14,3-7,1
TECHNOPRIMER F311SP Антикоррозионный алкидный праймер Anticorrosion alkyd primer	Матовый Matt	Colour Passion	10	X			46-52				15-20'	16-18 ч	70-140 µm	14,3-7,1
SINTORAPID F410SP Алкидная глянцевая эмаль Alkyd high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Colour Passion	20				46-48				20-30'	16-20 ч	90-140 µm	11,1-7,1
SINTORAPID F410SE Алкидная полуглянцевая эмаль Alkyd semi-gloss enamel	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion	15				48-52				20-30'	16-20 ч	90-140 µm	11,1-7,1
SINTORAPID F410OP Алкидная матовая эмаль Alkyd matt enamel	Матовый Matt	Colour Passion	15				50-54				15-25'	12-16 ч	90-140 µm	11,1-7,1
CLOROTECH F444OP Хлоркаучуковая алкидная матовая эмаль Alkyd chlorine rubber matt enamel	Матовый Matt	Colour Passion	20				56-60				10-20'	16-20 ч	90-140 µm	11,1-7,1
CLOROTECH F444SP Хлоркаучуковая алкидная глянцевая эмаль Alkyd chlorine rubber high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Colour Passion	25				50-56				20-30'	20-24 ч	90-140 µm	11,5-7,3
TECHNOFINISH F315SP Полуглянцевый алкидный самогрунт Alkyd semi-gloss self sealer	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion		X			48-52				20-30'	20-24 ч	80-120 µm	12,0-8,3
TECHNOFINISH F315EX Полуглянцевый алкидный самогрунт Alkyd semi-gloss self sealer	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion	20	X			48-52				15-20'	16-18 ч	90-140 µm	11,1-7,1

Синтетические ЛКМ на основе растворителя Solvent based products - Syntethic coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces			% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al				От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
SINTOPRIMER F805PC Синтетический праймер Synthetic prime	Матовый Matt	Colour Passion	20	X			56-60			15-20'	16 -18 ч	80-150 µm	12,5-6,7
SINTOTECH F405OP Алкидный матовый лак Clear alkyl matt topcoat	Матовый Matt	Colour Passion	30				46-52			20-30'	24 -36 ч	90-140 µm	11,1-7,1
SINTOTECH F405SP Алкидный глянцевый лак Clear alkyl gloss topcoat	Глянцевый High gloss	Colour Passion	30				44-50			20-30'	24 -36 ч	90-140 µm	11,1-7,1

Акриловые ЛКМ на основе растворителя

Solvent based products - Acrylic coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces				% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Полимерные материалы Polymeric Materials	Стекло Glass				От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
TECHNO 2K F302PC 2K Акриловый праймер 2K Acrylic primer	Матовый Matt	Colour Passion	20	X	X	X			44-50	F901CT для экстерьера for exterior F902CT для интерьера for interior	30	6-8 ч	15-20'	10 -14 ч	100-190 µm 10,0-5,3
TECHNO 2K F302SP 2K Акриловый праймер 2K Acrylic primer	Матовый Matt	Светло-серый Light Grey		X	X	X			46-50	F901CT для экстерьера for exterior F902CT для интерьера for interior	30	6-8 ч	15-20'	10 -14 ч	100-190 µm 10,2-5,4
TECHNO 2K F400SP 2K Акриловая глянцевая эмаль 2K Acrylic high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Colour Passion	25	X	X	X			48-54	F901CT для экстерьера for exterior F902CT для интерьера for interior	25	4-6 ч	15-20'	12 -16 ч	90-180 µm 11,1-5,6
TECHNO 2K F402BC 2K Акриловая глянцевая эмаль с эффектом апельсиновой корки 2K Acrylic enamel orange peel effect	Глянцевый High gloss	Colour Passion	20	X	X	X			50-56	F901CT для экстерьера for exterior F902CT для интерьера for interior	25	4-6 ч	20-30'	16 -20 ч	120-200 µm 8,3-5,0
ACRYTEX HS F011SP 2K Акриловый глянцевый самогрунт с высоким сухим остатком 2K Acrylic high gloss self sealer high solid content	Глянцевый High gloss	Colour Passion	25	X	X	X	X		53-59	F920CT	20	4-6 ч	20-30'	16 -20 ч	160-260 µm 6,2-3,9
ACRYTEX HS F011SE 2K Акриловый полуглянцевый самогрунт с высоким сухим остатком 2K Acrylic semigloss self sealer high solid content	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion	20	X	X	X	X		52-58	F920CT	20	4-6 ч	20-30'	16 -20 ч	160-260 µm 6,2-3,9



POLISTUC®
C O A T I N G S

Акриловые самогрунты на основе растворителя Solvent based products - Acrylic Self-sealer

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces			% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
TECHNO 2K F503FF 2K Акриловый матовый самогрунт Acrylic 2k matt self-sealer	Матовый Matt	Colour Passion	20	X	X	X	56-62	F901CT Экстерьер F902CT Интерьер F901CT Outdoor F902CT Indoor	10	4-6 ч	15-20'	8-12 ч	120-180 µm	12,5-6,7
TECHNO 2K F303FF 2K Акриловый полуглянцевый самогрунт Acrylic 2K semi-gloss self-sealer	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion	30	X	X	X	54-60	F901CT Экстерьер F902CT Интерьер F901CT Outdoor F902CT Indoor	20	4-6 ч	15-20'	12-16 ч	120-180 µm	8,3-5,6
TECHNO 2K F403FF 2K Акриловый глянцевый самогрунт Acrylic 2K high gloss self-sealer	Глянцевый High gloss	Colour Passion	25	X	X	X	55-59	F922CT Экстерьер F902CT Интерьер F922CT Outdoor F902CT Indoor	25	4-6 ч	15-20'	12-16 ч	140-180 µm	7,1-5,6



Эпоксидные ЛКМ на основе растворителя

Solvent based products - Epoxy coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces				% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Цемент Cement					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
EPOTECH 2K F332SP0703 2K Эпоксидный цинкосодеждающий праймер 2K Epoxy zinc coating	Матовый Matt	Серый цинк Zinc grey		X	X	X		48-52	F915CT летний период Summer version F915CT/I зимний период Winter version	10	6-8 ч	15-20'	20-24 ч	190-250 µm	5,3-4,0
EPOTECH 2K F336ST0040 2K Эпоксидный грунт Surface Tolerant 2K Epoxy sealer Surface Tolerant	Матовый Matt	Алюминий Aluminium		X	X	X		62-66	F927CT	20	6-8 ч	20-30'	20-24 ч	130-300 µm	7,7-3,3
EPOTECH BITUME 2K F338SP0970 2K Эпоксидный грунт на битумной основе 2K Epoxy sealer tar base	Матовый Matt	Черный Black		X	X	X	X	55-59	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	20	6-8 ч	20-30'	20-24 ч	200-290 µm	5,0-3,5
EPOTECH 2K F330PC 2K Эпоксидный антикоррозийный грунт 2K anticorrosive Epoxy sealer	Матовый Matt	Colour Passion	15	X	X	X	X	56-60	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	20	6-8 ч	15-20'	16-20 ч	130-180 µm	7,7-5,6
EPOTECH 2K F330SP 2K Эпоксидный антикоррозийный грунт 2K anticorrosive Epoxy sealer	Матовый Matt	Светло - серый Красный оксидный Light grey Oxide red		X	X	X	X	52-68	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	20	6-8 ч	15-20'	16-20 ч	130-180 µm	7,7-5,6
EPOVINIL 2K F341SP7035 2K Толстослойный эпоксидно-виниловый промежуточный грунт 2K Epoxy-vinyl intermediate high thickness	Матовый Matt	Светло - серый Light Grey	15					54-58	F910CT	15	6-8 ч	15-20'	16-20 ч	190-350 µm	5,5-3,1
EPOTECH 2K HS F330HS7035 2K Толстослойный эпоксидный грунт 2K Epoxy sealer high thickness	Матовый Matt	Светло - серый Light Grey		X	X	X	X	56-60	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	20	6-8 ч	20-30'	16-20 ч	240-470 µm	4,2-2,1
EPOTECH 2K F430SP 2K Эпоксидная гляцевая эмаль 2K Epoxy high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Colour Passion	15	X	X	X	X	56-60	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	25	6-8 ч	20-30'	16-20 ч	130-170 µm	7,7-5,9
EPOTECH 2K F430SE 2K Эпоксидная полуглянцевая эмаль 2K Epoxy semi-gloss enamel	Полуглянцевый Semi gloss	Colour Passion	15	X	X	X	X	55-59	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	20	6-8 ч	20-30'	12-16 ч	140-180 µm	7,2-5,6
EPOTECH 2K F430BC 2K Эпоксидная эмаль с эффектом апельсиновой кожуры 2K Epoxy enamel orange peel effect	Глянцевый High gloss	Colour Passion	15	X	X		X	60-64	F903CT летний период Summer version F903CT/I зимний период Winter version	25	6-8 ч	20-30'	20-24 ч	120-250 µm	8,3-4,0



Полиуретановые ЛКМ на основе растворителя

Solvent based products - PU coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces				% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя Catalysis ratio	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Цемент Cement					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
POLITECH 2K F420SP 2K Глянцевая ПУ эмаль 2K polyurethane high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Colour Passion	25					54-58	F901CT алифатический alyphatic F900CT быстрый fast	60	6-8 ч	20-30'	16-20 ч	110-150 µm	9,1-6,7
POLITECH 2K F420SE 2K Полуглянцевая ПУ эмаль 2K polyurethane semi-gloss enamel	Полуглянцевый Semi-gloss	Colour Passion	20					60-64	F901CT алифатический alyphatic F900CT быстрый fast	60	6-8 ч	20-30'	16-20 ч	90-130 µm	11,1-7,7
POLITECH 2K F420OP 2K Матовая ПУ эмаль 2K polyurethane matt enamel	Матовый Matt	Colour Passion	20					59-63	F901CT алифатический alyphatic F900CT быстрый fast	50		20-30'	12 -16 ч	90-130 µm	11,1-7,7



Специальные ЛКМ на основе растворителя Solvent based products - Special coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces						% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Серебро Silver	Латунь Brass	Медь Copper					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
TECHNOFAST F404FM Синтетическая слюдосодержащая эмаль Synthetic ironmicaceous enamel	Матовый Matt	Палитра цветов Ironmicaceous colourchart		X	X	X				48-52				15-20'	12-16 ч	100-150 µm	10,0-6,7
TECHNOFER F406FM 2K Акриловая слюдосодержащая эмаль 2K acrylic ironmicaceous enamel	Матовый Matt	Палитра цветов Ironmicaceous colourchart		X	X	X				62-66	F901CT для экстерьера for exterior F902CT для интерьера for interior	20	4-6 ч	15-20'	6-8 ч	80-120 µm	12,5-8,3
TECHNOSIL 600°C F447SP Термостойкая кремнийсодержащая эмаль Syliconic enamel haet resistant	Полуглянцевый Semi-gloss	Черный Алюминий Black Aluminium		X						55-59				20-30'	16-20 ч	50-80 µm	20,0-12,5
TECHNOLUX 2K F4SP001 2K Глянцевый защитный лак 2K clear high gloss protection	Глянцевый High gloss			X	X	X	X	X	X	56-60	F922CT - HS F901CT Алифатический Alyphatic	25	6-8 ч	10-20'	8-12 ч	50-90 µm	20,1-11,1
TECHNOLUX 2K F4OP005 2K Матовый защитный лак 2K clear high gloss protection	Матовый Matt			X	X	X	X	X	X	52-68	F922CT - HS F901CT Алифатический Alyphatic	20	6-8 ч	10-20'	6-8 ч	50-90 µm	19,8-11,2

Сертифицированные циклы Certified Cycles



**RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT**
304360 - 304362 - 304364

Однослойный цикл для листовой стали горячего цинкования

Techno 2k ff	F303FFXXXX - 90μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I "Высокий"	Сольвентный
Tecno 2K FF	F403FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I "Высокий"	Сольвентный
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX - 80μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M "Средний"	Сольвентный

Двухслойный цикл для листовой стали горячего цинкования

Epotek 2K	F330SPXXXX - 180μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M "Высокий"	Сольвентный
Politech 2K	F420SPXXXX - 60μ		
Idroepotech 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M "Средний"	Водный
Idropolitech 2K	F471SPXXXX - 60μ		

Однослойный цикл для шлифованного железа

Techno 2k ff	F303FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Класс C4 "Низкий"	Сольвентный
Tecno 2K FF	F403FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Класс C4 "Низкий"	Сольвентный
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX - 80μ	UNI EN ISO 12944 Класс C4 "Низкий"	Сольвентный

Двухслойный цикл для шлифованного железа

Technoprimer	F311SPXXXX - 70μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M "Средний"	Сольвентный
Sintorapid	F410SPXXXX - 50μ		
Epotek 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I "Высокий"	Сольвентный
Politech 2K	F471SPXXXX - 60μ		
Epotech 2K SF	F336ST0040 - 70μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M "Средний"	Сольвентный
Techno 2K FF	F303FFXXXX - 60μ		
Idroepotech 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I "Средний"	Водный
Idropolitech 2K	F471SPXXXX - 60μ		

Трехслойный цикл для шлифованного железа

Epotech 2K ZN	F332SP0703 - 70μ	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I "Высокий"	Сольвентный
Epotech 2K SF	F336ST0040 - 80μ		
Politech 2K	F420SPXXXX - 60μ		

SINGLE COAT SYSTEMS ON HOT ZINC-COATED METAL SHEET

Techno 2k ff	F303FFXXXX - 90μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-I "High"	Solventborne
Tecno 2K FF	F403FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-I "High"	Solventborne
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX - 80μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-M "Medium"	Solventborne

TWO COATS SYSTEMS ON HOT ZINC-COATED METAL SHEET

Epotek 2K	F330SPXXXX - 180μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-M "High"	Solventborne
Politech 2K	F420SPXXXX - 60μ		
Idroepotech 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-M "Medium"	Water
Idropolitech 2K	F471SPXXXX - 60μ		

SINGLE COAT SYSTEMS ON SANDED IRON

Techno 2k ff	F303FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Class C4 "Low"	Solventborne
Tecno 2K FF	F403FFXXXX - 100μ	UNI EN ISO 12944 Class C4 "Low"	Solventborne
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX - 80μ	UNI EN ISO 12944 Class C4 "Low"	Solventborne

TWO COATS SYSTEMS ON SANDED IRON

Technoprimer	F311SPXXXX - 70μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-M "Medium"	Solventborne
Sintorapid	F410SPXXXX - 50μ		
Epotek 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-I "High"	Solventborne
Politech 2K	F471SPXXXX - 60μ		
Epotech 2K SF	F336ST0040 - 70μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-M "Medium"	Solventborne
Techno 2K FF	F303FFXXXX - 60μ		
Idroepotech 2K	F353SPXXXX - 120μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-I "Medium"	Waterborne
Idropolitech 2K	F471SPXXXX - 60μ		

THREE COATS SYSTEMS ON SANDED IRON

Epotech 2K ZN	F332SP0703 - 70μ	UNI EN ISO 12944 Class C5-I "High"	Solventborne
Epotech 2K SF	F336ST0040 - 80μ		
Politech 2K	F420SPXXXX - 60μ		



Система колеровки Colour Passion

Система Polistuc Color Passion задумана и построена так, чтобы позволить конечному пользователю или торговой точке воспроизвести широкий спектр высококачественных пигментных финишных эмалей.

Благодаря каждому компоненту системы, стало возможным точно, быстро, легко и с постоянством оттенка воспроизводить цвета по палитрам RAL, NCS, Pantone, Sikkens и др.

Таким образом, вы можете гарантировать высокие стандарты качества лакокрасочной продукции так, как будто они поступили напрямую из производственного отделения Polistuc - лидера на рынке ЛКМ для дерева.

Все краски и пигментные пасты Polistuc разработаны и изготовлены на наших заводах в Италии. Это означает, что конечное качество и постоянство характеристик каждого продукта ежедневно подвергается выходному контролю, в целях обеспечения конечных пользователей лаками и эмалями в соответствии с высококачественными эталонами.

Подобная система успешно применяется для:

- Антикоррозийных продуктов
- Праймеров и грунтов
- Самогрунтующихся пигментированных эмалей
- Однокомпонентных эмалей (нитро, алкидных, хлоркаучуковых)
- Двухкомпонентных эмалей (полиуретановых, акриловых, эпоксидных)

Colour Passion HP - линия высококачественных продуктов для железа

Система Colour Passion HP позволяет разрабатывать, корректировать и воспроизводить для металлов, различных видов, таких как: алкидные, эпоксиполиамидные, акриловые или полиуретановые продукты.

Система основана на шестнадцати пигментных пастах, одной бесцветной пасте и двадцати трёх различных прозрачных конвертерах.

FBU00 - Паста бесцветная	FBU01 - Паста желтая оксидная	FBU02 - Паста оранжевая
FBU03 - Паста оксид красного	FBU04 - Паста красно-фиолетовая	FBU05 - Паста синяя
FBU06 - Паста зеленая	FBU07 - Паста фиолетовая	FBU08 - Паста белая
FBU09 - Паста чёрная насыщенная	FBU10 - Паста холодно-жёлтая	
FBU11 - Паста лимонно-жёлтая	FBU12 - Паста жёлто-золотая	
FBU13 - Паста красная маджента	FBU14 - Паста пунцово-красная	FBU15 - Паста ярко-красная
FBU16 - Паста чёрная для колеровки		

F011SE - Конвертер акриловый полуглянцевый с высоким сухим остатком для эмалей
F011SP - Конвертер акриловый глянцевый с высоким сухим остатком для эмалей
F300FF - Конвертер 2K акриловый эконом-серии для самогрунтующихся эмалей
F302PC - Конвертер 2K акриловый для праймеров
F303FF - Конвертер 2K акриловый для самогрунтующихся эмалей
F303TX - Конвертер 2K тиксотропный акриловый для самогрунтующихся эмалей
F311PC - Конвертер алкидный для праймеров/антикоррозионных продуктов
F330PC - Конвертер эпоксиполиамидный для грунтов
F400SP - Конвертер 2K акриловый глянцевый для эмалей
F402BC - Конвертер 2K акриловый с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей
F402TX - Конвертер 2K тиксотропный акриловый с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей
F410OP - Конвертер алкидный матовый для эмалей
F410SE - Конвертер алкидный полуматовый для эмалей
F410SP - Конвертер алкидный глянцевый для эмалей
F420OP - Конвертер 2K полиуретановый матовый для эмалей
F420SE - Конвертер 2K полиуретановый полуглянцевый для эмалей
F420SP - Конвертер 2K полиуретановый глянцевый для эмалей
F430BC - Конвертер 2K эпоксиполиамидный с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей
F430SE - Конвертер 2K эпоксиполиамидный полуглянцевый для эмалей
F430SP - Конвертер 2K эпоксиполиамидный глянцевый для эмалей
F444OP - Конвертер хлоркаучуковый алкидный матовый для эмалей
F444SP - Конвертер хлоркаучуковый алкидный глянцевый для эмалей
F436SP - Конвертер нитросинтетический для эмалей



COROB D300

Автоматический тинтометр
Automatic Tintometer

С помощью этой системы очень легко приготовить требуемые продукты, так как конвертер идёт в преддозированном количестве, в таре, закрытой крышкой с хомутом. Оператор должен только открыть выбранный конвертер, добавить универсальную пасту серии FBU, чтобы получить необходимый цвет согласно формулам на компакт-диске или в программном обеспечении тинтометра и затем тщательно перемешать.

Вы можете сделать любой цвет по RAL и NCS из палитры цветов Colorsystem. В дополнение к скорости получения выбранного продукта система COLOUR PASSION HP позволяет разрабатывать превосходные лакокрасочные продукты для удовлетворения самых разнообразных запросов в секторе отделки металлов. Таким образом, могут быть получены многочисленные продукты для промышленного сектора, для тяжеловесных и лёгких металлоконструкций, сельскохозяйственной техники и т.д.

Для получения дополнительной информации обращайтесь за помощью в отдел Технической поддержки Polistuc или обратитесь к каталогу Color Passion, который можно скачать с сайта www.Polistuc.it, раздел Каталоги.

Colour Passion tintometrical systems

Polistuc Colour Passion tintometrical system is conceived and structured to allow to final users or stores to reproduce a wide range of high quality pigmented topcoats.

Thanks to each component of the system, it is possible to reproduce accurately, quickly, easily and consistently colours included in commonly used colourcharts, like RAL, NCS, Pantone, Sikkens, etc.

In this way it is possible to ensure high quality performances to the coatings, just if they came directly from production department of Polistuc, leading company in wood coatings market.

All Polistuc coatings and pigmented pastes are formulated and produced in our facilities, in Italy, it means that the final quality and consistency of technical characteristics of a paint are daily analysed, in order to provide to the final user clear and pigmented coatings of high quality.

This system can be applied successfully to:

- Rust preventers
- Primers and sealers
- Pigmented self sealers
- Monocomponent enamels (nitro, alkyd, chlorine rubber)
- Bicomponent enamels (polyurethane, acrylic, epoxy)

Colour Passion HP - High Performances Metal Line

Colour Passion HP system allows to formulate, correct and reproduce metal coatings of various nature, be them alkydic, epoxypolyamidic, acrylic or polyurethanic.

This system is based on sixteen pigmented pastes, a neutral one and twenty-three different clear converters.

FBU00 - Neutral paste	FBU01 - Oxide yellow paste	FBU02 - Orange paste
FBU03 - Oxide red paste	FBU04 - Violet oxide red paste	FBU05 - Blue paste
FBU06 - Green paste	FBU07 - Violet paste	FBU08 - White paste
FBU09 - Deep black paste	FBU10 - Cold yellow paste	
FBU11 - Lemon yellow paste	FBU12 - Gold yellow paste	
FBU13 - Magenta red paste	FBU14 - Scarlet red paste	FBU15 - Bright red paste
FBU16 - Black paste		
F011SE - Acrylic semi-gloss high solid content clear converter for enamels		
F011SP - Acrylic high gloss high solid content clear converter for enamels		
F300FF - 2K acrylic competitive clear converter for self sealers		
F302PC - 2K acrylic clear converter for primers		
F303FF - 2K acrylic clear converter for self sealers		
F303TX - 2K tixotropic acrylic clear converter for self sealers		
F311PC - Alkyd clear converter for primers and rust preventers		
F330PC - Epoxypolyamidic clear converter for sealers		
F400SP - 2K clear acrylic high gloss converter for enamels		
F402BC - 2K clear acrylic converter orange peel effect for enamels		
F402TX - 2K clear tixotropic acrylic converter orange peel effect for enamels		
F410OP - Alkyd clear matt converter for enamels		
F410SE - Alkyd clear semi-gloss converter for enamels		
F410SP - Alkyd clear high gloss converter for enamels		
F420OP - 2K clear PU matt converter for enamels		
F420SE - 2K clear PU semi-gloss converter for enamels		
F420SP - 2K clear PU high gloss converter for enamels		
F430BC - 2K clear epoxypolyamidic converter orange peel effect for enamels		
F430SE - 2K clear epoxypolyamidic semi-gloss converter for enamels		
F430SP - 2K clear epoxypolyamidic high gloss converter for enamels		
F444OP - Alkyd clear chlorine rubber matt converter for enamels		
F444SP - Alkyd clear chlorine rubber high gloss converter for enamels		
F436SP - Nitro clear converter for enamels		

Products obtained using this system are very easy to prepare, as it operates on predosed cans and equipped with tie lids; operators have only to open the can of the chosen converter, add the FBU pastes needed to match the required colour following the formulations included in the CD or in the software of the mixing machine, and then shake well.

It is possible to reproduce all RAL and NCS colours included in Colorsystem chart.

In addition to the quickness of preparing the product, COLOUR PASSION HP system allows to realize exceptional coatings, suited to meet the most different demands of metal sector; effectively, it is possible to prepare products for industry, heavy carpentry, light carpentry, agricultural machinery, etc.

For additional information we suggest to contact Polistuc Technical Support or refer to Colour Passion Catalogue, which can be downloaded from internet website www.polistuc.it, catalogues section.

ЛКМ на водной основе

Water based coatings

Продукт Product	Блеск Gloss level	Цвета Colours	% Пасты % Pastes	Подложки Surfaces						% Сухой остаток по объему % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвер-ля по объему % Catalysis ratio in volume%	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				железо Iron	Чугун Cast iron	Оцинкованные листы Zinc sheet	Алюминий Aluminium	Полимерные материалы Polymeric Materials	Цемент Cement	Сталь Steel				От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (сухой пленки) Thickness (DTF)	м.кв./л mq/lt
IDROTECH F355SP Антикоррозионный водоразбавляемый праймер RAL7030 Anticorrosive hydrosoluble primer RAL7030	Матовый Matt	Цвета RAL RAL Colours		X	X					X				20-30'	12-16 ч	80-120 µm	11,5-7,3
IDROEPOTECH 2K F353SP 2K Антикоррозионный водоразбавляемый эпоксидный праймер RAL7030 2K anticorrosive hydrosoluble epoxy primer RAL7030	Матовый Matt	RAL 7040		X		X	X			X		15	6-8 ч	20-30'	20-24 ч	90-130 µm	11,1-7,7
IDROPOLITECH 2K F471SP 2K Полиакриловая водоразбавляемая глянцевая эмаль 2K polyacrylic hydrosoluble high gloss enamel	Глянцевый High gloss	Цвета RAL RAL Colours								38-42	F950CT	20	4-6 ч	20-30'	16-20 ч	100-150 µm	10,0-6,7
IDROEPOTECH 2K F358SE 2K Эпоксидная водоразбавляемая полуглянцевая эмаль 2K epoxy hydrosoluble semi-gloss topcoat	Полуглянцевый Semi-gloss	Цвета RAL RAL Colours		X		X	X		X	X		25	4-6 ч	20-30'	16-20 ч	140-180 µm	7,1-5,6
IDROTECH F350FF 2K Акриловый водоразбавляемый матовый самогрунт 2K acrylic hydrosoluble matt self sealer	Матовый Matt	Цвета RAL RAL Colours		X	X			X		X				20-30'	8-12 ч	90-130 µm	10,5-6,3
IDROPOLITECH 2K F395SP 2K Акриловый водоразбавляемый полуглянцевый самогрунт 2K acrylic hydrosoluble semi-gloss self sealer	Полуглянцевый Semi-gloss	Цвета RAL RAL Colours		X		X	X	X		50-54	F950CT	20	3-5 ч	20-30'	20-24 ч	100-150 µm	10,0-6,7



www.polistuc.it

