

INFORMAZIONI TECNICHE

PRODOTTO	IS021		
DEFINIZIONE TECNICA:	ISOLANTE POLIURETANICO		
CAMPI DI IMPIEGO:	LEGNI RESINOSI, LEGNI SCURI		
PREPARAZIONE:	IS021	PARTI IN PESO	100
	CTI232	PARTI IN PESO	10
	DL033	PARTI IN PESO	0 - 50

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	Unità di misura	Valori
Peso specifico	g/l	950 - 970
Residuo secco	%	22 +/- 2
Viscosità a 20°C	DIN 4 a 20°C	12 - 14
Scadenza del prodotto	Mesi	12
Quantità da applicare per mano	g/m ²	60 - 90
Numero di mani		3 massimo
Sovrapplicazione	Con vernici poliuretaniche o poliesteri dopo 1 ora dall'applicazione. Dopo le 2 ore è necessario carteggiare	
Pot life a 20°C:		>3 ore

APPLICAZIONE: Isolante specifico per uso su legni resinosi e scuri (pino, larice, essenze esotiche) caratterizzato da ottimo potere aggrappante.

Il prodotto ha tendenza a ingiallire, per cui se ne sconsiglia l'uso su legni chiari.

E' possibile, in casi specifici, l'aggiunta del prodotto (al 10% circa) in fondi UV per migliorare l'adesione di questi ultimi. In tal caso la miscela non è utilizzabile per più di 8 ore dalla preparazione.

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO:

Conservare i recipienti ben chiusi in luogo fresco e ventilato a temperature non inferiore +4°C e non superiori a +35°C.

PRECAUZIONI NELL'USO / ETICHETTATURA C.E.E. / ETC.: Si fa riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

Informazioni azienda: SIRCA S.p.a. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001/2008

□□□□□□□□□□

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza.

La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate.

Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo.

La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione dei prodotti

Rev. 1 del 10/04/2012

SIRCA s.p.a.

Sede legale: 35010 San Dono di Massanzago (Pd) – Viale Roma, 85 – Italy – Stabilimenti: San Dono di Massanzago (Pd) – Viale Roma, 85 –
 Tel. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – San Giovanni al Natisone (Ud) – Via Comunale del Rovere, 4 – Tel. 0432/747411 – Fax 0432/747411 –
 Internet: www.sirca.it – E-mail: info@sirca.it